DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA CORPAV
ENDURECEDOR SUPERFICIAL COLOREADO

DESCRIPCIÓN

El endurecedor superficial Corpav es un compuesto premezclado listo para el uso profesional; existen distintas tonalidades de color y es un producto creado específicamente para la realización de pavimentos de hormigón impreso, aunque muy a menudo se utiliza en otras aplicaciones como, por ejemplo, pavimentos industriales.

El endurecedor superficial Corpav es una mezcla compuesta principalmente por tres ingredientes (cemento tipo Portland certificado, cuarzo esferoidal de base silícea, pigmentos de óxidos sintéticos-minerales) más aditivos específicos. Dicho compuesto tiene la capacidad de mejorar la superficie del hormigón y aumentar su resistencia al desgaste.

GENERALIDADES

Colores: 21 estándar; otros colores disponibles bajo pedido (mínimo 10 quintales).

Resistencia a los rayos UV – excelente

Resistencia a la abrasión – excelente

Conservar el producto a temperaturas superiores a 5°C; el producto debe utilizarse en un plazo de 6 meses. Los colores del producto Corpav pueden presentar ligeras variaciones de color de un lote a otro y según el hormigón y/o la combinación entre endurecedor y desmoldeante. Los rayos del sol, en el periodo estival, pueden hacer variar el color durante la fase de alisado.

El mejor producto para utilizar tanto en interiores como en exteriores, por ejemplo: paseos, calles, aceras, terrazas, bordes de piscina, rampas, plazas, centros comerciales e industriales, y cualquier otro lugar que requiera un pavimento bello, duradero, único y personalizable.

TABLA DE REFERENCIA

CANTIDADES RECOMENDADAS SEGÚN LAS NECESIDADES			
Colores oscuros y tráfico ligero	2,5 – 3 kg/m^2	Colores claros y tráfico pesado	4,5 – 5 kg/m^2
Colores medios y tráfico medio	3,5 – 4 kg/m^2		

En cualquier caso, no superar nunca los 6 kg/m^2

SISTEMA DE APLICACIÓN

Es fundamental aplicar el endurecedor superficial por espolvoreo sobre el hormigón fresco y húmedo, alisarlo con las herramientas específicas Design Systems y repetir la operación hasta alcanzar la dosificación o coloración prevista. No utilizar el producto por debajo de 5°C. No utilizar el producto cuando llueva, a menos que exista una cubierta adecuada. La cantidad de producto a utilizar depende de dos factores: uno, el tráfico que debe soportar, y otro, el color elegido para el pavimento. Tener en cuenta que, en caso de

aplicar varias tonalidades de endurecedor superficial Corpav (denominado pavimento impreso matizado), las tonalidades y la intensidad del color resultarán distintas según las dimensiones del pavimento que se vaya a realizar.

ADVERTENCIAS

El producto debe utilizarse con mascarillas adecuadas y evitando el contacto con la piel, los ojos, las mucosas, etc.; en tal caso, lavar abundantemente la parte afectada con agua y jabón y consultar a un médico. En caso de trabajos en ambientes cerrados, garantizar una ventilación adecuada. Se recomienda el uso de guantes y mascarillas de protección. Mantener fuera del alcance de los niños.

ENVASE

Saco de 25 kg

Los datos técnicos recogidos en el presente boletín se han obtenido mediante ensayos y normas estandarizados o sus modificaciones según los sistemas Design Systems. Los métodos aplicados pueden solicitarse a nuestro servicio técnico. Lo indicado en el presente boletín técnico representa lo mejor de nuestros conocimientos y de nuestra experiencia. En cualquier caso, para usos distintos de los indicados, se recomienda realizar pruebas previas. En ningún caso Design Systems Srl asume responsabilidad alguna por daños o defectos causados por el uso de sus productos, ya que las condiciones de empleo no están bajo su control. Asimismo, informa de que su servicio técnico está a disposición de los clientes para cualquier información relativa al uso correcto de sus productos.