DESIGN SYSTEMS

# FICHA TÉCNICA CORPAV
## ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE COLORIDO (DRY-SHAKE)

## DESCRIÇÃO

O endurecedor de superfície Corpav é um composto pré-misturado pronto para uso profissional; existem diversas tonalidades de cor e é um produto criado especificamente para a execução de pavimentos em concreto (betão) estampado, embora muito frequentemente seja utilizado em outras aplicações, como por exemplo pavimentos industriais.

O endurecedor Corpav é uma mistura composta principalmente por três ingredientes (cimento tipo Portland certificado, quartzo esferoidal de base siliciosa, pigmentos de óxidos sintéticos-minerais) mais aditivos específicos. Este composto tem a capacidade de melhorar a superfície do concreto e de aumentar a sua resistência ao desgaste.

## GENERALIDADES

Cores: 21 padrão; outras cores disponíveis por encomenda (mínimo 10 quintais métricos)

Resistência aos raios UV – excelente

Resistência à abrasão – excelente

Conservar o produto a temperaturas superiores a 5 °C; o produto deve ser utilizado no prazo de 6 meses. As cores do produto Corpav podem apresentar ligeiras variações de cor, de lote para lote e conforme o concreto e/ou a combinação entre endurecedor e agente desmoldante. Os raios solares, no período de verão, podem fazer variar a cor durante a fase de alisamento (desempeno).

O melhor produto a utilizar tanto em interiores como em exteriores, por exemplo: alamedas, ruas, calçadas (passeios), terraços, bordas de piscina, rampas, praças, centros comerciais e industriais, e qualquer outro local que necessite de um pavimento bonito, resistente ao longo do tempo, único e personalizável.

## TABELA DE REFERÊNCIA

| QUANTIDADES RECOMENDADAS CONFORME AS NECESSIDADES | | | |
|---|---|---|---|
| Cores escuras e tráfego leve | 2,5 – 3 kg/m$^2$ | Cores claras e tráfego pesado | 4,5 – 5 kg/m$^2$ |
| Cores médias e tráfego médio | 3,5 – 4 kg/m$^2$ | | |

Em qualquer caso, nunca ultrapassar 6 kg/m$^2$

## SISTEMA DE APLICAÇÃO

É fundamental aplicar o endurecedor por polvilhamento sobre o concreto fresco e úmido, alisá-lo com as ferramentas apropriadas Design Systems e repetir a operação até atingir a dosagem ou a coloração previstas. Não utilizar o produto abaixo de 5 °C. Não utilizar o produto quando chove, a menos que exista uma cobertura adequada. A quantidade de produto a utilizar é determinada por dois fatores: um é o tráfego que deve suportar e o outro é a cor escolhida para o pavimento. Ter em conta que, caso se apliquem várias

tonalidades de endurecedor Corpav (denominado: pavimento estampado esfumado), as tonalidades e a intensidade da cor resultarão diferentes em função das dimensões do pavimento a executar.

## ADVERTÊNCIAS

O produto deve ser utilizado com máscaras adequadas e tendo o cuidado de evitar o contato com a pele, os olhos, as mucosas, etc.; nesse caso, lavar abundantemente a parte afetada com água e sabão e consultar um médico. No caso de trabalhos em ambientes fechados, providenciar uma ventilação adequada. Recomenda-se o uso de luvas e máscaras de proteção. Manter fora do alcance das crianças.

## EMBALAGEM

Saco de 25 kg

Os dados técnicos indicados no presente boletim foram obtidos mediante ensaios e normas padronizadas ou suas modificações segundo os sistemas Design Systems. Os métodos aplicados podem ser solicitados ao nosso serviço técnico. O conteúdo do presente boletim técnico representa o melhor dos nossos conhecimentos e das nossas experiências. Recomenda-se, em todo o caso, para usos diferentes dos indicados, realizar testes preliminares. Em qualquer caso, a Design Systems Srl não assume nenhuma responsabilidade por danos ou defeitos causados pelo uso dos seus produtos, uma vez que as condições de utilização não estão sob o seu controle. Informa ainda que o seu serviço técnico está à disposição dos clientes para qualquer informação relativa ao uso correto dos seus produtos.