DESIGN SYSTEMS

# የቴክኒክ መረጃ ሉህ DISACAL
## ለታጠበ ድንጋይ ሥራዎች የገጽ ማዘግያ

## መግለጫ

DISACAL ምርት ለታጠበ ድንጋይ ሥራዎች ማምረቻ የሚያገለግል፣ ሟሟዎችን (ሶልቬንት) የያዘ፣ ለአገልግሎት ዝግጁ የሆነ ማዘግያ ነው። የአተገባበሩ ቀላልነት፣ የእጥበቱ በጣም ጥሩ ወጥነት እና በጽዳት ወቅት ያለው አነስተኛ ወጪ DISACALን በታጠበ ጠጠር ወለሎችን ለመሥራት ተስማሚ ምርት ያደርጉታል።

## አጠቃላይ መረጃ

DISACAL የሲሚንቶውን የገጽ መጠንከር (ኩሪንግ) ያዘገያል፤ ስለዚህ የመጨረሻው ውጤት በአካባቢው የሙቀት መጠን፣ በሲሚንቶው ዓይነት፣ በቅንጣት መጠን ኩርባ፣ በድብልቁ ወጥነትና ጥራት፣ በተጨማሪዎች፣ በፎርሞቹ (ካሴሮች) ዓይነት ወዘተ ላይ በእጅጉ ይወሰናል። ቅድመ ሙከራዎች ይመከራሉ።

| የቅንጣት መጠን mm | የእጥበት ጥልቀት mm | የቅንጣት መጠን mm | የእጥበት ጥልቀት mm |
|---|---|---|---|
| 01-03 | 0,5 | 08-12 | 3,0 |
| 03-05 | 1,0 | 08-16 | 3,5 |
| 03-05 | 1,5 | 12-16 | 4,0 |
| 04-08 | 2,0 | 16-18 | 5,0 |
| 05-08 | 2,5 | 18-32 | 6,0 |

## የአተገባበር ዘዴ

DISACAL ምርት ለአገልግሎት ዝግጁ ሲሆን በመርጨት ይተገበራል፤ የጥልቀቱ ዓይነት ምርጫ ተሸከርካሪዎች ሲያልፉ ድንጋዩ በትክክል እንዲይዝ ለማረጋገጥ የድንጋዩ 2/3ኛ በድብልቁ ውስጥ ተቀብሮ መቆየት እንዳለበት መሠረት በማድረግ ይወሰናል።

የBeton-mix፣ የሲሚንቶና የጠጠር ድብልቅ ከተፈሰሰ በኋላ ወዲያውኑ የእኛን DISACAL ምርት በመርጨት ይተግብሩ። በግምት 12/ 24/ 48 ሰዓታት የማድረቂያ ጊዜ በኋላ (እንደ አየር ሁኔታው)፣ ወለሉ ይታጠባል። በመደበኛነት ክፍሎቹን ከ12 ሰዓታት በኋላ ማጠብ ይቻላል፣ ነገር ግን በ24 ወይም በ48 ሰዓታትም ይቻላል፤ የአንድ ተመሳሳይ የምርት ተከታታይ ሥራዎች ሁሉ ዑደቶች እኩል መሆን እንዳለባቸው ግምት ውስጥ በማስገባት። በተለያዩ የDISACAL ስሪቶች የሚገኙት የእጥበት ጥልቀቶች በሲሚንቶው ዓይነትና መጠን፣ በአግሪጌቱ ዓይነትና ብዛት፣ በድብልቁ ወጥነት እና በኩሪንግ ዓይነት ላይ በእጅጉ ይወሰናሉ። ለእያንዳንዱ የምርት ዓይነትና የአካባቢ ሁኔታ ቅድመ ሙከራዎች ይመከራሉ። በወለሉ ላይ የሚቀሩ የማዘግያ ቅሪቶች በብሩሽ በቀላሉ ሊወገዱ ይችላሉ።

### የመሣሪያዎች ጽዳት

መሣሪያዎቹን ለማጽዳት መደበኛ የቀለም ማቅጠኛ (ቲነር) መጠቀም ይመከራል።

## ማስጠንቀቂያዎች

ተቀጣጣይ ነው። ቆዳንና ዓይንን ይጠብቁ። የDIN የደህንነት መረጃ ሉህን ይመልከቱ።

## የሽፋን መጠን

በግምት 80-125 g/m$^2$። በጣም አስፈላጊ፦ ከእያንዳንዱ አተገባበር በፊት በደንብ ያማስሉ (በድሪልና በማማሰያ)።

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

## ማከማቸት

የአገልግሎት ጊዜው ከቀረበበት ቀን ጀምሮ 12 ወራት ነው፣ በመጀመሪያው (ኦሪጅናል) ማሸጊያቸው በተዘጉ ቆርቆሮዎች ውስጥ።

በቀዝቃዛና አየር በሚዘዋወርበት ቦታ ያከማቹ። ውርጭን ይቋቋማል።

## ማሸጊያ

20 kg ቆርቆሮ

በዚህ ቡለቲን ውስጥ የተመለከቱት የቴክኒክ መረጃዎች በDesign Systems ሥርዓቶች መሠረት ደረጃቸውን የጠበቁ ሙከራዎችንና መስፈርቶችን ወይም ማሻሻያዎቻቸውን በመጠቀም የተገኙ ናቸው። የተተገበሩት ዘዴዎች ከቴክኒክ አገልግሎታችን ሊጠየቁ ይችላሉ። በዚህ የቴክኒክ ቡለቲን ውስጥ የተመለከተው የእውቀታችንና የልምዳችን ምርጥ ውጤት ነው። ሆኖም ከተመለከቱት ውጭ ለሆኑ አጠቃቀሞች ቅድመ ሙከራዎችን ማደረግ ይመከራል። በማንኛውም ሁኔታ የአጠቃቀም ሁኔታዎች በቁጥጥሩ ሥር ስላልሆኑ Design Systems Srl ምርቶቹን በመጠቀም ለሚደርስ ጉዳት ወይም ጉድለት ምንም ዓይነት ኃላፊነት አይወስድም። በተጨማሪም የቴክኒክ አገልግሎቱ ምርቶቹን በትክክል ስለመጠቀም ለማንኛውም መረጃ ለደንበኞች ዝግጁ መሆኑን ያሳውቃል።