DESIGN SYSTEMS

النشرة الفنية DISACAL
مؤخِّر شك للمصنوعات بالحصى المغسول

الوصف

منتج DISACAL مؤخِّر شك جاهز للاستخدام، يحتوي على مذيبات، لإنتاج المصنوعات بالحصى المغسول. إن سهولة التطبيق والتجانس الممتاز للغسل وقلة التكلفة في مرحلة التنظيف تجعل من DISACAL المنتج المثالي لتنفيذ الأرضيات بالحصى المغسول.

معلومات عامة

يؤخّر DISACAL نضج الأسمنت على السطح، ولذلك تعتمد النتيجة النهائية اعتمادًا كبيرًا على درجة الحرارة المحيطة ونوع الأسمنت والمنحنى الحُبيبي وقوام الخليط وجودته والإضافات ونوع القالب (الشدّة) وغير ذلك. يُنصح بإجراء اختبارات أولية.

التدرّج الحُبيبي mm	عمق الغسل mm	التدرّج الحُبيبي mm	عمق الغسل mm
01-03	0,5	08-12	3,0
03-05	1,0	08-16	3,5
03-05	1,5	12-16	4,0
04-08	2,0	16-18	5,0
05-08	2,5	18-32	6,0

نظام التطبيق

منتج DISACAL جاهز للاستخدام ويُطبَّق بالرش، ويُحدَّد اختيار نوع العمق بناءً على أن 2/3 من الحصى يجب أن يبقى مغمورًا في الخليط، وذلك لضمان الثبات الصحيح للحصى عند مرور المركبات.

بعد فرش خليط Beton-mix والأسمنت والحصى، يُطبَّق منتجنا DISACAL بالرش مباشرة بعد ذلك. وبعد زمن جفاف يبلغ نحو 12/24/48 ساعة (حسب الظروف الجوية)، يُشرع في غسل الأرضية. وعادةً يمكن غسل العناصر بعد 12 ساعة، وكذلك بعد 24 أو 48 ساعة، مع مراعاة أن الدورات يجب أن تكون متماثلة لجميع المصنوعات من نفس سلسلة الإنتاج. وتعتمد أعماق الغسل التي يُحصل عليها بالإصدارات المختلفة من DISACAL اعتمادًا كبيرًا على نوع الأسمنت وجرعته، ونوع الركام وكميته، وقوام الخليط، ونوع المعالجة. يُنصح بإجراء اختبارات أولية لكل نوع إنتاج وكل ظرف بيئي. ويمكن إزالة أي بقايا من المثبّط السطحي على الأرضية بسهولة بواسطة فرشاة.

تنظيف الأدوات

لتنظيف الأدوات يُنصح باستخدام مادة مخففة (ثنر) عادية.

تحذيرات

قابل للاشتعال. تُحمى البشرة والعينان. يُرجى الرجوع إلى نشرة بيانات السلامة DIN.

معدل التغطية

نحو 80-125 g/m^2. مهم جدًا: يُرج جيدًا (بمثقاب وخلاّط) قبل كل تطبيق.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

التخزين

مدة الصلاحية 12 شهرًا من تاريخ التوريد، في عبوات معدنية مغلقة ضمن التغليف الأصلي.

يُحفظ في مكان بارد وجيد التهوية. يقاوم الصقيع.

العبوة

عبوات معدنية سعة 20 kg.

تم تحديد البيانات الفنية الواردة في هذه النشرة باستخدام اختبارات ومعايير موحّدة أو تعديلات عليها وفقاً لأنظمة Design Systems. ويمكن طلب الطرق المطبقة من خدمتنا الفنية. ويمثل ما ورد في هذه النشرة الفنية أفضل ما لدينا من معرفة وخبرة. ومع ذلك يُنصح، في حال الاستخدامات المختلفة عن تلك المذكورة، بإجراء اختبارات مسبقة. وفي جميع الأحوال لا تتحمل شركة Design Systems Srl أي مسؤولية عن الأضرار أو العيوب الناجمة عن استخدام منتجاتها، لأن ظروف الاستخدام لا تخضع لرقابتها. كما تُعلم بأن خدمتها الفنية تحت تصرف العملاء لتقديم أي معلومات تتعلق بالاستخدام الصحيح لمنتجاتها.