DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST DISACAL
USPORIVAC ZA ELEMENTE OD PRANOG KAMENA

OPIS

Proizvod DISACAL je usporivac spreman za upotrebu, koji sadrzi rastvarace, za proizvodnju elemenata od pranog kamena. Jednostavnost nanosenja, odlicna ujednacenost pranja i mali utrosak u fazi ciscenja cine DISACAL idealnim proizvodom za izradu podova od pranog sljunka.

OPCE KARAKTERISTIKE

DISACAL usporava zrenje cementa na povrsini, pa konacni rezultat u velikoj mjeri ovisi o temperaturi okoline, vrsti cementa, granulometrijskoj krivulji, konzistenciji i kvalitetu smjese, aditivima, vrsti oplate itd. Preporucuju se prethodne probe.

GRANULACIJA mm	DUBINA PRANJA mm	GRANULACIJA mm	DUBINA PRANJA mm
01-03	0,5	08-12	3,0
03-05	1,0	08-16	3,5
03-05	1,5	12-16	4,0
04-08	2,0	16-18	5,0
05-08	2,5	18-32	6,0

NACIN PRIMJENE

Proizvod DISACAL je spreman za upotrebu i nanosi se prskanjem; izbor dubine određen je time da 2/3 kamena moraju ostati uronjene u smjesu, kako bi se osiguralo pravilno drzanje kamena pri prolasku vozila.

Nakon razastiranja smjese Beton-mix, cementa i sljunka, odmah zatim se prskanjem nanosi nas proizvod DISACAL. Nakon vremena susenja od priblizno 12/ 24/ 48 sati (ovisno o atmosferskim uvjetima), pristupa se pranju poda. U pravilu je elemente moguce prati nakon 12 sati, ali i nakon 24 ili 48 sati, imajuci u vidu da ciklusi moraju biti jednaki za sve elemente iste proizvodne serije. Dubine pranja postignute razlicitim verzijama proizvoda DISACAL u velikoj mjeri ovise o vrsti i doziranju cementa, vrsti i kolicini agregata, konzistenciji smjese i nacinu zrenja. Preporucuju se prethodne probe za svaku vrstu proizvodnje i uvjete okoline. Eventualni ostaci deaktivatora na podu mogu se lako ukloniti cetkom.

CISCENJE ALATA

Za ciscenje alata preporucuje se upotreba obicnog razrjeđivaca.

UPOZORENJA

Zapaljivo. Zastititi kozu i oci. Konsultovati sigurnosno-tehnicki list DIN.

POTROSNJA

priblizno 80-125 g/m^2. Vrlo vazno: dobro promuckati (busilicom s mjesalicom) prije svakog nanosenja.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

SKLADIŠTENJE

Rok trajanja je 12 mjeseci od datuma isporuke, u zatvorenim limenkama u originalnim pakovanjima.

Čuvati na hladnom i provjetrenom mjestu. Otporan na mraz.

PAKOVANJE

Limenke od 20 kg.

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primjenom standardiziranih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primijenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od naših znanja i iskustava. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se izvršiti prethodne probe. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za štete ili nedostatke uzrokovane upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi upotrebe nisu pod njenom kontrolom. Također obavještava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi s pravilnom upotrebom njenih proizvoda.