DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA DISACAL
RETARDADOR PARA ELEMENTOS EM PEDRA LAVADA

DESCRIÇÃO

O produto DISACAL é um retardador pronto a usar, contendo solventes, para a produção de elementos em pedra lavada (concreto/betão com agregado exposto). A facilidade de aplicação, a ótima uniformidade de lavagem e o baixo custo da fase de limpeza tornam o DISACAL o produto ideal para a execução de pavimentos em gravilha lavada.

GENERALIDADES

O DISACAL retarda a cura superficial do cimento; por isso, o resultado final depende fortemente da temperatura ambiente, do tipo de cimento, da curva granulométrica, da consistência e da qualidade da mistura, dos aditivos, do tipo de cofragem (fôrma), etc. Recomendam-se ensaios preliminares.

GRANULOMETRIA (mm)	PROFUNDIDADE DE LAVAGEM (mm)	GRANULOMETRIA (mm)	PROFUNDIDADE DE LAVAGEM (mm)
01-03	0,5	08-12	3,0
03-05	1,0	08-16	3,5
03-05	1,5	12-16	4,0
04-08	2,0	16-18	5,0
05-08	2,5	18-32	6,0

SISTEMA DE APLICAÇÃO

O produto DISACAL está pronto a usar e é aplicado por pulverização; a escolha da profundidade baseia-se no princípio de que 2/3 da pedra devem permanecer imersos na mistura, de modo a garantir a correta fixação da pedra à passagem de veículos.

Uma vez estendida a mistura de Beton-mix, cimento e gravilha (brita), aplica-se imediatamente a seguir, por pulverização, o nosso produto DISACAL. Após um tempo de secagem de aprox. 12/24/48 horas (conforme as condições atmosféricas), procede-se à lavagem do pavimento. Normalmente é possível lavar os elementos após 12 horas, mas também às 24 ou 48 horas, tendo em conta que os ciclos devem ser iguais para todos os elementos de uma mesma série de produção. As profundidades de lavagem obtidas com as diferentes versões de DISACAL dependem fortemente do tipo e da dosagem do cimento, do tipo e da quantidade de agregado, da consistência da mistura e do tipo de cura. Recomendam-se ensaios preliminares para cada tipo de produção e condição ambiental. Eventuais restos de desativador no pavimento podem ser removidos facilmente com uma escova.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

Para a limpeza das ferramentas, recomenda-se a utilização de um diluente comum.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

ADVERTÊNCIAS

Inflamável. Proteger a pele e os olhos. Consultar a ficha de dados de segurança DIN.

RENDIMENTO

aprox. 80-125 g/m^2. Muito importante: agitar bem (com furadeira/berbequim e haste misturadora) antes de cada aplicação.

ARMAZENAMENTO

A validade é de 12 meses a partir da data de fornecimento, em latas fechadas, nas embalagens originais.

Conservar em local fresco e arejado. Resiste ao gelo.

EMBALAGEM

Latas de 20 kg.

Os dados técnicos indicados no presente boletim foram obtidos mediante ensaios e normas padronizadas ou suas modificações segundo os sistemas Design Systems. Os métodos aplicados podem ser solicitados ao nosso serviço técnico. O conteúdo do presente boletim técnico representa o melhor dos nossos conhecimentos e das nossas experiências. Recomenda-se, em todo o caso, para usos diferentes dos indicados, realizar testes preliminares. Em qualquer caso, a Design Systems Srl não assume nenhuma responsabilidade por danos ou defeitos causados pelo uso dos seus produtos, uma vez que as condições de utilização não estão sob o seu controle. Informa ainda que o seu serviço técnico está à disposição dos clientes para qualquer informação relativa ao uso correto dos seus produtos.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it