DESIGN SYSTEMS

FIȘĂ TEHNICĂ DISACAL
ÎNTÂRZIETOR DE PRIZĂ PENTRU ELEMENTE DIN PIATRĂ SPĂLATĂ

DESCRIERE

Produsul DISACAL este un întârzietor de priză gata de utilizare, care conține solvenți, pentru producerea de elemente din piatră spălată. Ușurința de aplicare, uniformitatea excelentă a spălării și costul redus al fazei de curățare fac din DISACAL produsul ideal pentru realizarea de pardoseli cu pietriș spălat.

GENERALITĂȚI

DISACAL întârzie maturarea la suprafață a cimentului; prin urmare, rezultatul final depinde în mare măsură de temperatura ambientală, tipul de ciment, curba granulometrică, consistența și calitatea amestecului, aditivi, tipul de cofraj etc. Se recomandă probe preliminare.

GRANULOMETRIE mm	ADÂNCIME DE SPĂLARE mm	GRANULOMETRIE mm	ADÂNCIME DE SPĂLARE mm
01-03	0,5	08-12	3,0
03-05	1,0	08-16	3,5
03-05	1,5	12-16	4,0
04-08	2,0	16-18	5,0
05-08	2,5	18-32	6,0

SISTEM DE APLICARE

Produsul DISACAL este gata de utilizare și se aplică prin pulverizare; alegerea adâncimii este determinată de faptul că 2/3 din piatră trebuie să rămână înglobate în amestec, pentru a garanta fixarea corectă a pietrei la trecerea vehiculelor.

Odată întins amestecul de Beton-mix, ciment și pietriș, se aplică imediat după aceea, prin pulverizare, produsul nostru DISACAL. După un timp de uscare de cca. 12/24/48 de ore (în funcție de condițiile atmosferice), se trece la spălarea pardoselii. De regulă, elementele pot fi spălate după 12 ore, dar și la 24 sau 48 de ore, ținând cont că ciclurile trebuie să fie identice pentru toate elementele din aceeași serie de producție. Adâncimile de spălare obținute cu diferitele versiuni de DISACAL depind în mare măsură de tipul și dozajul cimentului, de tipul și cantitatea agregatului, de consistența amestecului și de tipul de maturare. Se recomandă probe preliminare pentru fiecare tip de producție și condiție ambientală. Eventualele resturi de dezactivator de pe pardoseală pot fi îndepărtate cu ușurință cu peria.

CURĂȚAREA SCULELOR

Pentru curățarea sculelor se recomandă utilizarea unui diluant obișnuit.

AVERTISMENTE

Inflamabil. Protejați pielea și ochii. Consultați fișa cu date de securitate DIN.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

CONSUM

cca. 80-125 g/m^2. Foarte important: agitați bine (cu mixer cu paletă) înainte de fiecare aplicare.

DEPOZITARE

Termenul de valabilitate este de 12 luni de la data livrării, în bidoane închise, în ambalajele originale.

A se păstra într-un loc răcoros și aerisit. Rezistă la îngheț.

AMBALARE

Bidoane de 20 kg.

Datele tehnice prezentate în acest buletin au fost determinate prin încercări și norme standardizate sau prin modificări ale acestora conform sistemelor Design Systems. Metodele aplicate pot fi solicitate serviciului nostru tehnic. Conținutul prezentului buletin tehnic reprezintă cele mai bune cunoștințe și experiențe ale noastre. Se recomandă totuși, pentru utilizări diferite de cele indicate, efectuarea de încercări preliminare. În orice caz, Design Systems Srl nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune sau defecte cauzate de utilizarea propriilor produse, condițiile de utilizare nefiind sub controlul său. Informează, de asemenea, că serviciul său tehnic este la dispoziția clienților pentru orice informație privind utilizarea corectă a propriilor produse.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it