የቴክኒክ መረጃ ሉህ DS-CS

ነጠላ-አካል ሜታክሪሊክ ሬዚን

መግለጫ

DS-CS “Clear Sealer” የሲሚንቶ ሥራዎችን ለማጠናከርና ለመጠበቅ የተዘጋጀ ልዩ ሜታክሪሊክ ሬዚን ነው። በካፒላሪ መምጠጥ ወደ ሲሚንቶው ውስጥ በጥልቀት የሚሰርግ ፈሳሽ ምርት ነው። DS-CS “Clear Sealer” በታከሙት ቁሳቁሶች ላይ የማጠናከር፣ ውሃ የመከላከልና የመጠበቅ ተግባር የሚያከናውኑ ልዩ ቴርሞፕላስቲክ ፖሊመሮችን ይዟል። በDS-CS “Clear Sealer” የታከመ ሲሚንቶ ምንም ዓይነት ቢጫ የመሆን ዝንባሌ አያሳይም፣ እጥበትን ይቋቋማል፣ አይጣበቅም ስለዚህ ቆሻሻን አይይዝም፣ ጥቅጥቅነትን፣ የመካኒካል ጥንካሬንና የመሸርሸር መቋቋምን ይጨምራል፣ ወለሎችን ከዘይቶች፣ ከአሲዶች (ሃይድሮክሎሪክ አሲድ) እና ከአየር ንብረት ተጽዕኖዎች (ዝናብ፣ ውርጭ፣ የUV ጨረር ወዘተ) የበለጠ ይጠብቃል። በታተመ ኮንክሪትና በኢንዱስትሪ ወለሎች ላይ እንደ እድፍ መከላከያና አቧራ መከላከያ እንዲሁም ለማጽዳት ቀላል እንዲሆኑ ለማድረግ እንዲውል ይመከራል። እንደ ጋራዥ፣ መጋዘን፣ ምድር ቤት ወዘተ ያሉ ክፍሎችን የውስጥና የውጭ ወለሎች እንዲሁም እንደ አደባባዮች፣ የመኪና ማቆሚያዎች፣ የመኪና መግቢያ መንገዶች፣ የመዋኛ ገንዳዎች፣ ግቢዎች ወዘተ ያሉ ክፍት ቦታዎችን ለማከም እጅግ በጣም ጥሩ ነው።

DS-CS በRAL ሰንጠረዥ መሠረት ቀለም ሊሰጠው ይችላል።

አጠቃላይ መረጃ

ምርቱን ከ5°C በላይ በሆነ የሙቀት መጠን በደረቅ ቦታ ያከማቹ፤ ምርቱን ከውርጭና ከመጠን ያለፈ ሙቀት በተጠበቁ የመጀመሪያ (ኦሪጅናል) እና ያልተጎዱ መያዣዎች ውስጥ ያከማቹ፤ ምርቱ ለ12 ወራት ያህል ይቆያል።

በመደበኛ የአጠቃቀም ሁኔታዎች ምርቱ ለሚይዙት ሠራተኞች ጎጂ አይደለም። DS-CS ሬዚን የUV ጨረርንና ውርጭን እጅግ በጣም ጥሩ የመቋቋም አቅም አለው። ምርቱ ለአገልግሎት ዝግጁ ነው፣ ምንም ማቅጠን አያስፈልገውም። ማቅጠን ካስፈለገ እና ለመሣሪያዎች ጽዳት ናይትሮ ቲነር ይጠቀሙ።

ማሳሰቢያ፦ በDS-CS በተጠበቀ ወለል ላይ ሟሟዎችን ወይም ቤንዚንን አያፍስሱ።

መግለጫ	የUNI መስፈርት	ውጤት
ልዩ ክብደት	UNI EN ISO 2811/1-02/03	920±20 g/l
ቪስኮሲቲ Ø 4 – 23°C	UNI EN ISO 2431-08/02	26±2"
በ24 ሰዓት የውሃ መምጠጥ ኮኢፊሸንት	UNI EN ISO 1062-3	W24=0,011 kg/m^2 t 1/2
የTaber መሸርሸር ኢንዴክስ	UNI EN ISO 7784-2/1997	UNI EN ISO 7784-2/1997
የሻጋታ እድገት መቋቋም	UNI EN ISO 11021	0,0006
የፈሳሾች መቋቋም	UNI-EN ISO 2812-1 I. ናፍጣ – ቅባት ዘይት II. የባሕር ውሃ III. ክሎሪን ያለው የመዋኛ ገንዳ ውሃ	ከ14 ቀናት በኋላ ምንም እድገት የለም። ከ24 h እና 16 h እረፍት በኋላ ምንም የአንጸባራቂነት ለውጥ የለም።

የአተገባበር ዘዴ

DS-CS “Clear Sealer” በብሩሽ፣ በሮለር እና/ወይም በመርጨት ይተገበራል። ሲሚንቶ-መሠረት ያላቸው መሠረቶች በDS-CS “Clear Sealer” ከመታከማቸው በፊት በጽዳት ሥራዎች በአግባቡ መዘጋጀት አለባቸው። የDS-CS “Clear Sealer” አንድ ጉልህ የአተገባበር ጥቅም የአቧራ መከላከያ ጥበቃ ሕክምናውን አዲስ በተሠሩ የሲሚንቶ ገጾች ላይ እንኳ ለመተግበር ማስቻሉ ነው። በእርግጥ በደንብ በጸና ሲሚንቶ ላይ

ብቻ መተግበር ካለባቸው ባህላዊ የአቧራ መከላከያ ቀለሞች በተለየ፣ ግልጽ DS-CS “Clear Sealer” የሲሚንቶ ሥራው ከተሠራ ከጥቂት ቀናት በኋላ ሊተገበር ይችላል። በኢንዱስትሪ ወለሎች ላይ ሲተገበር እንደ መጀመሪያ ንብርብር (ኮት) በ30/40% የDesign Systems ቲነር ማቅጠን ይመከራል፤ ሁለተኛው ንብርብር ካስፈለገ ሳይቀጠን ይተገበራል። በማንኛውም ሁኔታ በመሠረቱ ላይ ከመጠን በላይ እርጥበት ወይም ውሃ ካለ ምርቱን አይተግብሩ።

የሽፋን መጠን

አንድ 20 l ማሸጊያ ለ100 m^2 ያህል በቂ ነው።

ማስጠንቀቂያዎች

DS-CS “Clear Sealer” ምርት ተስማሚ ጭምብሎችን በመጠቀም እና ከቆዳ፣ ከዓይን፣ ከሰውነት ለስላሳ ሽፋኖች (ሙኮሳ) ወዘተ ጋር ንክኪ እንዳይኖር በመጠንቀቅ መጠቀም አለበት፤ ንክኪ ከተፈጠረ የተነካውን ክፍል በውሃና በሳሙና በደንብ ይታጠቡና ሐኪም ያማክሩ። በተዘጉ ቦታዎች ሲሠሩ በቂ የአየር ዝውውር ያድርጉ። ተቀጣጣይ ምርት በመሆኑ በአጠቃቀም ወቅት አለማጨስና ከእሳት አጠገብ አለመጠቀም ይመከራል።

ይህን ምርት ከመጠቀምዎ በፊት የገጽ መዝጊያ (ሲለር) መሆኑን በደንብ ያስታውሱ፤ በመሆኑም በሕግ ከተደነገገው መስፈርት በላይ ለሆኑ ራምፖች እና በተለዩ የአካባቢ ሁኔታዎች በሦስተኛ ወገኖች ላይ ጉዳት ሊያደርሱ በሚችሉ ሌሎች የተለያዩ ሁኔታዎች አይጠቀሙት። ለሚሟዎች የሚሆኑ የመከላከያ ጓንቶችንና ጭምብሎችን መጠቀም ይመከራል። ከሕፃናት እጅ እንዳይደርስ ያርቁ።

ማሸጊያ

20 l ቆርቆሮ

በዚህ ቡለቲን ውስጥ የተመለከቱት የቴክኒክ መረጃዎች በDesign Systems ሥርዓቶች መሠረት ደረጃቸውን የጠበቁ ሙከራዎችንና መስፈርቶችን ወይም ማሻሻያዎቻቸውን በመጠቀም የተገኙ ናቸው። የተተገበሩት ዘዴዎች ከቴክኒክ አገልግሎታችን ሊጠየቁ ይችላሉ። በዚህ የቴክኒክ ቡለቲን ውስጥ የተመለከተው የእውቀታችንና የልምዳችን ምርጥ ውጤት ነው። ሆኖም ከተመለከቱት ውጭ ለሆኑ አጠቃቀሞች ቅድመ ሙከራዎችን ማደረግ ይመከራል። በማንኛውም ሁኔታ የአጠቃቀም ሁኔታዎች በቁጥጥሩ ሥር ስላልሆኑ Design Systems Srl ምርቶቹን በመጠቀም ለሚደርስ ጉዳት ወይም ጉድለት ምንም ዓይነት ኃላፊነት አይወስድም። በተጨማሪም የቴክኒክ አገልግሎቱ ምርቶቹን በትክክል ስለመጠቀም ለማንኛውም መረጃ ለደንበኞች ዝግጁ መሆኑን ያሳውቃል።