DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT DS-CS
EINKOMPONENTIGES METHACRYLATHARZ

BESCHREIBUNG

DS-CS „Clear Sealer“ ist ein spezielles Methacrylatharz für die Verfestigung und den Schutz von Zementerzeugnissen. Es ist ein flüssiges Produkt, das durch kapillare Aufnahme tief in den Zement eindringt. DS-CS „Clear Sealer“ enthält spezielle thermoplastische Polymere, die auf die behandelten Materialien verfestigend, hydrophobierend und schützend wirken. Der mit DS-CS „Clear Sealer“ behandelte Zement zeigt keinerlei Neigung zum Vergilben, ist waschbeständig, nicht klebrig und hält daher keinen Schmutz zurück; er erhöht die Kompaktheit, die mechanische Festigkeit und die Verschleißfestigkeit und schützt die Böden besser vor Ölen, Säuren (Salzsäure) und Witterungseinflüssen (Regen, Frost, UV-Strahlung usw.). Es eignet sich für den Einsatz auf Stempelbeton- und Industrieböden als Fleckschutz und Staubschutz und macht diese zudem leichter zu reinigen. Es ist hervorragend für die Behandlung von Innen- und Außenböden von Räumen wie Garagen, Lagern, Kellern usw. sowie von Freiflächen wie Höfen, Parkplätzen, Alleen, Schwimmbädern, Innenhöfen usw. geeignet.

DS-CS kann nach RAL-Farbtabelle eingefärbt werden.

ALLGEMEINES

Das Produkt an einem trockenen Ort bei einer Temperatur über 5°C lagern; das Produkt in original verschlossenen, unversehrten Gebinden, vor Frost und übermäßiger Hitze geschützt, aufbewahren; das Produkt ist etwa 12 Monate haltbar.

Unter normalen Einsatzbedingungen ist das Produkt für die mit der Handhabung betrauten Personen nicht gesundheitsschädlich. Das Harz DS-CS weist eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Frost auf. Das Produkt ist gebrauchsfertig und muss nicht verdünnt werden. Falls eine Verdünnung erforderlich ist, sowie zur Reinigung der Werkzeuge Nitroverdünnung verwenden.

Hinweis: Keine Lösemittel oder Benzin auf den mit DS-CS geschützten Boden gelangen lassen

BESCHREIBUNG	UNI-NORM	ERGEBNIS
Spezifisches Gewicht	UNI EN ISO 2811/1-02/03	920±20 g/l
Viskosität Ø 4-23°	UNI EN ISO 2431-08/02	26±2"
Wasseraufnahmekoeffizient nach 24 Stunden	UNI EN ISO 1062-3	W24=0,011 kg/m^2 t 1/2
Taber-Abriebindex	UNI EN ISO 7784-2/1997	UNI EN ISO 7784-2/1997
Beständigkeit gegen Schimmelbildung	UNI EN ISO 11021	0,0006
Beständigkeit gegen Flüssigkeiten	UNI-EN ISO 2812-1 I. DIESEL – SCHMIERÖL II. MEERWASSER III. GECHLORTES SCHWIMMBADWASSER	Kein Wachstum nach 14 Tagen. Keine Glanzveränderung nach 24 h und 16 h Ruhezeit.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

DESIGN SYSTEMS

ANWENDUNGSSYSTEM

DS-CS „Clear Sealer“ wird mit Pinsel, Rolle und/oder im Spritzverfahren aufgetragen. Die zementgebundenen Untergründe müssen vor der Behandlung mit DS-CS „Clear Sealer“ durch Reinigungsmaßnahmen angemessen vorbereitet werden. Ein erheblicher anwendungstechnischer Vorteil von DS-CS „Clear Sealer“ besteht darin, dass die staubbindende Schutzbehandlung auch auf gerade erst hergestellten Zementoberflächen aufgebracht werden kann. Im Gegensatz zu herkömmlichen Staubschutzanstrichen, die ausschließlich auf gut ausgehärteten Zement aufgetragen werden dürfen, kann das transparente DS-CS „Clear Sealer“ bereits wenige Tage nach der Herstellung des Zementerzeugnisses aufgetragen werden. Bei der Anwendung auf Industrieböden wird für den ersten Anstrich eine Verdünnung von 30/40% mit Verdünner von Design Systems empfohlen; ein eventueller zweiter Anstrich erfolgt unverdünnt. In keinem Fall das Produkt bei zu viel Feuchtigkeit oder Wasser auf dem Untergrund auftragen.

VERBRAUCH

Ein Gebinde zu 20 l reicht für etwa 100 m^2.

WARNHINWEISE

Das Produkt DS-CS „Clear Sealer“ ist mit geeigneten Atemschutzmasken zu verwenden; der Kontakt mit Haut, Augen, Schleimhäuten usw. ist zu vermeiden. In diesem Fall die betroffene Stelle gründlich mit Wasser und Seife waschen und einen Arzt aufsuchen. Bei Arbeiten in geschlossenen Räumen für eine ausreichende Belüftung sorgen. Da es sich um ein entflammbares Produkt handelt, wird empfohlen, während der Verwendung nicht zu rauchen und es nicht in der Nähe von offenem Feuer zu verwenden.

Vor der Verwendung dieses Produkts ist zu beachten, dass es sich um eine Versiegelung handelt; als solche darf es nicht für Rampen, die die gesetzlichen Vorgaben überschreiten, und in anderen Situationen verwendet werden, in denen unter besonderen Umgebungsbedingungen Dritte zu Schaden kommen könnten. Die Verwendung von Schutzhandschuhen und Atemschutzmasken für Lösemittel wird empfohlen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

VERPACKUNG

Blechgebinde zu 20 Litern.

Die in diesem technischen Merkblatt angegebenen technischen Daten wurden mit standardisierten Prüfungen und Normen oder deren Abwandlungen nach den Systemen von Design Systems ermittelt. Die angewandten Verfahren können bei unserem technischen Service angefragt werden. Die Angaben in diesem technischen Merkblatt entsprechen dem besten Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Für Anwendungen, die von den angegebenen abweichen, wird jedoch empfohlen, vorab Versuche durchzuführen. In jedem Fall übernimmt Design Systems Srl keine Haftung für Schäden oder Mängel, die durch die Verwendung ihrer Produkte verursacht werden, da die Einsatzbedingungen nicht ihrer Kontrolle unterliegen. Sie weist außerdem darauf hin, dass ihr technischer Service den Kunden für alle Informationen zur korrekten Verwendung ihrer Produkte zur Verfügung steht.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it