DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA DS-CS
RESINA MONOCOMPONENTE METACRÍLICA

DESCRIPCIÓN

DS-CS “Clear Sealer” es una resina metacrílica específica para la consolidación y la protección de los elementos de hormigón. Es un producto líquido que penetra profundamente en el hormigón por absorción capilar. DS-CS “Clear Sealer” contiene polímeros termoplásticos especiales que ejercen una acción consolidante, hidrofugante y protectora sobre los materiales tratados. El hormigón tratado con DS-CS “Clear Sealer” no muestra ninguna tendencia al amarilleamiento, es resistente a los lavados, no resulta pegajoso y por tanto no retiene la suciedad, aumenta la compacidad, la resistencia mecánica y al desgaste, y protege en mayor medida los pavimentos de los aceites, los ácidos (ácido clorhídrico) y los agentes atmosféricos (lluvia, hielo, rayos UV, etc.). Está indicada para su empleo en pavimentos de hormigón impreso e industriales, como antimanchas y antipolvo, además de hacerlos más fáciles de limpiar. Es óptima para el tratamiento de pavimentos interiores y exteriores de locales como garajes, almacenes, sótanos, etc. y de superficies al aire libre como explanadas, aparcamientos, paseos, piscinas, patios, etc.

DS-CS puede colorearse según la carta RAL.

GENERALIDADES

Conservar el producto en lugar seco a una temperatura superior a 5°C; conservar el producto en recipientes originales e íntegros, protegidos de las heladas y del calor excesivo; el producto se conserva durante aproximadamente 12 meses.

En condiciones normales de uso el producto no es nocivo para el personal encargado de su manipulación. La resina DS-CS presenta una excelente resistencia a los rayos UV y a las heladas. El producto está listo para su uso y no necesita dilución alguna. Si es necesario diluir, y para la limpieza de las herramientas, utilizar disolvente nitro.

NOTA: no dejar caer disolventes ni gasolinas sobre el pavimento protegido con DS-CS

DESCRIPCIÓN	NORMA UNI	RESULTADO
Peso específico	UNI EN ISO 2811/1-02/03	920±20 g/l
Viscosidad Ø 4-23°	UNI EN ISO 2431-08/02	26±2"
Coef. de absorción de agua a las 24 horas	UNI EN ISO 1062-3	W24=0,011 kg/m^2 t 1/2
Índice de desgaste Taber	UNI EN ISO 7784-2/1997	UNI EN ISO 7784-2/1997
Resistencia al crecimiento de mohos	UNI EN ISO 11021	0,0006

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Resistencia a los líquidos	UNI-EN ISO 2812-1 I. GASÓLEO - ACEITE LUBRICANTE II. AGUA DE MAR III. AGUA DE PISCINA CLORADA	Ningún desarrollo después de 14 días. Ninguna variación de brillo después de 24 h y 16 h de reposo.

SISTEMA DE APLICACIÓN

DS-CS “Clear Sealer” se aplica con brocha, rodillo y/o pulverizador. Los soportes cementosos deben prepararse adecuadamente mediante operaciones de limpieza antes de ser tratados con DS-CS “Clear Sealer”. Una notable ventaja de aplicación de DS-CS “Clear Sealer” es que permite aplicar el tratamiento protector antipolvo incluso sobre superficies cementosas recién realizadas. De hecho, a diferencia de las pinturas antipolvo tradicionales, que deben aplicarse exclusivamente sobre hormigón bien curado, DS-CS “Clear Sealer” transparente puede aplicarse ya a los pocos días de la realización del elemento cementoso. En caso de aplicación sobre pavimentos industriales, se recomienda una dilución del 30/40% con diluyente Design Systems como primera mano y, eventualmente, la segunda sin diluir. En cualquier caso, no aplicar el producto en presencia de demasiada humedad o agua sobre el soporte.

RENDIMIENTO

Un envase de 20 l es suficiente para aproximadamente 100 m^2.

ADVERTENCIAS

El producto DS-CS “Clear Sealer” debe utilizarse con mascarillas adecuadas y prestando atención a evitar el contacto con la piel, los ojos, las mucosas, etc.; en tal caso, lavar abundantemente la parte afectada con agua y jabón y consultar a un médico. En caso de trabajos en ambientes cerrados, garantizar una ventilación adecuada. Al tratarse de un producto inflamable, se recomienda no fumar durante su uso y no utilizarlo cerca del fuego.

Tener muy presente, antes de utilizar este producto, que es un sellador y, como tal, no utilizarlo en rampas que superen lo establecido por las normas legales ni en otras circunstancias diferentes que puedan causar daños a terceros en determinadas condiciones ambientales. Se recomienda el uso de guantes y mascarillas de protección para disolventes. Mantener fuera del alcance de los niños.

ENVASE

Lata de 20 litros.

Los datos técnicos recogidos en el presente boletín se han obtenido mediante ensayos y normas estandarizados o sus modificaciones según los sistemas Design Systems. Los métodos aplicados pueden solicitarse a nuestro servicio técnico. Lo indicado en el presente boletín técnico representa lo mejor de nuestros conocimientos y de nuestra experiencia. En cualquier caso, para usos distintos de los indicados, se recomienda realizar pruebas previas. En ningún caso Design Systems Srl asume responsabilidad alguna por daños o defectos causados por el uso de sus productos, ya que las condiciones de empleo no están bajo su control. Asimismo, informa de que su servicio técnico está a disposición de los clientes para cualquier información relativa al uso correcto de sus productos.