DESIGN SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE DS-CS
RÉSINE MÉTHACRYLIQUE MONOCOMPOSANT

DESCRIPTION

DS-CS « Clear Sealer » est une résine méthacrylique spécifique pour la consolidation et la protection des ouvrages en béton. C'est un produit liquide qui pénètre profondément dans le béton par absorption capillaire. DS-CS « Clear Sealer » contient des polymères thermoplastiques spéciaux qui exercent une action consolidante, hydrofuge et protectrice sur les matériaux traités. Le béton traité avec DS-CS « Clear Sealer » ne montre aucune tendance au jaunissement, résiste aux lavages, n'est pas collant et ne retient donc pas la saleté, augmente la compacité, la résistance mécanique et à l'usure, protège davantage les sols des huiles, des acides (acide chlorhydrique) et des agents atmosphériques (pluie, gel, rayons UV, etc.). Il est indiqué pour être employé sur les sols en béton imprimé et industriels, comme antitache et antipoussière, et rend également ceux-ci plus faciles à nettoyer. Il est excellent pour le traitement des sols intérieurs et extérieurs de locaux tels que garages, entrepôts, caves, etc. et de surfaces en plein air telles que esplanades, parkings, allées, piscines, cours, etc.

La DS-CS peut être colorée selon le nuancier RAL.

GÉNÉRALITÉS

Conserver le produit dans un endroit sec à une température supérieure à 5°C, dans ses récipients d'origine intacts, à l'abri du gel et de la chaleur excessive ; le produit se conserve environ 12 mois.

Dans les conditions normales d'utilisation, le produit n'est pas nocif pour les personnes chargées de sa manipulation. La résine DS-CS présente une excellente résistance aux rayons UV et au gel. Le produit est prêt à l'emploi et ne nécessite aucune dilution. S'il est nécessaire de diluer, ainsi que pour le nettoyage des outils, utiliser un diluant nitro.

N.B. ne pas faire tomber de solvants ou d'essences sur le sol protégé avec DS-CS

DESCRIPTION	NORME UNI	RÉSULTAT
Poids spécifique	UNI EN ISO 2811/1-02/03	920±20 g/l
Viscosité Ø 4-23°	UNI EN ISO 2431-08/02	26±2"
Coeff. d'absorption d'eau à 24 heures	UNI EN ISO 1062-3	W24=0,011 kg/m^2 t 1\2
Indice d'usure Taber	UNI EN ISO 7784-2/1997	UNI EN ISO 7784-2/1997
Résistance au développement des moisissures	UNI EN ISO 11021	0,0006
Résistance aux liquides	UNI-EN ISO 2812-1 I. GAZOLE - HUILE LUBRIFIANTE II. EAU DE MER III. EAU DE PISCINE CHLORÉE	Aucun développement après 14 jours. Aucune variation de brillance après 24 h et 16 h de repos.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

SYSTÈME D'APPLICATION

DS-CS « Clear Sealer » s'applique au pinceau, au rouleau et/ou par pulvérisation. Les supports cimentaires doivent être convenablement préparés par des opérations de nettoyage avant d'être traités avec DS-CS « Clear Sealer ». Un avantage notable de l'application de DS-CS « Clear Sealer » est de permettre l'application du traitement protecteur antipoussière même sur des surfaces cimentaires tout juste réalisées. En effet, contrairement aux vernis antipoussière traditionnels, qui doivent être appliqués exclusivement sur du béton bien mûri, DS-CS « Clear Sealer » transparent peut être appliqué dès quelques jours après la réalisation de l'ouvrage cimentaire. En cas d'application sur des sols industriels, il est conseillé de diluer à 30/40% avec le diluant Design Systems pour la première couche, et éventuellement d'appliquer la seconde non diluée. En tout état de cause, ne pas appliquer le produit en présence de trop d'humidité ou d'eau sur le support.

RENDEMENT

Un emballage de 20 l suffit pour environ 100 m^2.

AVERTISSEMENTS

Le produit DS-CS « Clear Sealer » doit être utilisé avec des masques appropriés et en veillant à éviter le contact avec la peau, les yeux, les muqueuses, etc. ; dans ce cas, laver abondamment la partie touchée à l'eau et au savon et consulter un médecin. En cas de travaux dans des locaux fermés, assurer une ventilation adéquate. S'agissant d'un produit inflammable, il est conseillé de ne pas fumer pendant l'utilisation et de ne pas l'utiliser à proximité d'une flamme.

Avant d'utiliser ce produit, bien garder à l'esprit qu'il s'agit d'un produit de scellement et qu'en tant que tel il ne doit pas être utilisé sur des rampes dépassant les pentes réglementaires ni dans d'autres circonstances pouvant causer des dommages à des tiers dans des conditions ambiantes particulières. L'usage de gants et de masques de protection pour solvants est recommandé. Tenir hors de portée des enfants.

CONDITIONNEMENT

Bidon métallique de 20 litres.

Les données techniques figurant dans la présente fiche ont été relevées au moyen d'essais et de normes standardisés ou de leurs modifications selon les systèmes Design Systems. Les méthodes appliquées peuvent être demandées à notre service technique. Le contenu de la présente fiche technique représente le meilleur de nos connaissances et de nos expériences. Il est toutefois conseillé, pour des utilisations différentes de celles indiquées, d'effectuer des essais préalables. En tout état de cause, Design Systems Srl n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou défauts causés par l'utilisation de ses produits, les conditions d'emploi n'étant pas sous son contrôle. Elle informe par ailleurs que son service technique est à la disposition de la clientèle pour toute information relative à l'utilisation correcte de ses produits.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it