DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA DS-CS
RESINA METACRÍLICA MONOCOMPONENTE

DESCRIÇÃO

DS-CS "Clear Sealer" é uma resina metacrílica específica para a consolidação e a proteção de peças e superfícies de cimento. É um produto líquido, que penetra profundamente no cimento por absorção capilar. DS-CS "Clear Sealer" contém polímeros termoplásticos especiais que exercem ação consolidante, hidrofugante e protetora sobre os materiais tratados. O cimento tratado com DS-CS "Clear Sealer" não mostra qualquer tendência ao amarelecimento, é resistente às lavagens, não fica pegajoso e, portanto, não retém a sujeira, aumenta a compacidade, a resistência mecânica e ao desgaste, protege mais os pavimentos contra os óleos, os ácidos (ácido clorídrico) e os agentes atmosféricos (chuva, gelo, raios UV, etc.). É indicada para ser utilizada em pavimentos de concreto (betão) estampado e industriais, como antimanchas e antipó, além de os tornar mais fáceis de limpar. É ótima para o tratamento de pavimentos interiores e exteriores de locais como garagens, armazéns, caves (porões), etc., e de superfícies ao ar livre, como pátios, estacionamentos, alamedas, piscinas, quintais, etc.

A DS-CS pode ser colorida segundo a tabela RAL.

GENERALIDADES

Conservar o produto em local seco, a uma temperatura superior a 5 °C; conservar o produto nos recipientes originais e íntegros, protegidos do gelo e do calor excessivo; o produto conserva-se durante cerca de 12 meses.

Nas condições normais de uso, o produto não é nocivo para as pessoas encarregadas da sua manipulação. A resina DS-CS apresenta uma excelente resistência aos raios UV e ao gelo. O produto está pronto para uso e não necessita de qualquer diluição. Se for necessário diluir, e para a limpeza das ferramentas, utilizar diluente nitro (nitrocelulósico).

N.B.: não deixar cair solventes ou gasolinas sobre o pavimento protegido com DS-CS

DESCRIÇÃO	NORMA UNI	RESULTADO
Peso específico	UNI EN ISO 2811/1-02/03	920±20 g/l
Viscosidade Ø 4-23 °C	UNI EN ISO 2431-08/02	26±2"
Coef. de absorção de água às 24 horas	UNI EN ISO 1062-3	W24=0,011 kg/m^2 t 1/2
Índice de desgaste Taber	UNI EN ISO 7784-2/1997	UNI EN ISO 7784-2/1997
Resistência ao crescimento de mofo (bolor)	UNI EN ISO 11021	0,0006

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Resistência aos líquidos	UNI-EN ISO 2812-1 I. GASÓLEO (DIESEL) - ÓLEO LUBRIFICANTE II. ÁGUA DO MAR III. ÁGUA DE PISCINA CLORADA	Nenhum desenvolvimento após 14 dias. Nenhuma variação de brilho após 24 h e 16 h de repouso.

SISTEMA DE APLICAÇÃO

DS-CS "Clear Sealer" aplica-se a pincel (trincha), a rolo e/ou por pulverização. Os substratos cimentícios devem ser adequadamente preparados com operações de limpeza antes de serem tratados com DS-CS "Clear Sealer". Uma notável vantagem de aplicação do DS-CS "Clear Sealer" é a de permitir a aplicação do tratamento protetor antipó também sobre superfícies cimentícias recém-executadas. De fato, ao contrário das tintas antipó tradicionais, que devem ser aplicadas exclusivamente sobre cimento bem curado, o DS-CS "Clear Sealer" transparente pode ser aplicado já alguns dias após a execução da peça cimentícia. Em caso de aplicação sobre pavimentos industriais, recomenda-se a diluição de 30/40% com diluente Design Systems como primeira demão e, eventualmente, a segunda não diluída. Em qualquer caso, não aplicar o produto na presença de umidade ou água em excesso no substrato.

RENDIMENTO

Uma embalagem de 20 l é suficiente para cerca de 100 m^2.

ADVERTÊNCIAS

O produto DS-CS "Clear Sealer" deve ser utilizado com máscaras adequadas e prestando atenção para evitar o contato com a pele, os olhos, as mucosas, etc.; nesse caso, lavar abundantemente a parte afetada com água e sabão e consultar um médico. Em caso de trabalhos em ambientes fechados, providenciar uma ventilação adequada. Por ser um produto inflamável, recomenda-se, durante o uso, não fumar e não o utilizar perto do fogo.

Ter bem presente, antes de utilizar este produto, que se trata de um selante e, como tal, não o utilizar em rampas que excedam as normas legais nem em outras circunstâncias diferentes que possam causar danos a terceiros em condições ambientais particulares. Recomenda-se o uso de luvas e máscaras de proteção para solventes. Manter fora do alcance das crianças.

EMBALAGEM

Lata de 20 litros.

Os dados técnicos indicados no presente boletim foram obtidos mediante ensaios e normas padronizadas ou suas modificações segundo os sistemas Design Systems. Os métodos aplicados podem ser solicitados ao nosso serviço técnico. O conteúdo do presente boletim técnico representa o melhor dos nossos conhecimentos e das nossas experiências. Recomenda-se, em todo o caso, para usos diferentes dos indicados, realizar testes preliminares. Em qualquer caso, a Design Systems Srl não assume nenhuma responsabilidade por danos ou defeitos causados pelo uso dos seus produtos, uma vez que as condições de utilização não estão sob o seu controle. Informa ainda que o seu serviço técnico está à disposição dos clientes para qualquer informação relativa ao uso correto dos seus produtos.