DESIGN SYSTEMS

FLETË TEKNIKE DS-CS
RRËSHIRË METAKRILIKE NJËKOMPONENTËSHE

PËRSHKRIMI

DS-CS “Clear Sealer” është një rrëshirë metakrilike specifike për konsolidimin dhe mbrojtjen e elementeve prej betoni. Është një produkt i lëngshëm, që depërton thellë në beton nëpërmjet thithjes kapilare. DS-CS “Clear Sealer” përmban polimere të veçanta termoplastike që ushtrojnë veprim konsolidues, hidrofobizues dhe mbrojtës ndaj materialeve të trajtuara. Betoni i trajtuar me DS-CS “Clear Sealer” nuk tregon asnjë prirje për zverdhje, është rezistent ndaj larjeve, nuk mbetet ngjitës dhe për rrjedhojë nuk mban papastërtitë, rrit kompaktësinë, rezistencën mekanike dhe atë ndaj konsumimit, i mbron më shumë dyshemetë nga vajrat, acidet (acidi klorhidrik) dhe agjentët atmosferikë (shiu, ngrica, rrezet UV etj.). Rekomandohet për t'u përdorur mbi dyshemetë prej betoni të stampuar dhe industriale, si trajtim kundër njollave dhe kundër pluhurit, si dhe për t'i bërë ato më të lehta për t'u pastruar. Është i shkëlqyer për trajtimin e dyshemeve të brendshme dhe të jashtme të ambienteve si: garazhe, magazina, bodrume etj. dhe të sipërfaqeve në të hapur si sheshe, parkingje, rrugë hyrëse, pishina, oborre etj.

DS-CS mund të ngjyroset sipas tabelës RAL.

TË PËRGJITHSHME

Ruajeni produktin në vend të thatë, në temperaturë mbi 5°C; ruajeni produktin në enët origjinale dhe të padëmtuara, të mbrojtura nga ngrica dhe nxehtësia e tepërt; produkti ruhet për rreth 12 muaj.

Në kushte normale përdorimi produkti nuk është i dëmshëm për personat që e trajtojnë. Rrëshira DS-CS paraqet rezistencë të shkëlqyer ndaj rrezeve UV dhe ngricës. Produkti është gati për përdorim, nuk ka nevojë për asnjë hollim. Nëse është e nevojshme të hollohet, si dhe për pastrimin e veglave, përdorni hollues nitro.

Shënim: mos lejoni që mbi dyshemenë e mbrojtur me DS-CS të bien tretës ose benzinë.

PËRSHKRIMI	NORMA UNI	REZULTATI
Pesha specifike	UNI EN ISO 2811/1-02/03	920±20 g/l
Viskoziteti Ø 4-23°	UNI EN ISO 2431-08/02	26±2"
Koef. i thithjes së ujit në 24 orë	UNI EN ISO 1062-3	W24=0,011 kg/m^2 t 1\2
Indeksi i konsumimit Taber	UNI EN ISO 7784-2/1997	UNI EN ISO 7784-2/1997
Rezistenca ndaj rritjes së mykut	UNI EN ISO 11021	0,0006
Rezistenca ndaj lëngjeve	UNI-EN ISO 2812-1 I. NAFTË - VAJ LUBRIFIKANT II. UJË DETI III. UJË PISHINE I KLORUAR	Asnjë zhvillim pas 14 ditësh. Asnjë ndryshim i shkëlqimit pas 24 h dhe 16 h pushimi.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

SISTEMI I APLIKIMIT

DS-CS “Clear Sealer” aplikohet me furçë, me rul dhe/ose me spërkatje. Nënshtresat çimentoje duhet të përgatiten në mënyrë të përshtatshme me ndërhyrje pastrimi përpara se të trajtohen me DS-CS “Clear Sealer”. Një përparësi e madhe aplikuese e DS-CS “Clear Sealer” është se lejon aplikimin e trajtimit mbrojtës kundër pluhurit edhe mbi sipërfaqe çimentoje të sapokryera. Në fakt, ndryshe nga bojërat tradicionale kundër pluhurit, të cilat duhet të aplikohen vetëm mbi beton të stazhionuar mirë, DS-CS “Clear Sealer” transparent mund të aplikohet vetëm pak ditë pas realizimit të elementit prej betoni. Në rast aplikimi mbi dysheme industriale, këshillohet hollimi 30/40% me holluesin Design Systems për shtresën e parë dhe, eventualisht, shtresa e dytë e paholluar. Në çdo rast mos e aplikoni produktin në prani të lagështisë së tepërt ose ujit mbi nënshtresë.

RENDIMENTI

Një ambalazh prej 20 l mjafton për rreth 100 m^2.

PARALAJMËRIME

Produkti DS-CS “Clear Sealer” duhet të përdoret me maska të përshtatshme dhe duke pasur kujdes të shmanget kontakti me lëkurën, sytë, mukozat etj.; në rast të tillë lajeni pjesën me shumë ujë dhe sapun dhe konsultohuni me një mjek. Në rast punimesh në ambiente të mbyllura siguroni një ajrosje të përshtatshme. Duke qenë produkt i ndezshëm, këshillohet që gjatë përdorimit të mos pihet duhan dhe të mos përdoret pranë zjarrit.

Mbani mirë parasysh, përpara se ta përdorni këtë produkt, se ai është një sigilant dhe, si i tillë, nuk duhet përdorur për rampa që tejkalojnë normat ligjore dhe në rrethana të tjera të ndryshme që mund të shkaktojnë dëme ndaj të tretëve në kushte të veçanta ambientale. Rekomandohet përdorimi i dorezave dhe i maskave mbrojtëse për tretës. Mbajeni larg fëmijëve.

AMBALAZHIMI

Kuti llamarine prej 20 litrash.

Të dhënat teknike të paraqitura në këtë buletin janë përcaktuar duke përdorur prova dhe norma të standardizuara ose modifikime të tyre sipas sistemeve Design Systems. Metodat e aplikuara mund të kërkohen pranë shërbimit tonë teknik. Sa paraqitet në këtë buletin teknik përfaqëson më të mirën e njohurive dhe të përvojave tona. Megjithatë këshillohet, për përdorime të ndryshme nga ato të treguara, të kryhen prova paraprake. Në çdo rast Design Systems Srl nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për dëme ose defekte të shkaktuara nga përdorimi i produkteve të veta, pasi kushtet e përdorimit nuk janë nën kontrollin e saj. Njofton gjithashtu se shërbimi i saj teknik është në dispozicion të klientëve për çdo informacion lidhur me përdorimin e saktë të produkteve të veta.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it