TEHNICKI LIST DS-POLTEC (GLOSSY/MAT/SATIN)
POLIURETANSKI, VODODISPERZIVNI ZAVRSNI PREMAZ TANKOG SLOJA

OPIS

DS-POLTEC glossy/mat/satin je proizvod na bazi alifatskih poliuretanskih smola, paropropusan i proziran. Posebno namijenjen kao zavrsni sloj otporan na ogrebotine u industrijskim i dekorativnim sistemima.

Dostupan u sjajnoj, mat i satiniranoj verziji. DS-POLTEC glossy/mat/satin, s niskim sadrzajem VOC, cuva zdravlje radnika. Idealan za Green Building (zeleno građenje).

OPCE KARAKTERISTIKE

DS-POLTEC je proizvod s niskim sadrzajem VOC (Volatile Organic Compounds – isparljivi organski spojevi). Ima odlicne mehanicke otpornosti i otpornost na abraziju. Debljina suhog filma iznosi između 70 - 120 µm. Nakon ocvrscavanja povrsina je kompaktna, otporna, homogena i otporna na ogrebotine. Moze se pigmentirati pastama u udjelima od 20% do 30%

TEHNICKE KARAKTERISTIKE Proizvod na 23°C - 7 dana	
Izgled	Tecnost
Boja	Prozirna
Omjer mijesanja A:B	100:10
Specificna tezina (kg/l)	1,01
Viskoznost	22/26 F4
Pot life (min.)	45
Otpornost na abraziju (mg) DIN 53754/ASTMD1044 Taber disk cs 10 1000 okretaja - 1 kg	15
Potpuno susenje (h)	12
Mogucnost prelakiranja (min.)	nakon 3h, u roku od 24h
Potpuno ocvrscavanje (dana)	7
Pakovanje (kg)	Komponenta A: 5 Komponenta B: 0,5

UVJETI PRIMJENE

Temperatura podloge i okoline >10°C

Vlaznost podloge od 3% do 9%

Provjetravati prostorije ako se radi u zatvorenom

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

NAČIN PRIMJENE

DS-POLTEC je proizvod spreman za upotrebu. Komponente A i B moraju se promućkati prije upotrebe, zatim zajedno mijesati najmanje 2 minute i ostaviti da odstoje oko 5 minuta. Mijesanje se mora obavljati pri maloj brzini kako se ne bi narusila formulacija. Pri visokim temperaturama zatraziti aditiv usporivac DS-POLTEC Late.

Prohodnost nakon nanosenja ovisi o temperaturi i izmjeni zraka. Ventilacija je neophodan uvjet za postizanje maksimalnih mehanickih otpornosti proizvoda DS-POLTEC.

POTROSNJA

oko 70÷120 g/m^2 po sloju

PAKOVANJE

Komponenta A: plasticni kanister od 10 kg

Komponenta B: plasticna boca od 3 kg

SKLADISTENJE

Osam mjeseci u suhom prostoru, bez izlaganja atmosferskim utjecajima, na temperaturama ne nizim od +5°C