DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT DS-POLTEC (GLOSSY/MAT/SATIN)
WASSERDISPERGIERTE POLYURETHAN-DECKBESCHICHTUNG, DÜNNSCHICHTIG

BESCHREIBUNG

DS-POLTEC glossy/mat/satin ist eine Formulierung auf Basis aliphatischer Polyurethanharze, atmungsaktiv und transparent. Speziell als kratzfeste Deckbeschichtung in industriellen und dekorativen Systemen geeignet.

Erhältlich in glänzender, matter und seidenmatter Ausführung. DS-POLTEC glossy/mat/satin mit niedrigem VOC-Gehalt schont die Gesundheit der Verarbeiter. Ideal für das Green Building.

ALLGEMEINES

DS-POLTEC ist ein Produkt mit niedrigem VOC-Gehalt (Volatile Organic Compounds). Es weist ausgezeichnete mechanische Festigkeiten und eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit auf. Die Trockenschichtdicke liegt zwischen 70 - 120 µm. Nach der Aushärtung ist die Oberfläche kompakt, widerstandsfähig, homogen und kratzfest. Es kann mit Pigmentpasten in Anteilen von 20% bis 30% pigmentiert werden

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Produkt bei 23°C - 7 Tage	
Aussehen	Flüssig
Farbe	Transparent
Mischungsverhältnis A:B	100:10
Spezifisches Gewicht (kg/l)	1,01
Viskosität	22/26 F4
Topfzeit (min.)	45
Abriebfestigkeit (mg) DIN 53754/ASTM D1044 Taber Reibrolle CS 10, 1000 Umdrehungen - 1 kg	15
Vollständige Trocknung (h)	12
Überstreichbarkeit (min.)	nach 3h, innerhalb 24h
Vollständige Aushärtung (Tage)	7
Verpackung (kg)	Komponente A: 5 Komponente B: 0,5

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Untergrund- und Umgebungstemperatur >10°C

Untergrundfeuchte von 3% bis 9%

In geschlossenen Räumen für Belüftung sorgen

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

ANWENDUNGSSYSTEM

DS-POLTEC ist ein gebrauchsfertiges Produkt. Die Komponenten A und B müssen vor der Verwendung aufgerührt, dann mindestens 2 Minuten lang miteinander gemischt und etwa 5 Minuten ruhen gelassen werden. Das Mischen muss bei niedriger Drehzahl erfolgen, um die Formulierung nicht zu beeinträchtigen. Bei hohen Temperaturen das Verzögerungsadditiv DS-POLTEC Late anfordern.

Die Begehbarkeit nach dem Auftragen hängt von der Temperatur und vom Luftwechsel ab. Die Belüftung ist eine notwendige Voraussetzung, um die maximalen mechanischen Festigkeiten des Produkts DS-POLTEC zu erreichen.

VERBRAUCH

ca. 70÷120 g/m^2 pro Anstrich

VERPACKUNG

Komponente A: Kunststoffkanister zu 10 kg

Komponente B: Kunststoffflasche zu 3 kg

LAGERUNG

Acht Monate in trockener, nicht der Witterung ausgesetzter Umgebung bei Temperaturen nicht unter +5°C

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it