DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA DS-POLTEC (GLOSSY/MAT/SATIN)

FORMULADO DE ACABADO POLIURETÁNICO, EN DISPERSIÓN ACUOSA, DE CAPA FINA

DESCRIPCIÓN

DS-POLTEC glossy/mat/satin es un formulado a base de resinas poliuretánicas alifáticas, transpirable y transparente. Específico como acabado antirrayas en los sistemas industriales y decorativos.

Disponible en versión brillante, mate y satinada. DS-POLTEC glossy/mat/satin, de bajo contenido de VOC, respeta la salud de los operarios. Ideal en el Green Building.

GENERALIDADES

DS-POLTEC es un producto de bajo contenido de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles). Presenta óptimas resistencias mecánicas y a la abrasión. Tiene un espesor de película seca comprendido entre 70 - 120 µm. Una vez endurecido, la superficie se presenta compacta, resistente, homogénea y antirrayas. Es pigmentable con pastas en porcentajes variables del 20% al 30%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Producto a 23°C - 7 días	
Aspecto	Líquido
Color	Transparente
Relación de mezcla A:B	100:10
Peso específico (kg/l)	1,01
Viscosidad	22/26 F4
Pot life (min.)	45
Resistencia a la abrasión (mg) DIN 53754/ASTM D1044 Taber muela cs 10 1000 ciclos - 1 kg	15
Secado completo (h)	12
Repintado (min.)	después de 3h, dentro de 24h
Endurecimiento total (días)	7
Envase (kg)	Componente A: 5; Componente B: 0,5

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura del soporte y del ambiente >10°C

Humedad del soporte del 3% al 9%

Ventilar los locales si se trabaja en espacios cerrados

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

SISTEMA DE APLICACIÓN

DS-POLTEC es un producto listo para su uso. Los componentes A y B deben agitarse antes del uso, luego mezclarse juntos durante al menos 2 minutos y dejarse reposar aproximadamente 5 minutos. La mezcla debe realizarse a baja velocidad para no comprometer la formulación. En presencia de altas temperaturas, solicitar el aditivo retardante DS-POLTEC Late.

La transitabilidad peatonal tras la aplicación depende de la temperatura y de la renovación del aire. La ventilación es condición necesaria para obtener las máximas resistencias mecánicas del producto DS-POLTEC.

RENDIMIENTO

70÷120 g/m^2 aprox. por mano

ENVASE

Componente A: Bidón de plástico de 10 kg

Componente B: Botella de plástico de 3 kg

ALMACENAMIENTO

Ocho meses en ambiente seco y no expuesto a los agentes atmosféricos, con temperaturas no inferiores a +5°C