DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA DS-POLTEC (GLOSSY/MAT/SATIN)

FORMULADO DE ACABAMENTO POLIURETÂNICO, EM DISPERSÃO AQUOSA, DE PELÍCULA FINA

DESCRIÇÃO

DS-POLTEC glossy/mat/satin é um formulado à base de resinas poliuretânicas alifáticas, respirável, transparente. Específico como acabamento antirrisco nos sistemas industriais e decorativos.

Disponível nas versões brilhante, fosca e acetinada. DS-POLTEC glossy/mat/satin, de baixo teor de VOC, respeita a saúde dos operadores. Ideal no Green Building.

GENERALIDADES

DS-POLTEC é um produto de baixo teor de VOC (compostos orgânicos voláteis). Apresenta ótimas resistências mecânicas e à abrasão. Tem uma espessura de película seca compreendida entre 70 - 120 µm. Após o endurecimento, a superfície apresenta-se compacta, resistente, homogênea e antirrisco. É pigmentável com pastas em percentagens variáveis de 20% a 30%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Produto a 23 °C - 7 dias	
Aspecto	Líquido
Cor	Transparente
Relação de mistura A:B	100:10
Peso específico (kg/l)	1,01
Viscosidade	22/26 F4
Pot life (min)	45
Resistência à abrasão (mg) DIN 53754/ASTM D1044 Taber, rebolo CS 10, 1000 rotações - 1 kg	15
Secagem completa (h)	12
Repintura (min)	após 3 h, dentro de 24 h
Endurecimento total (dias)	7
Embalagem (kg)	Componente A: 5; Componente B: 0,5

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Temperatura do substrato e do ambiente >10 °C

Umidade do substrato de 3% a 9%

Arejar os locais, se em ambiente fechado

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

SISTEMA DE APLICAÇÃO

DS-POLTEC é um produto pronto para uso. Os componentes A e B devem ser agitados antes do uso, depois misturados em conjunto durante pelo menos 2 minutos e deixados repousar durante cerca de 5 minutos. A mistura deve ser feita a baixa velocidade, para não comprometer a formulação. Na presença de temperaturas elevadas, solicitar o aditivo retardador DS-POLTEC Late.

A transitabilidade pedonal após a aplicação depende da temperatura e da renovação do ar. A ventilação é condição necessária para obter as máximas resistências mecânicas do produto DS-POLTEC.

RENDIMENTO

70÷120 g/m^2 aprox. por demão

EMBALAGEM

Componente A: bidão/bombona de plástico de 10 kg

Componente B: garrafa de plástico de 3 kg

ARMAZENAMENTO

Oito meses em ambiente seco e não exposto aos agentes atmosféricos, com temperaturas não inferiores a +5 °C