የቴክኒክ መረጃ ሉህ DS-POLTEC SOL A+B

በሟሟ ላይ የተመሠረተ ግልጽ ፖሊዩሬታን ቫርኒሽ – አንጸባራቂ፣ ሳቲን እና ደብዛዛ

መግለጫ

DS-POLTEC SOL A+B በሟሟ ላይ የተመሠረተ ባለ ሁለት አካል ግልጽ ፖሊዩሬታን ቫርኒሽ ሲሆን፣ በአሊፋቲክ ፖሊዩሬታን ሬዚኖች የተዘጋጀና በአንጸባራቂ፣ በሳቲንና በደብዛዛ ዓይነት የሚገኝ ነው። የሬዚን ሽፋኖችን ወይም የኮንክሪት ወለሎችን ለማጠናቀቅ ተስማሚ ሲሆን፣ ምርጥ የመካኒካልና የኬሚካል መቋቋም አለው።

- ጥሩ ተጣጣፊነትን እንዲሁም ለመፋቅ እና ለመቧጨር ጥሩ መቋቋምን የሚጠብቅ ፊልም (ሽፋን) ይፈጥራል።
- የፎቶ-ኦክሲዴሽን መበላሸትን በሚከላከሉ የUV ማጣሪያዎች አማካኝነት አልትራቫዮሌት ጨረሮችን ይቋቋማል።
- የጠነከረው (የደረቀው) ፊልም የበርካታ አሲዶችን ጥቃት ይቋቋማል።
- ምርጥ የመካኒካልና የኬሚካል መቋቋም።

አገልግሎቶች

ለሬዚን ሽፋኖች ማጠናቀቂያ። የኮንክሪት ወለሎችን ቫርኒሽ መቀባት። ለኮንክሪት እና ለብረት መዋቅሮች ፀረ-ዝገት (ፀረ-ኮሮዥን) የማጠናቀቂያ ሕክምና። በተለይ ለባትሪ ማከማቻ (ማስቀመጫ) ቦታዎች ተስማሚ ነው።

የመሠረቱ ዝግጅት

እያንዳንዱ መሠረት ንጹህ፣ ከቅባት የጸዳ እና በመላቀቅ ላይ ያሉ አሮጌ ሽፋኖች የሌሉበት መሆን አለበት። መጣበቅን ለማሻሻል ገጽታውን በቀላሉ መፋቅ (ማሸት)። ግሬን 150 ወይም ከዚያ የቀጠነ ቀላል የአሸዋ ወረቀት መጠቀም ይመከራል። ከመፋቁ በኋላ አቧራውን ከገጽታው ሙሉ በሙሉ ማስወገድ።

- ቀድሞ ያሉ (ነባር) የሬዚን ሽፋኖች በአሸዋ ወረቀት መፋቅ ወይም መፍጨት (ግራይንዲንግ) አለባቸው፣ ከዚያም የአቧራ ቅሪቶችን ማስወገድ። አዲስ በተሠሩ የሬዚን ሽፋኖች ሁኔታ፣ ቀድሞ የተቀባውን ምርት የድጋሚ መሸፈኛ (ሪኮቲንግ) ጊዜ ማረጋገጥ ያስፈልጋል።
- የኮንክሪትና የጡብ ገጽታዎች ጠንካራ፣ የበሰሉ (የደረቁ)፣ የተስተካከሉ፣ የሚመጥጡ፣ በዘይት፣ በአቧራ ወይም በሌሎች ቁሶች ያልተበከሉ መሆን አለባቸው። ገጽታውን በአሸዋ ወረቀት ወይም በመፍጨት በመካኒካል ማዘጋጀትና ተስማሚ ፕራይመር መቀባት።
- የብረት ገጽታዎች፡ ከመካኒካል ዝግጅት በኋላ ፀረ-ዝገት የኤፖክሲ መሠረት (ፕራይመር) መቀባት።

አተገባበር

ሁለቱን አካላት (A+B) አንድ ላይ በማድረግ በመቀላቀያ መሰርሰሪያ ለ1 ደቂቃ መቀላቀል። ቅልቅሉን በሮለር በግምት 0,100 kg/m^2 ፍጆታ መቀባት። ሻካራና የማያንሸራትት ገጽታ ለማግኘት፣ ሁለቱን አካላት በሚዘጋጁበት ጊዜ 3-5% የመስታወት ኳሶች (SFERETTE DI VETRO) ወይም 10-20% ኳርትዝ B0/B1 (QUARZO) መጨመር (የቴክኒክ መረጃን ይመልከቱ)። ያልተሟላ ወይም የጎደለ መጠንከርን ሊያስከትሉ የሚችሉ ድንገተኛ ስህተቶችን ለማስወገድ የምርቱን ከፊል ቅልቅሎች አለማዘጋጀት። ሁለተኛ ንብርብር (ኮት) በሚቀባበት ጊዜ አስቀድሞ በአሸዋ ወረቀት መፋቅ።

አካል A ከመጀመሪያው (ኦሪጂናል) ማሸጊያው ወደ ሌላ ዕቃ መገልበጥ ካስፈለገ፣ ምናልባት የዘቀጡትን የማደብዘዣ ወኪሎች (ማቲንግ ኤጀንቶች) ወጥ ለማድረግ እና በዚህም የተጠቀሰውን (ኖሚናል) የግሎስ ዋጋ ለማግኘት በጥንቃቄ ማነቃነቅ።

ማስጠንቀቂያዎች

በዚህ ዓይነት ምርት ባህሪ ምክንያት፣ እንደ የሮለር ምልክቶች፣ መደራረቦች (ሶርሞንቲ)፣ የግሎስ ልዩነቶች ወዘተ ያሉ የውበት ጉድለቶችን ለማስወገድ፣ በመቀባት (በመዘርጋት) ጊዜ ልዩ ትኩረት መስጠት። በአጠቃላይ፣ ቫርኒሹን በመሠረቱ ላይ በወጥነት እና በትክክለኛው መጠን ማሰራጨት፤ አሁን

ከተቀባው ቦታ ጋር በሚገናኝበት ጊዜ፣ የምርቱን ትርፍ ለማራገፍ ከጥቂት ሴንቲሜትር ርቀት ላይ መቀባቱን እንደገና መጀመር እና ከዚያም የተቀባውን መጠን በጥንቃቄ በማመጣጠን እና በማደብዘዝ (በማሸጋገር) ከቀደመው ቦታ ጋር ማገናኘት። ለመደራረቦች ብዙ ጊዜ አለመጠበቅ፡ ሁልጊዜ "እርጥብ በእርጥብ ላይ" መቀባት። ትላልቅ ገጽታዎችን በሚሠሩበት ጊዜ የበርካታ ተግባሪዎች (አፕሊኬተሮች) የተቀናጀ እንቅስቃሴ ያስፈልጋል። በብሩሽ መቀባት ከሮለር መቀባት ጋር ሲነጻጸር የበለጠ ከፍተኛ የመጨረሻ ግሎስ ያለው ፊልም ያስገኛል።

ምርቱ ሟሟዎችን ይዟል፡ ተግባሪዎች በደህንነት መረጃ ሉህ ውስጥ የተመለከቱትን ተስማሚ የመተንፈሻ መከላከያ መሣሪያዎች ማድረግ አለባቸው። በአተገባበር ጊዜና በሚቀጥሉት ሰዓታት የሥራ ቦታዎችን በተገቢው ሁኔታ መለየት (መከፋፈል) ይመከራል። በትነት ደረጃ ወቅት፣ ጥቅም ላይ የዋሉት ሟሟዎች ባህሪ በአቅራቢያ ባሉ ክፍሎች ለሚገኙ ከሥራው ውጭ ለሆኑ ሰዎች የሚያስቸግር ሽታ ሊፈጥር ይችላል፡ በተቻለ መጠን ክፍሎቹን በደንብ አየር ማናፈስ።

ለሙያዊ አገልግሎት የተዘጋጀ ምርት፡ ገዢው የገዛውን ምርት ሲተገብር ከላይ የተመለከቱትን ማስጠንቀቂያዎችና የደህንነት መረጃ ሉህ መመሪያዎችን በጥብቅ ለመከተል ግዴታ ይገባል።

የምርት መረጃ

መግለጫ	ውጤት
ቀለም	ግልጽ (ትራንስፓረንት)
ፍጆታ	በሮለር፡ በግምት 0,100 kg/m^2
ልዩ ክብደት (በ25°C)	ቅልቅል A+B፡ 1,00 ± 0,05 g/ml
ቪስኮሲቲ (በ25°C)	ቅልቅል A+B፡ 500 ± 50 mPa·s (ስፒንድል 2፣ 30 rpm)
ደረቅ ቅሪት (A+B)	59-61% በክብደት
VOC ለአገልግሎት ዝግጁ (D.Lgs. 161/06)	< 500 g/l – Cat. A/j፡ ባለ ሁለት አካል ከፍተኛ አፈጻጸም ያለው ቀለም (BS)
የመሣሪያዎች ጽዳት	የUNI ሟሟ (Solvente UNI)
ማከማቸት	12 ወራት፣ በደረቅ ቦታ በ5°C እና 30°C መካከል ባለ የሙቀት መጠን፤ ለአየር እርጥበት ስሜታዊ ለሆነው አካል B ልዩ ትኩረት መስጠት

የአተገባበር መረጃና ጊዜያት

መግለጫ	ውጤት
የድብልቅ ጥምርታ (በክብደት)	A = 100, B = 33
ፖት ላይፍ (50% አንጻራዊ እርጥበት)	በ10°C፡ 70 ደቂቃ፤ በ25°C፡ 40 ደቂቃ፤ በ35°C፡ 25 ደቂቃ
ለንክኪ ደረቅ (50% አንጻራዊ እርጥበት)	በ10°C፡ 20-24 ሰዓት፤ በ25°C፡ 12-14 ሰዓት፤ በ35°C፡ 8-10 ሰዓት
በእግር ለመራመድ (50% አንጻራዊ እርጥበት)	በ25°C፡ 12-24 ሰዓት
ዳግም ሽፋን (50% አንጻራዊ እርጥበት)	በ25°C፡ ከ12 እስከ 36 ሰዓት (ከአሸዋ ወረቀት መፋቅ በኋላ)

ለትራፊክ (50% አንጻራዊ እርጥበት)	በ25°C፡ 3-5 ቀናት
ሙሉ ጥንካሬ (50% አንጻራዊ እርጥበት)	በ25°C፡ 7 ቀናት
የአጠቃቀም አካባቢያዊ ሁኔታዎች	የሙቀት መጠን በ+10°C እና +35°C መካከል፣ አንጻራዊ እርጥበት < 60%። የመጣበቅ ችግሮችን ለማስወገድ DS-POLTEC SOL ከጤዛ ነጥብ (ኮንደንሴሽን) የሙቀት መጠን ቢያንስ በ3°C ከፍ ባለ የመሠረት የሙቀት መጠን መቀባት አለበት።
የሽፋኑ ጥገና	ለጽዳት ሥራዎች (ኦፐሬሽኖች)፣ ሽፋኑ ከተቀባበት ጊዜ ጀምሮ ቢያንስ 7 ቀናት መጠበቅ

የአፈጻጸም የቴክኒክ መረጃዎች

መግለጫ	ውጤት
መልክ	ለስላሳ እና ወጥ
አንጸባራቂነት (60°)	30-40 (*)
አንጸባራቂነት (85°፣ DIN 67530)	40-70 (*)
አንሸራታችነት (D.M. 236/89)	μ > 0,40 (በ3% ቀጭን የመስታወት ኳሶች SFERETTE DI VETRO FINI)
አንሸራታችነት (DIN 51130)	R11 (በ5% ወፍራም የመስታወት ኳሶች SFERETTE DI VETRO GROSSE)፤ R12 (በ20% ኳርትዝ QUARZO B2)
የCE ምልክት (Reg. n. 305/2011)	ከEN 1504-2 ጋር የሚስማማ። ሽፋን (C)፣ መርህ (PR)
የፑል-ኦፍ መጣበቅ (EN 1542)	> 1,5 MPa
የመፋቅ መቋቋም (EN ISO 5470-1)	< 50 mg (Taber CS-10፣ 1000 ዙሮች፣ 1000 g)
የBCA መልበስ መቋቋም (EN 13892-4)	AR 0,5
የግጭት (ኢምፓክት) መቋቋም (EN ISO 6272-1)	14 N · m
የውሃ ዘልቆ ማለፍ (EN 1062-3)	w < 0,1 kg/(m^2 · h^0,5)

(*) የተቀባው DS-POLTEC SOL የግሎስ ደረጃ በመሠረቱ ቀዳዳነትና በፊልሙ ውፍረት ተጽዕኖ ይደረግበታል።

በዚህ ቡለቲን ውስጥ የተመለከቱት የቴክኒክ መረጃዎች በDesign Systems ሥርዓቶች መሠረት ደረጃቸውን የጠበቁ ሙከራዎችንና መስፈርቶችን ወይም ማሻሻያዎቻቸውን በመጠቀም የተገኙ ናቸው። የተተገበሩት ዘዴዎች ከቴክኒክ አገልግሎታችን ሊጠየቁ ይችላሉ። በዚህ የቴክኒክ ቡለቲን ውስጥ የተመለከተው የእውቀታችንና የልምዳችን ምርጥ ውጤት ነው። ሆኖም ከተመለከቱት ውጭ ለሆኑ አጠቃቀሞች ቅድመ ሙከራዎችን ማደረግ ይመከራል። በማንኛውም ሁኔታ የአጠቃቀም ሁኔታዎች በቁጥጥሩ ሥር ስላልሆኑ Design Systems Srl ምርቶቹን በመጠቀም ለሚደርስ ጉዳት ወይም ጉድለት ምንም ዓይነት ኃላፊነት አይወስድም። በተጨማሪም የቴክኒክ አገልግሎቱ ምርቶቹን በትክክል ስለመጠቀም ለማንኛውም መረጃ ለደንበኞች ዝግጁ መሆኑን ያሳውቃል።