DESIGN SYSTEMS

النشرة الفنية DS-POLTEC SOL A+B

ورنيش بولي يوريثاني شفاف بقاعدة مذيبات - لامع وساتان (نصف لامع) ومطفي

الوصف

DS-POLTEC SOL A+B ورنيش بولي يوريثاني ثنائي المكوّن شفاف بقاعدة مذيبات، مركّب من راتنجات بولي يوريثانية أليفاتية، متوفر بإصدارات لامع وساتان ومطفي. مناسب لتشطيب الكسوات الراتنجية أو الأرضيات الخرسانية، بمقاومات ميكانيكية وكيميائية ممتازة.

- يشكّل فيلمًا يحافظ على مرونة جيدة ومقاومة جيدة للتآكل والخدش.
- يقاوم الأشعة فوق البنفسجية بفضل مرشحات UV تمنع تدهوره بالأكسدة الضوئية.
- يقاوم الفيلم المتصلب هجوم العديد من الأحماض.
- مقاومات ميكانيكية وكيميائية ممتازة.

الاستخدامات

تشطيب للكسوات الراتنجية. طلاء الأرضيات الخرسانية. معالجة تشطيب مضادة للتآكل (الصدأ) للمنشآت الخرسانية والحديدية. مناسب بوجه خاص لمناطق تخزين البطاريات.

تحضير السطح الحامل

يجب أن يكون كل سطح حامل نظيفًا وخاليًا من الدهون ومن الكسوات القديمة الآخذة في الانفصال. يُسنفر السطح سطحيًا لتعزيز الالتصاق. يُنصح باستخدام أوراق صنفرة فاتحة بحبيبات 150 أو أنعم. بعد الصنفرة يُزال الغبار تمامًا من السطح.

- الكسوات الراتنجية القائمة يجب سنفرتها أو جلخها، ثم إزالة بقايا الغبار. وفي حالة الكسوات الراتنجية المنفذة حديثًا يجب التحقق من زمن إعادة التغطية للمنتج المطبَّق سابقًا.
- الأسطح الخرسانية والطوبية يجب أن تكون صلبة ومعالَجة (ناضجة) ومستوية وماصّة، وغير ملوثة بالزيوت أو الغبار أو مواد أخرى. يُحضَّر السطح ميكانيكيًا بالصنفرة أو الجلخ ويُطبَّق عليه برايمر مناسب.
- الأسطح المعدنية: يُطبَّق أساس إيبوكسي مضاد للتآكل (الصدأ) بعد تحضير ميكانيكي مسبق.

التطبيق

يُجمع المكوّنان (A+B) ويُخلطان بمثقاب خلط لمدة دقيقة واحدة (1). يُطبَّق الخليط بالرول باستهلاك يقارب 0,100 kg/m^2. للحصول على سطح خشن ومانع للانزلاق تُضاف، عند تحضير المكوّنين، نسبة 3-5% من كريات الزجاج SFERETTE DI VETRO أو 10-20% من الكوارتز QUARZO B0/B1 (انظر البيانات الفنية). يُتجنب تحضير خلطات جزئية من المنتج لتفادي الأخطاء العرضية التي قد تؤدي إلى عدم التصلب أو التصلب غير الكامل. في حالة تطبيق طبقة ثانية تُجرى صنفرة مسبقة.

عند الحاجة إلى نقل المكوّن A من عبوته الأصلية، يُخلط بعناية لتجانس عوامل التعتيم (الإطفاء) التي قد تكون ترسبت، وبذلك يُحصل على قيمة اللمعان الاسمية.

تحذيرات

نظرًا لطبيعة هذا النوع من المنتجات، يجب إيلاء عناية خاصة أثناء الفرد لتجنب العيوب الجمالية مثل آثار الرول والتراكبات واختلافات اللمعان، إلخ. وبوجه عام، يُوزَّع الورنيش على السطح الحامل بشكل متجانس وبالكمية الصحيحة؛ وعند الالتقاء بالمنطقة المطلية للتو، يُستأنف الطلاء على بُعد بضعة سنتيمترات بحيث يُفرَّغ فائض المنتج ثم يُوصَل بالمنطقة السابقة مع التدريج وضبط الكمية المطبَّقة بعناية. لا يُنتظر طويلًا قبل التراكبات: يُطلى دائمًا «طريًا على طري». عند تنفيذ المساحات الكبيرة يلزم تحرك منسق لعدة عمال تطبيق. ويُنتج التطبيق بالفرشاة فيلمًا بلمعان نهائي أعلى مقارنة بالتطبيق بالرول.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

يحتوي المنتج على مذيبات: يجب على عمال التطبيق ارتداء معدات الحماية التنفسية المناسبة المذكورة في نشرة بيانات السلامة. يُوصى بعزل مناطق العمل بشكل مناسب أثناء التطبيق وفي الساعات التالية. وأثناء مرحلة التبخر، قد تسبب طبيعة المذيبات المستخدمة روائح مزعجة لغير العاملين الموجودين في الأماكن المجاورة: تُهوَّى الأماكن جيدًا كلما أمكن.

منتج للاستخدام الاحترافي: يلتزم المشتري التزامًا صارمًا باتباع التحذيرات الواردة أعلاه عند تطبيق المنتج الذي اشتراه، وبإرشادات نشرة بيانات السلامة.

بيانات المنتج

الوصف	النتيجة
اللون	شفاف
الاستهلاك	بالرول: حوالي 0,100 kg/m^2
الوزن النوعي (عند 25°C)	خليط A+B: 1,00 ± 0,05 g/ml
اللزوجة (عند 25°C)	خليط A+B: 500 ± 50 mPa·s (المغزل 2، 30 rpm)
المحتوى الجاف (A+B)	59-61% بالوزن
المركبات العضوية المتطايرة VOC للمنتج الجاهز للاستخدام (المرسوم التشريعي الإيطالي D.Lgs. 161/06)	< 500 g/l – الفئة Cat. A/j: دهان ثنائي المكوّن عالي الأداء (BS)
تنظيف الأدوات	مذيب شامل (Solvente UNI)
التخزين	12 شهرًا، في مكان جاف بدرجة حرارة بين 5°C و30°C؛ مع إيلاء اهتمام خاص للمكوّن B الحساس لرطوبة الهواء

بيانات التطبيق والأزمنة

الوصف	النتيجة
نسبة الخلط (بالوزن)	A = 100، B = 33
زمن الاستخدام بعد الخلط (رطوبة نسبية 50%)	عند 10°C: 70 دقيقة؛ عند 25°C: 40 دقيقة؛ عند 35°C: 25 دقيقة
جاف عند اللمس (رطوبة نسبية 50%)	عند 10°C: 20-24 ساعة؛ عند 25°C: 12-14 ساعة؛ عند 35°C: 8-10 ساعات
قابل للمشي عليه (رطوبة نسبية 50%)	عند 25°C: 12-24 ساعة
إعادة التغطية (رطوبة نسبية 50%)	عند 25°C: من 12 إلى 36 ساعة (بعد صنفرة مسبقة)
قابل لحركة المرور (رطوبة نسبية 50%)	عند 25°C: 3-5 أيام
التصلب العميق (رطوبة نسبية 50%)	عند 25°C: 7 أيام
الظروف البيئية للاستخدام	درجة الحرارة بين +10°C و+35°C، الرطوبة النسبية < 60%. يُطبَّق DS-POLTEC SOL عند درجة حرارة للسطح الحامل تزيد بما لا يقل عن 3°C عن درجة حرارة التكاثف (نقطة الندى)، لتجنب مشاكل الالتصاق.

صيانة الكسوة	لعمليات التنظيف يُنتظر 7 أيام على الأقل من تطبيق الكسوة

البيانات الفنية للأداء

الوصف	النتيجة
المظهر	أملس ومتجانس
اللمعان (60°) Gloss	30-40 (*)
اللمعان (85°، DIN 67530) Gloss	40-70 (*)
الانزلاقية (المرسوم الوزاري الإيطالي D.M. 236/89)	μ > 0,40 (مع 3% من كريات الزجاج الناعمة SFERETTE DI VETRO FINI)
الانزلاقية (DIN 51130)	R11 (مع 5% من كريات الزجاج الخشنة SFERETTE DI VETRO GROSSE)؛ R12 (مع 20% من الكوارتز QUARZO B2)
علامة CE (اللائحة رقم 305/2011)	مطابق لـ EN 1504-2. كسوة (C)، المبدأ (PR)
الالتصاق بالشد (pull-off) (EN 1542)	> 1,5 MPa
مقاومة التآكل (EN ISO 5470-1)	< 50 mg (Taber CS-10، 1000 دورة، 1000 g)
مقاومة البلى BCA (EN 13892-4)	AR 0,5
مقاومة الصدم (EN ISO 6272-1)	14 N·m
نفاذية الماء (EN 1062-3)	المعامل w < 0,1 kg/(m²·h0,5)

(*) تتأثر درجة لمعان DS-POLTEC SOL المطبَّق بمسامية السطح الحامل وسُمك الفيلم.

تم تحديد البيانات الفنية الواردة في هذه النشرة باستخدام اختبارات ومعايير موحّدة أو تعديلات عليها وفقاً لأنظمة Design Systems. ويمكن طلب الطرق المطبقة من خدمتنا الفنية. ويمثل ما ورد في هذه النشرة الفنية أفضل ما لدينا من معرفة وخبرة. ومع ذلك يُنصح، في حال الاستخدامات المختلفة عن تلك المذكورة، بإجراء اختبارات مسبقة. وفي جميع الأحوال لا تتحمل شركة Design Systems Srl أي مسؤولية عن الأضرار أو العيوب الناجمة عن استخدام منتجاتها، لأن ظروف الاستخدام لا تخضع لرقابتها. كما تُعلم بأن خدمتها الفنية تحت تصرف العملاء لتقديم أي معلومات تتعلق بالاستخدام الصحيح لمنتجاتها.