DESIGN SYSTEMS

TEHNIČKI LIST DS-POLTEC SOL A+B

PROZIRNI POLIURETANSKI LAK NA BAZI RASTVARAČA – SJAJNI, SATENSKI I MAT

OPIS

DS-POLTEC SOL A+B je dvokomponentni prozirni poliuretanski lak na bazi rastvarača, formuliran s alifatskim poliuretanskim smolama, dostupan u sjajnoj, satenskoj i mat verziji. Pogodan za završnu obradu obloga od smole ili betonskih podova, s odličnim mehaničkim i hemijskim otpornostima.

- Stvara film koji zadržava dobru fleksibilnost i dobru otpornost na abraziju i ogrebotine.
- Otporan je na ultraljubičaste zrake zahvaljujući UV filterima koji sprječavaju njegovu fotooksidativnu degradaciju.
- Očvrsli film otporan je na djelovanje brojnih kiselina.
- Odlične mehaničke i hemijske otpornosti.

PRIMJENA

Završni premaz za obloge od smole. Lakiranje betonskih podova. Antikorozivni završni tretman za konstrukcije od betona i željeza. Posebno pogodan za prostore za skladištenje akumulatora.

PRIPREMA PODLOGE

Svaka podloga mora biti čista, odmašćena i bez starih obloga koje se odvajaju. Površinski abrazivno obraditi radi boljeg prianjanja. Preporučuje se upotreba svijetlih brusnih papira granulacije 150 ili finije. Nakon brušenja potpuno ukloniti prašinu s površine.

- Postojeće obloge od smole treba izbrusiti ili obrusiti, a zatim ukloniti ostatke prašine. U slučaju tek izrađenih obloga od smole potrebno je provjeriti vrijeme za nanošenje sljedećeg sloja prethodno nanesenog proizvoda.
- Površine od betona i opeke moraju biti čvrste, očvrsle (odležane), izravnate, upojne, nezagađene uljima, prašinom ili drugim tvarima. Mehanički pripremiti površinu brušenjem brusnim papirom ili mašinskim brušenjem i nanijeti odgovarajući prajmer.
- Metalne površine: nanijeti antikorozivni epoksidni osnovni premaz nakon prethodne mehaničke pripreme.

NANOŠENJE

Sjediniti dvije komponente (A+B) i mijesati bušilicom s mješalicom 1 minutu. Smjesu nanositi valjkom uz potrošnju od približno 0,100 kg/m^2. Za postizanje hrapave i protuklizne površine, pri pripremi dviju komponenti dodati 3-5% STAKLENIH KUGLICA (SFERETTE DI VETRO) ili 10-20% KVARCA B0/B1 (vidjeti tehničke podatke). Izbjegavati pripremu djelimičnih smjesa proizvoda kako ne bi došlo do slučajnih grešaka koje bi mogle uzrokovati izostanak ili nepotpuno očvršćavanje. U slučaju nanošenja drugog sloja prethodno izvršiti brušenje.

Ako je komponentu A potrebno presuti iz originalnog pakovanja, pažljivo je promijesati kako bi se homogenizirala eventualno istaložena sredstva za matiranje i tako postigla nominalna vrijednost sjaja.

UPOZORENJA

Zbog prirode ove vrste proizvoda, posebnu pažnju obratiti prilikom nanošenja, kako bi se izbjegli estetski nedostaci kao što su tragovi valjka, preklapanja, razlike u sjaju itd. Općenito, lak rasporediti po podlozi ravnomjerno i u pravoj količini; pri spajanju s upravo lakiranim područjem, nastaviti lakiranje na nekoliko centimetara udaljenosti kako bi se ispraznio višak proizvoda, a zatim se spojiti s prethodnim područjem postepenim prelazom i pažljivim doziranjem nanesene količine. Ne čekati predugo s preklapanjima: uvijek lakirati „svježe na svježe“. Pri izradi velikih površina potreban je koordinirani rad više izvođača. Nanošenje četkom daje film s višim konačnim sjajem u odnosu na nanošenje valjkom.

Proizvod sadrži rastvarače: izvođači moraju nositi odgovarajuća sredstva za zaštitu disajnih organa navedena u sigurnosno-tehničkom listu. Preporučuje se odgovarajuće odvajanje (pregrađivanje) radnih područja tokom nanošenja i u narednim satima. Tokom faze isparavanja, priroda korištenih rastvarača može stvoriti neugodne mirise za osobe koje nisu uključene u radove, a nalaze se u obližnjim prostorijama: kad god je moguće, dobro provjetriti prostorije.

Proizvod za profesionalnu upotrebu: kupac se obavezuje da će se pri nanošenju kupljenog proizvoda strogo pridržavati gore navedenih upozorenja i uputa iz sigurnosno-tehničkog lista.

PODACI O PROIZVODU

OPIS	REZULTAT
Boja	Prozirna
Potrošnja	Valjkom: približno 0,100 kg/m^2
Specifična težina (na 25°C)	Smjesa A+B: 1,00 ± 0,05 g/ml
Viskoznost (na 25°C)	Smjesa A+B: 500 ± 50 mPa·s (vreteno 2, 30 o/min)
Suhi ostatak (A+B)	59-61% masenih
VOC spreman za upotrebu (Zak. uredba 161/06)	< 500 g/l – Kat. A/j: dvokomponentna boja visokih performansi (BS)
Čišćenje alata	Rastvarač UNI
Skladištenje	12 mjeseci, na suhom mjestu pri temperaturi između 5°C i 30°C; posebnu pažnju obratiti na komponentu B, osjetljivu na vlagu iz zraka

PODACI O NANOŠENJU I VREMENA

OPIS	REZULTAT
Omjer miješanja (maseni)	A = 100, B = 33
Pot life (50% R.V.)	na 10°C: 70 min na 25°C: 40 min na 35°C: 25 min

Suho na dodir (50% R.V.)	na 10°C: 20-24 sata na 25°C: 12-14 sati na 35°C: 8-10 sati
Prohodno za pješake (50% R.V.)	na 25°C: 12-24 sata
Nanošenje sljedećeg sloja (50% R.V.)	na 25°C: od 12 do 36 sati (uz prethodno brušenje)
Prohodno za vozila (50% R.V.)	na 25°C: 3-5 dana
Očvršćavanje u dubini (50% R.V.)	na 25°C: 7 dana
Uslovi okoline za upotrebu	Temperatura između +10°C i +35°C, R.V. < 60%. DS-POLTEC SOL se nanosi pri temperaturi podloge najmanje 3°C višoj od temperature rosišta, kako bi se izbjegli problemi s prianjanjem.
Održavanje obloge	Za čišćenje sačekati najmanje 7 dana od nanošenja obloge

TEHNIČKI PODACI O PERFORMANSAMA

OPIS	REZULTAT
Izgled	Gladak i homogen
Sjaj (60°)	30-40 (*)
Sjaj (85°, DIN 67530)	40-70 (*)
Klizavost (D.M. 236/89)	μ > 0,40 (sa 3% FINIH STAKLENIH KUGLICA)
Klizavost (DIN 51130)	R11 (sa 5% KRUPNIH STAKLENIH KUGLICA) R12 (sa 20% KVARCA B2)
CE oznaka (Uredba br. 305/2011)	U skladu s EN 1504-2. Obloga (C), Princip (PR)
Prionjivost pull-off (EN 1542)	> 1,5 MPa
Otpornost na abraziju (EN ISO 5470-1)	< 50 mg (Taber CS-10, 1000 okretaja, 1000 g)
Otpornost na habanje BCA (EN 13892-4)	AR 0,5
Otpornost na udar (EN ISO 6272-1)	14 N · m
Vodopropusnost (EN 1062-3)	vrijednost w < 0,1 kg/(m^2 · h0,5)

(*) Na stepen sjaja nanesenog DS-POLTEC SOL utječu poroznost podloge i debljina filma.

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primjenom standardiziranih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primijenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od naših znanja i iskustava. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se izvršiti prethodne probe. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za štete ili nedostatke uzrokovane upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi upotrebe nisu pod njenom kontrolom. Također obavještava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi s pravilnom upotrebom njenih proizvoda.