DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT DS-POLTEC SOL A+B

TRANSPARENTER LÖSEMITTELHALTIGER POLYURETHANLACK – GLÄNZEND, SEIDENMATT UND MATT

BESCHREIBUNG

DS-POLTEC SOL A+B ist ein zweikomponentiger, transparenter Polyurethanlack auf Lösemittelbasis, formuliert mit aliphatischen Polyurethanharzen, erhältlich in glänzender, seidenmatter und matter Ausführung. Geeignet für die Endbeschichtung von Harzbeschichtungen oder Betonböden, mit ausgezeichneter mechanischer und chemischer Beständigkeit.

- Bildet einen Film, der eine gute Flexibilität sowie eine gute Abrieb- und Kratzfestigkeit beibehält.
- Beständig gegen UV-Strahlung dank UV-Filtern, die den fotooxidativen Abbau verhindern.
- Der ausgehärtete Film ist beständig gegen den Angriff zahlreicher Säuren.
- Ausgezeichnete mechanische und chemische Beständigkeit.

ANWENDUNGSBEREICHE

Endbeschichtung für Harzbeschichtungen. Lackierung von Betonböden. Korrosionsschützende Endbehandlung für Bauteile aus Beton und Eisen. Besonders geeignet für Batterielagerbereiche.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Jeder Untergrund muss sauber, entfettet und frei von sich ablösenden Altbeschichtungen sein. Die Oberfläche anschleifen, um die Haftung zu fördern. Es wird empfohlen, helles Schleifpapier mit Körnung 150 oder feiner zu verwenden. Nach dem Schleifen den Staub vollständig von der Oberfläche entfernen.

- Bereits vorhandene Harzbeschichtungen sind anzuschleifen oder abzuschleifen und anschließend von Staubresten zu befreien. Bei frisch hergestellten Harzbeschichtungen ist die Überarbeitungszeit des zuvor aufgetragenen Produkts zu prüfen.
- Oberflächen aus Beton und Ziegelmauerwerk müssen fest, ausgehärtet, eben und saugfähig sowie frei von Verunreinigungen durch Öle, Staub oder andere Stoffe sein. Die Oberfläche mechanisch durch Schleifen vorbereiten und mit einem geeigneten Primer grundieren.
- Metalloberflächen: nach mechanischer Vorbereitung eine korrosionsschützende Epoxidgrundierung auftragen.

ANWENDUNG

Die beiden Komponenten (A+B) zusammengeben und 1 Minute lang mit einem Rührwerk (Bohrmaschine mit Rühraufsatz) mischen. Die Mischung mit der Rolle bei einem Verbrauch von ca. 0,100 kg/m^2 auftragen. Um eine raue und rutschhemmende Oberfläche zu erhalten, bei der Vorbereitung der beiden Komponenten 3-5% GLASPERLEN (Sferette di Vetro) oder 10-20% QUARZ B0/B1 zugeben (siehe technische Daten). Keine Teilmischungen des Produkts herstellen, um versehentliche Fehler zu vermeiden, die zu einer ausbleibenden oder unvollständigen Aushärtung führen könnten. Vor dem Auftragen einer zweiten Schicht ist ein Zwischenschliff durchzuführen.

Muss die Komponente A aus ihrem Originalgebinde umgefüllt werden, ist sie sorgfältig aufzurühren, um eventuell abgesetzte Mattierungsmittel zu homogenisieren und so den nominalen Glanzgrad zu erhalten.

WARNHINWEISE

Aufgrund der Beschaffenheit dieses Produkttyps ist beim Auftragen besonders darauf zu achten, Schönheitsfehler wie Rollenspuren, Überlappungen, Glanzunterschiede usw. zu vermeiden. Grundsätzlich ist der Lack gleichmäßig und in der richtigen Menge auf dem Untergrund zu verteilen; beim Anschluss an die gerade lackierte Fläche die Lackierung einige Zentimeter entfernt wieder aufnehmen, um überschüssiges Produkt abzugeben, und dann durch Verschlichten und sorgfältiges Dosieren der aufgetragenen Menge an die vorherige Fläche anschließen. Mit den Überlappungen nicht zu lange warten: stets „nass in nass" lackieren. Bei der Ausführung großer Flächen ist der koordinierte Einsatz mehrerer Verarbeiter erforderlich. Der Auftrag mit dem Pinsel ergibt einen Film mit einem höheren Endglanz als der Auftrag mit der Rolle.

Das Produkt enthält Lösemittel: Die Verarbeiter müssen die im Sicherheitsdatenblatt angegebenen geeigneten Atemschutzausrüstungen tragen. Es wird empfohlen, die Arbeitsbereiche während der Anwendung und in den darauffolgenden Stunden in geeigneter Weise abzutrennen. Während der Verdunstungsphase kann die Art der verwendeten Lösemittel für nicht beteiligte Personen in den angrenzenden Räumen störende Gerüche verursachen: nach Möglichkeit die Räume gut lüften.

Produkt für den professionellen Gebrauch: Bei der Anwendung des erworbenen Produkts verpflichtet sich der Käufer, die oben angegebenen Hinweise und die Angaben des Sicherheitsdatenblatts strikt zu befolgen.

PRODUKTDATEN

BESCHREIBUNG	ERGEBNIS
Farbe	Transparent
Verbrauch	Mit Rolle: ca. 0,100 kg/m^2
Spezifisches Gewicht (bei 25°C)	Mischung A+B: 1,00 ± 0,05 g/ml
Viskosität (bei 25°C)	Mischung A+B: 500 ± 50 mPa·s (Spindel 2, 30 U/min)
Festkörpergehalt (A+B)	59-61 Gew.-%
VOC gebrauchsfertig (D.Lgs. 161/06)	< 500 g/l – Kat. A/j: Zweikomponenten-Hochleistungsbeschichtung (BS)
Reinigung der Werkzeuge	Universalverdünner
Lagerung	12 Monate, an trockenem Ort bei einer Temperatur zwischen 5°C und 30°C; besondere Vorsicht bei Komponente B, die empfindlich gegen Luftfeuchtigkeit ist

ANWENDUNGSDATEN UND ZEITEN

BESCHREIBUNG	ERGEBNIS

Mischungsverhältnis (nach Gewicht)	A = 100, B = 33
Topfzeit (50% r.F.)	bei 10°C: 70 min bei 25°C: 40 min bei 35°C: 25 min
Berührungstrocken (50% r.F.)	bei 10°C: 20-24 Stunden bei 25°C: 12-14 Stunden bei 35°C: 8-10 Stunden
Begehbar (50% r.F.)	bei 25°C: 12-24 Stunden
Überarbeitbar (50% r.F.)	bei 25°C: 12 bis 36 Stunden (nach vorherigem Anschleifen)
Befahrbar (50% r.F.)	bei 25°C: 3-5 Tage
Durchhärtung (50% r.F.)	bei 25°C: 7 Tage
Umgebungsbedingungen bei der Anwendung	Temperatur zwischen +10°C und +35°C, r.F. < 60%. DS-POLTEC SOL ist bei einer Untergrundtemperatur von mindestens 3°C über der Taupunkttemperatur aufzutragen, um Haftungsprobleme zu vermeiden.
Pflege der Beschichtung	Mit Reinigungsarbeiten mindestens 7 Tage nach dem Auftragen der Beschichtung warten

TECHNISCHE LEISTUNGSDATEN

BESCHREIBUNG	ERGEBNIS
Aussehen	Glatt und gleichmäßig
Glanzgrad (60°)	30-40 (*)
Glanzgrad (85°, DIN 67530)	40-70 (*)
Rutschhemmung (D.M. 236/89)	μ > 0,40 (mit 3% FEINEN GLASPERLEN)
Rutschhemmung (DIN 51130)	R11 (mit 5% GROBEN GLASPERLEN) R12 (mit 20% QUARZ B2)
CE-Kennzeichnung (Verordnung Nr. 305/2011)	Konform mit EN 1504-2. Beschichtung (C), Prinzip (PR)
Haftzugfestigkeit (Pull-off, EN 1542)	> 1,5 MPa
Abriebfestigkeit (EN ISO 5470-1)	< 50 mg (Taber CS-10, 1000 Umdrehungen, 1000 g)
Verschleißfestigkeit BCA (EN 13892-4)	AR 0,5
Schlagfestigkeit (EN ISO 6272-1)	14 N · m
Wasserdurchlässigkeit (EN 1062-3)	w < 0,1 kg/(m^2 · h^0,5)

(*) Der Glanzgrad des aufgetragenen DS-POLTEC SOL wird von der Porosität des Untergrunds und von der Schichtdicke beeinflusst.

DESIGN SYSTEMS

Die in diesem technischen Merkblatt angegebenen technischen Daten wurden mit standardisierten Prüfungen und Normen oder deren Abwandlungen nach den Systemen von Design Systems ermittelt. Die angewandten Verfahren können bei unserem technischen Service angefragt werden. Die Angaben in diesem technischen Merkblatt entsprechen dem besten Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Für Anwendungen, die von den angegebenen abweichen, wird jedoch empfohlen, vorab Versuche durchzuführen. In jedem Fall übernimmt Design Systems Srl keine Haftung für Schäden oder Mängel, die durch die Verwendung ihrer Produkte verursacht werden, da die Einsatzbedingungen nicht ihrer Kontrolle unterliegen. Sie weist außerdem darauf hin, dass ihr technischer Service den Kunden für alle Informationen zur korrekten Verwendung ihrer Produkte zur Verfügung steht.