FICHA TÉCNICA DS-POLTEC SOL A+B

BARNIZ POLIURETÁNICO TRANSPARENTE EN BASE DISOLVENTE – BRILLANTE, SATINADO Y MATE

DESCRIPCIÓN

DS-POLTEC SOL A+B es un barniz poliuretánico transparente de dos componentes en base disolvente, formulado con resinas poliuretánicas alifáticas, disponible en versión brillante, satinada y mate. Adecuado para el acabado de revestimientos de resina o de pavimentos de hormigón, con excelentes resistencias mecánicas y químicas.

- Forma una película que mantiene una buena flexibilidad y una buena resistencia a la abrasión y al rayado.
- Resiste a los rayos ultravioleta gracias a filtros UV que previenen su degradación fotooxidativa.
- La película endurecida resiste a la agresión de numerosos ácidos.
- Excelentes resistencias mecánicas y químicas.

USOS

Acabado para revestimientos de resina. Pintado de pavimentos de hormigón. Tratamiento de acabado anticorrosivo para estructuras de hormigón y hierro. Especialmente adecuado para zonas de almacenamiento de baterías.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Todo soporte debe estar limpio, desengrasado y exento de antiguos revestimientos en fase de desprendimiento. Lijar superficialmente para favorecer la adherencia. Se recomienda utilizar papeles abrasivos claros de grano 150 o más fino. Tras el lijado, eliminar completamente el polvo de la superficie.

- Los revestimientos de resina ya existentes deben lijarse o desbastarse, eliminando a continuación los residuos de polvo. En el caso de revestimientos de resina recién realizados, es necesario comprobar el tiempo de repintado del producto aplicado anteriormente.
- Las superficies de hormigón y de ladrillo deberán ser sólidas, estar curadas, niveladas, absorbentes y no contaminadas por aceites, polvo u otras sustancias. Preparar mecánicamente la superficie mediante lijado o desbastado e imprimar con un primer adecuado.
- Superficies metálicas: aplicar un fondo epoxi anticorrosivo tras una preparación mecánica previa.

APLICACIÓN

Unir los dos componentes (A+B) y mezclar con taladro mezclador durante 1 minuto. Aplicar la mezcla a rodillo con un consumo de aproximadamente 0,100 kg/m^2. Para obtener una superficie rugosa y antideslizante, añadir, en el momento de la preparación de los dos componentes, un 3-5% de MICROESFERAS DE VIDRIO o un 10-20% de CUARZO B0/B1 (véanse los datos técnicos). Evitar preparar mezclas parciales de producto, para no incurrir en errores accidentales que podrían provocar un endurecimiento nulo o incompleto. En caso de aplicación de una segunda mano, efectuar un lijado previo.

Cuando sea necesario trasvasar el componente A desde su envase original, mezclar cuidadosamente con el fin de homogeneizar los agentes matizantes que puedan haber sedimentado y obtener así el valor de brillo (gloss) nominal.

ADVERTENCIAS

Debido a la naturaleza de este tipo de producto, prestar especial atención en el momento de la aplicación, con el fin de evitar defectos estéticos como marcas de rodillo, solapes, diferencias de brillo, etc. En líneas generales, distribuir el barniz sobre el soporte de manera homogénea y en la cantidad adecuada; al unirse con la zona recién pintada, retomar el pintado a unos centímetros de distancia para descargar el exceso de producto y empalmar después con la zona anterior, difuminando y dosificando con atención la cantidad aplicada. No esperar demasiado para los solapes: pintar siempre "fresco sobre fresco". En la realización de grandes superficies es necesario el movimiento coordinado de varios aplicadores. La aplicación a brocha da lugar a una película con un brillo final más elevado que la aplicación a rodillo.

El producto contiene disolventes: es necesario que los aplicadores utilicen los equipos de protección respiratoria adecuados indicados en la ficha de datos de seguridad. Se recomienda compartimentar de forma oportuna las zonas de trabajo durante la aplicación y en las horas posteriores. Durante la fase de evaporación, la naturaleza de los disolventes empleados puede generar olores molestos para las personas ajenas a los trabajos presentes en los locales cercanos: siempre que sea posible, ventilar bien los locales.

Producto de uso profesional. En la aplicación del producto adquirido, el comprador se compromete a seguir estrictamente las advertencias indicadas en la presente ficha y las indicaciones de la ficha de datos de seguridad.

DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Color	Transparente
Consumo de producto	A rodillo: aproximadamente 0,100 kg/m^2
Peso específico (a 25°C)	Mezcla A+B: 1,00 ± 0,05 g/ml
Viscosidad (a 25°C)	Mezcla A+B: 500 ± 50 mPa·s (husillo 2, 30 rpm)
Residuo seco (A+B)	59-61% en peso
COV listo para el uso (D.Lgs. 161/06)	< 500 g/l – Cat. A/j: pintura de dos componentes de altas prestaciones (BS)
Limpieza de herramientas	Disolvente universal
Almacenamiento	12 meses, en lugar seco a una temperatura comprendida entre 5°C y 30°C; prestar especial atención al componente B, sensible a la humedad del aire

DATOS DE APLICACIÓN Y TIEMPOS

DESCRIPCIÓN	RESULTADO

Relación de mezcla (en peso)	A = 100, B = 33
Pot life (50% H.R.)	a 10°C: 70 min; a 25°C: 40 min; a 35°C: 25 min
Seco al tacto (50% H.R.)	a 10°C: 20-24 horas; a 25°C: 12-14 horas; a 35°C: 8-10 horas
Transitable a pie (50% H.R.)	a 25°C: 12-24 horas
Repintado (50% H.R.)	a 25°C: de 12 a 36 horas (previo lijado)
Transitable por vehículos (50% H.R.)	a 25°C: 3-5 días
Endurecimiento en profundidad (50% H.R.)	a 25°C: 7 días
Condiciones ambientales de uso	Temperatura entre +10°C y +35°C, H.R. < 60%. DS-POLTEC SOL debe aplicarse con una temperatura del soporte al menos 3°C superior a la temperatura de rocío, para evitar problemas de adherencia.
Mantenimiento del revestimiento	Para las operaciones de limpieza, esperar al menos 7 días desde la aplicación del revestimiento

DATOS TÉCNICOS DE PRESTACIONES

DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Aspecto	Liso y homogéneo
Brillo (60°)	30-40 (*)
Brillo (85°, DIN 67530)	40-70 (*)
Resbaladicidad (D.M. 236/89)	μ > 0,40 (con 3% de MICROESFERAS DE VIDRIO FINAS)
Resbaladicidad (DIN 51130)	R11 (con 5% de MICROESFERAS DE VIDRIO GRUESAS); R12 (con 20% de CUARZO B2)
Marcado CE (Reg. n.º 305/2011)	Conforme a EN 1504-2. Revestimiento (C), Principio (PR)
Adherencia pull-off (EN 1542)	> 1,5 MPa
Resistencia a la abrasión (EN ISO 5470-1)	< 50 mg (Taber CS-10, 1000 ciclos, 1000 g)
Resistencia al desgaste BCA (EN 13892-4)	AR 0,5
Resistencia al impacto (EN ISO 6272-1)	14 N · m
Permeabilidad al agua (EN 1062-3)	valor w < 0,1 kg/(m^2 · h0,5)

(*) El grado de brillo de DS-POLTEC SOL aplicado se ve influido por la porosidad del soporte y por el espesor de la película.

Los datos técnicos recogidos en el presente boletín se han obtenido mediante ensayos y normas estandarizados o sus modificaciones según los sistemas Design Systems. Los métodos aplicados pueden solicitarse a nuestro servicio técnico. Lo indicado en el presente boletín técnico representa lo mejor de nuestros conocimientos y de nuestra experiencia. En cualquier caso, para usos distintos de los indicados, se recomienda realizar pruebas previas. En ningún caso Design Systems Srl asume responsabilidad alguna por daños o defectos causados por el uso de sus productos, ya que las condiciones de empleo no están bajo su control. Asimismo, informa de que su servicio técnico está a disposición de los clientes para cualquier información relativa al uso correcto de sus productos.