DESIGN SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE DS-POLTEC SOL A+B

VERNIS POLYURÉTHANE TRANSPARENT EN PHASE SOLVANT – BRILLANT, SATINÉ ET MAT

DESCRIPTION

DS-POLTEC SOL A+B est un vernis polyuréthane bicomposant transparent en phase solvant, formulé avec des résines polyuréthanes aliphatiques, disponible en version brillante, satinée et mate. Il convient pour la finition de revêtements résineux ou de sols en béton, avec d'excellentes résistances mécaniques et chimiques.

- Forme une pellicule qui conserve une bonne souplesse et une bonne résistance à l'abrasion et aux rayures.
- Résiste aux rayons ultraviolets grâce à des filtres UV qui en préviennent la dégradation photo-oxydative.
- Le film durci résiste à l'agression de nombreux acides.
- Excellentes résistances mécaniques et chimiques.

UTILISATIONS

Finition pour revêtements résineux. Peinture de sols en béton. Traitement de finition anticorrosion pour structures en béton et en fer. Particulièrement adapté aux zones de stockage de batteries.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Tout support doit être propre, dégraissé et exempt d'anciens revêtements en cours de décollement. Poncer superficiellement pour favoriser l'adhérence. Il est conseillé d'utiliser des papiers abrasifs clairs de grain 150 ou plus fin. Après le ponçage, éliminer complètement la poussière de la surface.

- Les revêtements en résine existants doivent être poncés ou meulés, en éliminant ensuite les résidus de poussière. Dans le cas de revêtements en résine venant d'être réalisés, il faut vérifier le délai de recouvrement du produit appliqué précédemment.
- Les surfaces en béton et en briques devront être solides, mûries, planes, absorbantes, non contaminées par des huiles, des poussières ou d'autres substances. Préparer mécaniquement la surface par ponçage ou meulage et appliquer un primaire approprié.
- Surfaces métalliques : appliquer un fond époxy anticorrosion après préparation mécanique.

APPLICATION

Réunir les deux composants (A+B) et mélanger à l'aide d'une perceuse à mélanger pendant 1 minute. Appliquer le mélange au rouleau avec une consommation d'environ 0,100 kg/m^2. Pour obtenir une surface rugueuse et antidérapante, ajouter au moment de la préparation des deux composants 3-5% de BILLES DE VERRE ou 10-20% de QUARTZ B0/B1 (voir données techniques). Éviter de préparer des mélanges partiels de produit afin de ne pas commettre d'erreurs accidentelles pouvant entraîner un durcissement absent ou incomplet. En cas d'application d'une deuxième couche, effectuer un ponçage préalable.

S'il est nécessaire de transvaser le composant A de son emballage d'origine, mélanger soigneusement afin d'homogénéiser les agents matants éventuellement sédimentés et obtenir ainsi la valeur de gloss nominale.

AVERTISSEMENTS

En raison de la nature de ce type de produit, prêter une attention particulière au moment de l'application, afin d'éviter les défauts esthétiques tels que traces de rouleau, chevauchements, différences de gloss, etc. En règle générale, répartir le vernis sur le support de façon homogène et en quantité correcte ; au moment de rejoindre la zone qui vient d'être vernie, reprendre l'application à quelques centimètres de distance de manière à décharger l'excès de produit, puis raccorder avec la zone précédente en fondant et en dosant avec attention la quantité appliquée. Ne pas attendre trop longtemps pour les recouvrements : toujours vernir « frais sur frais ». Pour la réalisation de grandes surfaces, le mouvement coordonné de plusieurs applicateurs est nécessaire. L'application au pinceau donne un film avec un gloss final plus élevé que l'application au rouleau.

Le produit contient des solvants : les applicateurs doivent porter les équipements de protection respiratoire appropriés indiqués dans la fiche de données de sécurité. Il est recommandé de compartimenter de manière adéquate les zones de travail pendant l'application et dans les heures qui suivent. Pendant la phase d'évaporation, la nature des solvants utilisés peut générer des odeurs gênantes pour les personnes étrangères aux travaux présentes dans les locaux voisins : lorsque cela est possible, bien aérer les locaux.

Produit à usage professionnel : lors de l'application du produit acheté, l'acheteur s'engage à suivre impérativement les avertissements ci-dessus et les indications de la fiche de données de sécurité.

DONNÉES PRODUIT

DESCRIPTION	RÉSULTAT
Couleur	Transparent
Consommation	Au rouleau : environ 0,100 kg/m^2
Poids spécifique (à 25°C)	Mélange A+B : 1,00 ± 0,05 g/ml
Viscosité (à 25°C)	Mélange A+B : 500 ± 50 mPa·s (spindle 2, 30 rpm)
Extrait sec (A+B)	59-61% en poids
COV prêt à l'emploi (D.Lgs. 161/06)	< 500 g/l – Cat. A/j : peinture bicomposante hautes performances (BS)
Nettoyage des outils	Solvant universel
Stockage	12 mois, dans un endroit sec à une température comprise entre 5°C et 30°C ; prêter une attention particulière au composant B, sensible à l'humidité de l'air

DONNÉES D'APPLICATION ET TEMPS

DESCRIPTION	RÉSULTAT

Rapport de mélange (en poids)	A = 100, B = 33
Pot-life (50% H.R.)	à 10°C : 70 min à 25°C : 40 min à 35°C : 25 min
Sec au toucher (50% H.R.)	à 10°C : 20-24 heures à 25°C : 12-14 heures à 35°C : 8-10 heures
Praticable à pied (50% H.R.)	à 25°C : 12-24 heures
Recouvrement (50% H.R.)	à 25°C : de 12 à 36 heures (après ponçage)
Circulable (50% H.R.)	à 25°C : 3-5 jours
Durcissement à cœur (50% H.R.)	à 25°C : 7 jours
Conditions ambiantes d'utilisation	Température entre +10°C et +35°C, H.R. < 60%. DS-POLTEC SOL doit être appliqué à une température du support supérieure d'au moins 3°C au point de rosée, afin d'éviter les problèmes d'adhérence.
Entretien du revêtement	Pour les opérations de nettoyage, attendre au moins 7 jours après l'application du revêtement

DONNÉES TECHNIQUES DE PERFORMANCE

DESCRIPTION	RÉSULTAT
Aspect	Lisse et homogène
Brillance (60°)	30-40 (*)
Brillance (85°, DIN 67530)	40-70 (*)
Glissance (D.M. 236/89)	μ > 0,40 (avec 3% de BILLES DE VERRE FINES)
Glissance (DIN 51130)	R11 (avec 5% de BILLES DE VERRE GROSSES) R12 (avec 20% de QUARTZ B2)
Marquage CE (Règl. n° 305/2011)	Conforme à EN 1504-2. Revêtement (C), Principe (PR)
Adhérence pull-off (EN 1542)	> 1,5 MPa
Résistance à l'abrasion (EN ISO 5470-1)	< 50 mg (Taber CS-10, 1000 tours, 1000 g)
Résistance à l'usure BCA (EN 13892-4)	AR 0,5
Résistance au choc (EN ISO 6272-1)	14 N · m
Perméabilité à l'eau (EN 1062-3)	w < 0,1 kg/(m^2 · h^0,5)

(*) Le degré de gloss de DS-POLTEC SOL appliqué est influencé par la porosité du support et par l'épaisseur du film.

DESIGN SYSTEMS

Les données techniques figurant dans la présente fiche ont été relevées au moyen d'essais et de normes standardisés ou de leurs modifications selon les systèmes Design Systems. Les méthodes appliquées peuvent être demandées à notre service technique. Le contenu de la présente fiche technique représente le meilleur de nos connaissances et de nos expériences. Il est toutefois conseillé, pour des utilisations différentes de celles indiquées, d'effectuer des essais préalables. En tout état de cause, Design Systems Srl n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou défauts causés par l'utilisation de ses produits, les conditions d'emploi n'étant pas sous son contrôle. Elle informe par ailleurs que son service technique est à la disposition de la clientèle pour toute information relative à l'utilisation correcte de ses produits.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it