FICHA TÉCNICA DS-POLTEC SOL A+B

VERNIZ POLIURETÂNICO TRANSPARENTE À BASE DE SOLVENTE – BRILHANTE, ACETINADO E MATE

DESCRIÇÃO

DS-POLTEC SOL A+B é um verniz poliuretânico de dois componentes transparente à base de solvente, formulado com resinas poliuretânicas alifáticas, disponível em versão brilhante, acetinada e mate. Adequado para o acabamento de revestimentos resinosos ou de pisos em concreto/betão, com ótimas resistências mecânicas e químicas.

- Forma uma película que mantém boa flexibilidade e boa resistência à abrasão e ao risco.
- Resiste aos raios ultravioleta graças a filtros UV que previnem a sua degradação foto-oxidativa.
- A película endurecida resiste à agressão de múltiplos ácidos.
- Ótimas resistências mecânicas e químicas.

UTILIZAÇÕES

Acabamento para revestimentos resinosos. Pintura de pisos em concreto/betão. Tratamento de acabamento anticorrosivo para estruturas em concreto/betão e ferro. Particularmente adequado para áreas de armazenamento de baterias.

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Todo substrato deve estar limpo, desengordurado e isento de revestimentos antigos em fase de descolamento. Lixar superficialmente para favorecer a aderência. Recomenda-se utilizar lixas claras de grão 150 ou mais fino. Após o lixamento, remover completamente o pó da superfície.

- Os revestimentos em resina já existentes devem ser lixados ou desbastados, eliminando em seguida os resíduos de pó. No caso de revestimentos em resina recém-executados, é necessário verificar o tempo de recobrimento do produto aplicado anteriormente.
- As superfícies em concreto/betão e tijolo deverão estar sólidas, curadas, niveladas, absorventes, não contaminadas por óleos, pó ou outras substâncias. Preparar mecanicamente a superfície por lixamento ou desbaste e aplicar um primer adequado.
- Superfícies metálicas: aplicar um fundo epoxídico anticorrosivo após preparação mecânica.

APLICAÇÃO

Juntar os dois componentes (A+B) e misturar com furadeira/berbequim misturador durante 1 minuto. Aplicar a mistura a rolo com um consumo de cerca de 0,100 kg/m^2. Para obter uma superfície rugosa e antiderrapante, adicionar, no momento da preparação dos dois componentes, 3-5% de MICROESFERAS DE VIDRO ou 10-20% de QUARTZO B0/B1 (ver dados técnicos). Evitar preparar misturas parciais do produto, para não incorrer em erros acidentais que poderiam resultar num endurecimento ausente ou incompleto. No caso de aplicação de uma segunda demão, efetuar previamente um lixamento.

Caso seja necessário transvasar o componente A da sua embalagem original, mexer cuidadosamente a fim de homogeneizar os agentes de matização eventualmente sedimentados e obter assim o valor de gloss nominal.

ADVERTÊNCIAS

Devido à natureza deste tipo de produto, prestar particular atenção no momento da aplicação, a fim de evitar defeitos estéticos como marcas de rolo, sobreposições, diferenças de gloss, etc. Em geral, distribuir o verniz sobre o substrato de modo uniforme e na quantidade correta; ao juntar-se à área recém-envernizada, retomar o envernizamento a alguns centímetros de distância, de modo a descarregar o excesso de produto e unir-se depois à área anterior, esfumando e dosando com atenção a quantidade aplicada. Não esperar demasiado para as sobreposições: envernizar sempre "fresco sobre fresco". Na execução de grandes superfícies, é necessário o movimento coordenado de vários aplicadores. A aplicação a pincel origina uma película com um gloss final mais elevado do que a aplicação a rolo.

O produto contém solventes: é necessário que os aplicadores usem os dispositivos de proteção respiratória adequados indicados na ficha de dados de segurança. Recomenda-se compartimentar de forma apropriada as áreas de trabalho durante a aplicação e nas horas seguintes. Durante a fase de evaporação, a natureza dos solventes utilizados pode gerar odores desagradáveis para as pessoas não envolvidas nos trabalhos presentes nos ambientes vizinhos: sempre que possível, arejar bem os locais.

Produto para uso profissional: o comprador compromete-se a seguir rigorosamente, na aplicação do produto adquirido, as advertências acima indicadas e as indicações da ficha de dados de segurança.

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO	RESULTADO
Cor	Transparente
Taxa de consumo	A rolo: cerca de 0,100 kg/m^2
Peso específico (a 25°C)	Mistura A+B: 1,00 ± 0,05 g/ml
Viscosidade (a 25°C)	Mistura A+B: 500 ± 50 mPa·s (spindle 2, 30 rpm)
Resíduo seco (A+B)	59-61% em peso
VOC pronto a usar (D.Lgs. 161/06)	< 500 g/l – Cat. A/j: tinta de dois componentes de alto desempenho (BS)
Limpeza das ferramentas	Solvente universal
Armazenamento	12 meses, em local seco a uma temperatura entre 5°C e 30°C; prestar particular atenção ao componente B, sensível à humidade do ar

DADOS DE APLICAÇÃO E TEMPOS

DESCRIÇÃO	RESULTADO

Relação de mistura (em peso)	A = 100, B = 33
Pot life (50% H.R.)	a 10°C: 70 min; a 25°C: 40 min; a 35°C: 25 min
Seco ao toque (50% H.R.)	a 10°C: 20-24 horas; a 25°C: 12-14 horas; a 35°C: 8-10 horas
Transitável a pé (50% H.R.)	a 25°C: 12-24 horas
Recobrimento (50% H.R.)	a 25°C: de 12 a 36 horas (após lixamento)
Transitável por veículos (50% H.R.)	a 25°C: 3-5 dias
Endurecimento em profundidade (50% H.R.)	a 25°C: 7 dias
Condições ambientais de uso	Temperatura entre +10°C e +35°C, H.R. < 60%. DS-POLTEC SOL deve ser aplicado com uma temperatura do substrato pelo menos 3°C acima da temperatura de condensação (ponto de orvalho), para evitar problemas de aderência.
Manutenção do revestimento	Para as operações de limpeza, aguardar pelo menos 7 dias após a aplicação do revestimento

DADOS TÉCNICOS DE DESEMPENHO

DESCRIÇÃO	RESULTADO
Aspeto	Liso e uniforme
Gloss a 60°	30-40 (*)
Gloss a 85° (DIN 67530)	40-70 (*)
Escorregamento (D.M. 236/89)	μ > 0,40 (com 3% de MICROESFERAS DE VIDRO FINAS)
Escorregamento (DIN 51130)	R11 (com 5% de MICROESFERAS DE VIDRO GROSSAS); R12 (com 20% de QUARTZO B2)
Marcação CE (Reg. n.º 305/2011)	Conforme a EN 1504-2. Revestimento (C), Princípio (PR)
Aderência pull-off (EN 1542)	> 1,5 MPa
Resistência à abrasão (EN ISO 5470-1)	< 50 mg (Taber CS-10, 1000 ciclos, 1000 g)
Resistência ao desgaste BCA (EN 13892-4)	AR 0,5
Resistência ao impacto (EN ISO 6272-1)	14 N · m
Permeabilidade à água (EN 1062-3)	w < 0,1 kg/(m^2 · h^0,5)

(*) O grau de gloss de DS-POLTEC SOL aplicado é influenciado pela porosidade do substrato e pela espessura da película.

Os dados técnicos indicados no presente boletim foram obtidos mediante ensaios e normas padronizadas ou suas modificações segundo os sistemas Design Systems. Os métodos aplicados podem ser solicitados ao nosso serviço técnico. O conteúdo do presente boletim técnico representa o melhor dos nossos conhecimentos e das nossas experiências. Recomenda-se, em todo o caso, para usos diferentes dos indicados, realizar testes preliminares. Em qualquer caso, a Design Systems Srl não assume nenhuma responsabilidade por danos ou defeitos causados pelo uso dos seus produtos, uma vez que as condições de utilização não estão sob o seu controle. Informa ainda que o seu serviço técnico está à disposição dos clientes para qualquer informação relativa ao uso correto dos seus produtos.