DESIGN SYSTEMS

# FIȘĂ TEHNICĂ DS-POLTEC SOL A+B

## LAC POLIURETANIC TRANSPARENT PE BAZĂ DE SOLVENT – LUCIOS, SATINAT ȘI MAT

## DESCRIERE

DS-POLTEC SOL A+B este un lac poliuretanic bicomponent transparent pe bază de solvent, formulat cu rășini poliuretanice alifatice, disponibil în versiune lucioasă, satinată și mată. Adecvat pentru finisarea acoperirilor pe bază de rășini sau a pardoselilor din beton, cu rezistențe mecanice și chimice excelente.

- Formează o peliculă care își menține o bună flexibilitate și o bună rezistență la abraziune și la zgâriere.
- Rezistă la razele ultraviolete datorită filtrelor UV, care previn degradarea foto-oxidativă.
- Pelicula întărită rezistă la agresiunea a numeroși acizi.
- Rezistențe mecanice și chimice excelente.

## UTILIZĂRI

Finisare pentru acoperiri pe bază de rășini. Vopsirea pardoselilor din beton. Tratament de finisare anticoroziv pentru structuri din beton și fier. Adecvat în special pentru zonele de depozitare a bateriilor.

## PREGĂTIREA SUPORTULUI

Orice suport trebuie să fie curat, degresat și lipsit de acoperiri vechi în curs de desprindere. Șlefuiți superficial pentru a favoriza aderența. Se recomandă utilizarea hârtiei abrazive deschise la culoare cu granulație 150 sau mai fină. După șlefuire, îndepărtați complet praful de pe suprafață.

- Acoperirile din rășină deja existente trebuie șlefuite sau polizate, eliminând apoi resturile de praf. În cazul acoperirilor din rășină abia realizate, trebuie verificat timpul de reacoperire al produsului aplicat anterior.
- Suprafețele din beton și cărămidă trebuie să fie solide, maturate, nivelate, absorbante, necontaminate cu uleiuri, praf sau alte substanțe. Pregătiți mecanic suprafața prin șlefuire sau polizare și amorsați cu un primer adecvat.
- Suprafețe metalice: aplicați un grund epoxidic anticoroziv după o pregătire mecanică prealabilă.

## APLICARE

Uniți cele două componente (A+B) și amestecați cu ajutorul unui mixer electric (amestecător cu elice) timp de 1 minut. Aplicați amestecul cu rola, cu un consum de aproximativ 0,100 kg/m$^2$. Pentru a obține o suprafață rugoasă și antiderapantă, adăugați, în momentul preparării celor două componente, 3-5% de SFERETTE DI VETRO (microsfere de sticlă) sau 10-20% de QUARZO B0/B1 (cuarț) (vezi datele tehnice). Evitați prepararea unor amestecuri parțiale de produs, pentru a nu comite erori accidentale care ar putea duce la o întărire absentă sau incompletă. În cazul aplicării unui al doilea strat, efectuați în prealabil o șlefuire.

În cazul în care componenta A trebuie transvazată din ambalajul său original, amestecați cu grijă pentru a omogeniza agenții de matizare eventual sedimentați și a obține astfel valoarea nominală de luciu (gloss).

## AVERTISMENTE

Având în vedere natura acestui tip de produs, acordați o atenție deosebită în momentul aplicării, pentru a evita defecte estetice precum urme de rolă, suprapuneri, diferențe de luciu etc. În general, distribuiți lacul pe suport în mod omogen și în cantitatea corectă; la îmbinarea cu zona abia lăcuită, reluați lăcuirea la câțiva centimetri distanță, astfel încât să descărcați excesul de produs, și racordați-vă apoi cu zona precedentă, estompând și dozând cu atenție cantitatea aplicată. Nu așteptați prea mult pentru suprapuneri: lăcuiți întotdeauna „ud pe ud". La realizarea suprafețelor mari este necesară mișcarea coordonată a mai multor aplicatori. Aplicarea cu pensula generează o peliculă cu un luciu final mai ridicat decât aplicarea cu rola.

Produsul conține solvenți: este necesar ca aplicatorii să poarte echipamentele adecvate de protecție respiratorie indicate în fișa cu date de securitate. Se recomandă compartimentarea corespunzătoare a zonelor de lucru în timpul aplicării și în orele următoare. În faza de evaporare, natura solvenților utilizați poate genera mirosuri neplăcute pentru persoanele neimplicate în lucrări aflate în încăperile învecinate: când este posibil, aerisiți bine încăperile.

Produs de uz profesional: cumpărătorul se angajează să respecte cu strictețe avertismentele de mai sus la aplicarea produsului achiziționat, precum și indicațiile din fișa cu date de securitate.

## DATE PRODUS

| DESCRIERE | REZULTAT |
|---|---|
| Culoare | Transparent |
| Consum | Cu rola: aproximativ 0,100 kg/m$^2$ |
| Greutate specifică (la 25°C) | Amestec A+B: 1,00 ± 0,05 g/ml |
| Vâscozitate (la 25°C) | Amestec A+B: 500 ± 50 mPa·s (spindle 2, 30 rpm) |
| Reziduu uscat (A+B) | 59-61% în greutate |
| COV produs gata de utilizare (D.Lgs. 161/06) | < 500 g/l – Cat. A/j: vopsea bicomponentă de înaltă performanță (BS) |
| Curățarea uneltelor | Solvent UNI |
| Depozitare | 12 luni, în loc uscat, la o temperatură cuprinsă între 5°C și 30°C; acordați o atenție deosebită componentei B, sensibilă la umiditatea din aer |

## DATE DE APLICARE ȘI TIMPI

| DESCRIERE | REZULTAT |
|---|---|
| Raport de amestec (în greutate) | A = 100, B = 33 |
| Pot life (50% U.R.) | la 10°C: 70 min la 25°C: 40 min la 35°C: 25 min |
| Uscat la atingere (50% U.R.) | la 10°C: 20-24 ore la 25°C: 12-14 ore la 35°C: 8-10 ore |

| | |
|---|---|
| Circulabil pietonal (50% U.R.) | la 25°C: 12-24 ore |
| Reacoperire (50% U.R.) | la 25°C: de la 12 la 36 ore (după șlefuire prealabilă) |
| Circulabil cu vehicule (50% U.R.) | la 25°C: 3-5 zile |
| Întărire în profunzime (50% U.R.) | la 25°C: 7 zile |
| Condiții ambientale de utilizare | Temperatură între +10°C și +35°C, U.R. < 60%. DS-POLTEC SOL trebuie aplicat la o temperatură a suportului cu cel puțin 3°C peste temperatura punctului de rouă, pentru a evita problemele de aderență. |
| Întreținerea acoperirii | Pentru operațiunile de curățare, așteptați cel puțin 7 zile de la aplicarea acoperirii |

## DATE TEHNICE DE PERFORMANȚĂ

| DESCRIERE | REZULTAT |
|---|---|
| Aspect | Neted și omogen |
| Luciu (60°) | 30-40 (*) |
| Luciu (85°, DIN 67530) | 40-70 (*) |
| Alunecare (D.M. 236/89) | μ > 0,40 (cu 3% SFERETTE DI VETRO FINI) |
| Alunecare (DIN 51130) | R11 (cu 5% SFERETTE DI VETRO GROSSE) R12 (cu 20% QUARZO B2) |
| Marcaj CE (Reg. nr. 305/2011) | Conform EN 1504-2. Acoperire (C), Principiu (PR) |
| Aderență pull-off (EN 1542) | > 1,5 MPa |
| Rezistență la abraziune (EN ISO 5470-1) | < 50 mg (Taber CS-10, 1000 de rotații, 1000 g) |
| Rezistență la uzură BCA (EN 13892-4) | AR 0,5 |
| Rezistență la impact (EN ISO 6272-1) | 14 N · m |
| Permeabilitate la apă (EN 1062-3) | w < 0,1 kg/(m$^2$ · h^0,5) |

(*) Gradul de luciu al DS-POLTEC SOL aplicat este influențat de porozitatea suportului și de grosimea peliculei.

Datele tehnice prezentate în acest buletin au fost determinate prin încercări și norme standardizate sau prin modificări ale acestora conform sistemelor Design Systems. Metodele aplicate pot fi solicitate serviciului nostru tehnic. Conținutul prezentului buletin tehnic reprezintă cele mai bune cunoștințe și experiențe ale noastre. Se recomandă totuși, pentru utilizări diferite de cele indicate, efectuarea de încercări preliminare. În orice caz, Design Systems Srl nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune sau defecte cauzate de utilizarea propriilor produse, condițiile de utilizare nefiind sub controlul său. Informează, de asemenea, că serviciul său tehnic este la dispoziția clienților pentru orice informație privind utilizarea corectă a propriilor produse.