DESIGN SYSTEMS

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ DS-POLTEC SOL A+B

## ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК НА РАСТВОРИТЕЛЕ – ГЛЯНЦЕВЫЙ, САТИНИРОВАННЫЙ И МАТОВЫЙ

## ОПИСАНИЕ

DS-POLTEC SOL A+B — это двухкомпонентный прозрачный полиуретановый лак на основе растворителя, изготовленный на основе алифатических полиуретановых смол, выпускаемый в глянцевой, сатинированной и матовой версиях. Подходит для финишной отделки полимерных покрытий или бетонных полов, обладает отличной механической и химической стойкостью.

- Образует плёнку, сохраняющую хорошую гибкость и хорошую стойкость к истиранию и царапинам.
- Устойчив к ультрафиолетовым лучам благодаря УФ-фильтрам, предотвращающим его фотоокислительную деградацию.
- Отверждённая плёнка устойчива к воздействию многих кислот.
- Отличная механическая и химическая стойкость.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Финишное покрытие для полимерных покрытий. Окраска бетонных полов. Антикоррозионная финишная обработка бетонных и металлических конструкций. Особенно подходит для зон хранения аккумуляторов.

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Любое основание должно быть чистым, обезжиренным и свободным от отслаивающихся старых покрытий. Произвести поверхностную абразивную обработку для улучшения адгезии. Рекомендуется использовать светлую наждачную бумагу зернистостью 150 или мельче. После абразивной обработки полностью удалить пыль с поверхности.

- Существующие полимерные покрытия необходимо обработать абразивом или отшлифовать, затем удалить остатки пыли. В случае только что выполненных полимерных покрытий необходимо проверить время перекрытия ранее нанесённого продукта.
- Бетонные и кирпичные поверхности должны быть прочными, выдержанными, выровненными, впитывающими, не загрязнёнными маслами, пылью или другими веществами. Подготовить поверхность механически путём шлифования наждачной бумагой или абразивным кругом и загрунтовать подходящим праймером.
- Металлические поверхности: нанести антикоррозионный эпоксидный грунт после предварительной механической подготовки.

## НАНЕСЕНИЕ

Соединить два компонента (A+B) и перемешивать дрелью с насадкой-миксером в течение 1 минуты. Нанести смесь валиком с расходом около 0,100 кг/м$^2$. Для получения шероховатой и

противоскользящей поверхности добавить при приготовлении двух компонентов 3-5% СТЕКЛЯННЫХ МИКРОСФЕР (SFERETTE DI VETRO) или 10-20% кварцевого песка QUARZO B0/B1 (см. технические данные). Не готовить частичные смеси продукта во избежание случайных ошибок, которые могут привести к отсутствию или неполноте отверждения. При нанесении второго слоя предварительно произвести шлифовку наждачной бумагой.

Если необходимо перелить компонент A из его оригинальной упаковки, тщательно перемешать, чтобы гомогенизировать возможно осевшие матирующие агенты и таким образом получить номинальное значение глянца.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В силу природы данного типа продукта следует уделять особое внимание моменту нанесения во избежание дефектов внешнего вида, таких как следы валика, нахлёсты, различия в глянце и т. д. В целом распределять лак по основанию равномерно и в нужном количестве; при соединении с только что окрашенным участком возобновлять окраску на расстоянии нескольких сантиметров, чтобы снять излишек продукта, а затем соединяться с предыдущим участком, растушёвывая и тщательно дозируя наносимое количество. Не выжидать слишком долго перед нахлёстами: всегда окрашивать «мокрым по мокрому». При выполнении больших поверхностей необходима согласованная работа нескольких исполнителей. Нанесение кистью даёт плёнку с более высоким конечным глянцем по сравнению с нанесением валиком.

Продукт содержит растворители: исполнители работ должны использовать подходящие средства защиты органов дыхания, указанные в паспорте безопасности. Рекомендуется надлежащим образом изолировать рабочие зоны во время нанесения и в последующие часы. На этапе испарения природа используемых растворителей может создавать неприятные запахи для посторонних лиц, находящихся в соседних помещениях: по возможности хорошо проветривать помещения.

Продукт для профессионального применения: при применении приобретённого продукта покупатель обязуется неукоснительно соблюдать приведённые выше предупреждения и указания паспорта безопасности.

## ДАННЫЕ ПРОДУКТА

| ОПИСАНИЕ | РЕЗУЛЬТАТ |
|---|---|
| Цвет | Прозрачный |
| Расход | Валиком: около 0,100 кг/м$^2$ |
| Удельный вес (при 25°C) | Смесь A+B: 1,00 ± 0,05 г/мл |
| Вязкость (при 25°C) | Смесь A+B: 500 ± 50 мПа·с (шпиндель 2, 30 об/мин) |
| Сухой остаток (A+B) | 59-61% по массе |
| ЛОС готового к применению продукта (D.Lgs. 161/06) | < 500 г/л – Кат. A/j: двухкомпонентная краска с высокими эксплуатационными характеристиками (BS) |

| | |
|---|---|
| Очистка инструмента | Универсальный растворитель |
| Хранение | 12 месяцев, в сухом месте при температуре от 5°C до 30°C; особое внимание уделять компоненту B, чувствительному к влажности воздуха |

## ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ И ВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

| ОПИСАНИЕ | РЕЗУЛЬТАТ |
|---|---|
| Соотношение смешивания (по массе) | A = 100, B = 33 |
| Жизнеспособность (pot life) (50% отн. вл.) | при 10°C: 70 мин при 25°C: 40 мин при 35°C: 25 мин |
| Сухой на ощупь (50% отн. вл.) | при 10°C: 20-24 ч при 25°C: 12-14 ч при 35°C: 8-10 ч |
| Пешеходное движение (50% отн. вл.) | при 25°C: 12-24 ч |
| Перекрытие следующим слоем (50% отн. вл.) | при 25°C: от 12 до 36 ч (после шлифовки наждачной бумагой) |
| Допуск транспортной нагрузки (50% отн. вл.) | при 25°C: 3-5 суток |
| Полное отверждение (50% отн. вл.) | при 25°C: 7 суток |
| Условия окружающей среды при применении | Температура от +10°C до +35°C, отн. вл. < 60%. DS-POLTEC SOL следует наносить при температуре основания не менее чем на 3°C выше точки росы во избежание проблем с адгезией. |
| Уход за покрытием | Для проведения уборки выждать не менее 7 суток после нанесения покрытия |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ОПИСАНИЕ | РЕЗУЛЬТАТ |
|---|---|
| Внешний вид | Гладкий и однородный |
| Глянец (60°) | 30-40 (*) |
| Глянец (85°, DIN 67530) | 40-70 (*) |
| Скользкость (D.M. 236/89) | μ > 0,40 (с 3% МЕЛКИХ СТЕКЛЯННЫХ МИКРОСФЕР) |
| Скользкость (DIN 51130) | R11 (с 5% КРУПНЫХ СТЕКЛЯННЫХ МИКРОСФЕР) R12 (с 20% кварцевого песка QUARZO B2) |
| Маркировка CE (Регламент № 305/2011) | Соответствует EN 1504-2. Покрытие (C), Принцип (PR) |

| | |
|---|---|
| Адгезия при отрыве (pull-off) (EN 1542) | > 1,5 МПа |
| Стойкость к истиранию (EN ISO 5470-1) | < 50 мг (Taber CS-10, 1000 оборотов, 1000 г) |
| Износостойкость BCA (EN 13892-4) | AR 0,5 |
| Ударопрочность (EN ISO 6272-1) | 14 Н · м |
| Водопроницаемость (EN 1062-3) | w < 0,1 кг/(м$^2$ · ч0,5) |

(*) Степень глянца нанесённого DS-POLTEC SOL зависит от пористости основания и толщины плёнки.

Технические данные, приведённые в настоящем бюллетене, получены с использованием стандартизированных испытаний и норм или их модификаций согласно системам Design Systems. Применённые методики могут быть запрошены в нашей технической службе. Сведения, изложенные в настоящем техническом бюллетене, отражают наилучшие наши знания и наш опыт. В любом случае при применении, отличном от указанного, рекомендуется проводить предварительные испытания. Design Systems Srl в любом случае не несёт никакой ответственности за ущерб или дефекты, вызванные использованием своей продукции, поскольку условия её применения находятся вне её контроля. Компания также сообщает, что её техническая служба находится в распоряжении клиентов для получения любой информации, касающейся правильного использования её продукции.