FLETË TEKNIKE DS-POLTEC SOL A+B

LLAK POLIURETANIK TRANSPARENT ME TRETËS – ME SHKËLQIM, SATEN DHE MAT

PËRSHKRIMI

DS-POLTEC SOL A+B është një llak poliuretanik dykomponentësh transparent me bazë tretësi, i formuluar me rrëshira poliuretanike alifatike, i disponueshëm në versionin me shkëlqim, saten dhe mat. I përshtatshëm për finiturën e veshjeve rrëshirore ose të dyshemeve prej betoni, me rezistenca të shkëlqyera mekanike dhe kimike.

- Formon një film që ruan fleksibilitet të mirë dhe rezistencë të mirë ndaj gërryerjes dhe gërvishtjes.
- I reziston rrezeve ultravjollcë falë filtrave UV që parandalojnë degradimin e tij foto-oksidues.
- Filmi i ngurtësuar i reziston agresionit të shumë acideve.
- Rezistenca të shkëlqyera mekanike dhe kimike.

PËRDORIMET

Finiturë për veshje rrëshirore. Lyerje e dyshemeve prej betoni. Trajtim finiture kundër korrozionit për struktura prej betoni dhe hekuri. I përshtatshëm veçanërisht për zonat e depozitimit të baterive.

PËRGATITJA E NËNSHTRESËS

Çdo nënshtresë duhet të jetë e pastër, e çyndyrosur dhe pa veshje të vjetra në fazë shkëputjeje. Gërryeni lehtë sipërfaqen për të favorizuar ngjitjen. Këshillohet përdorimi i letrave zmerile të çelëta me kokrrizë 150 ose më të imët. Pas gërryerjes hiqni plotësisht pluhurin nga sipërfaqja.

- Veshjet prej rrëshire tashmë ekzistuese duhet të gërryhen ose të bluhen, duke eliminuar më pas mbetjet e pluhurit. Në rastin e veshjeve prej rrëshire të realizuara rishtas duhet verifikuar koha e rilyerjes së produktit të aplikuar më parë.
- Sipërfaqet prej betoni dhe tullash duhet të jenë të forta, të stazhionuara, të niveluara, thithëse, të pandotura nga vajra, pluhura ose lëndë të tjera. Përgatitni mekanikisht sipërfaqen me zmerilim ose bluarje dhe aplikoni një primer të përshtatshëm.
- Sipërfaqet metalike: aplikoni një fond epoksid kundër korrozionit pas përgatitjes mekanike.

APLIKIMI

Bashkoni dy komponentët (A+B) dhe përzieni me trapan përzierës për 1 minutë. Aplikoni përzierjen me rul me një konsum prej rreth 0,100 kg/m^2. Për të marrë një sipërfaqe të ashpër dhe kundër rrëshqitjes, shtoni në momentin e përgatitjes së dy komponentëve 3-5% SFERA XHAMI (SFERETTE DI VETRO) ose 10-20% KUARC B0/B1 (shih të dhënat teknike). Shmangni përgatitjen e përzierjeve të pjesshme të produktit për të mos bërë gabime aksidentale që mund të sjellin mosngurtësim ose ngurtësim jo të plotë. Në rast aplikimi të një shtrese të dytë kryeni paraprakisht një zmerilim.

Nëse duhet ta kaloni komponentin A nga ambalazhi i tij origjinal në një enë tjetër, përzieni me kujdes për të homogjenizuar agjentët matizues eventualisht të sedimentuar dhe për të marrë kështu vlerën nominale të

shkëlqimit (gloss).

PARALAJMËRIME

Për shkak të natyrës së këtij lloji produkti, kushtojini vëmendje të veçantë momentit të shtrimit, për të shmangur defekte estetike si gjurmë ruli, mbivendosje, ndryshime shkëlqimi etj. Në përgjithësi, shpërndajeni llakun mbi nënshtresë në mënyrë homogjene dhe në sasinë e duhur; kur bashkoheni me zonën e sapolyer, rifilloni lyerjen disa centimetra më larg, në mënyrë që të shkarkoni tepricën e produktit dhe të lidheni pastaj me zonën e mëparshme duke e tretur kalimin dhe duke dozuar me kujdes sasinë e aplikuar. Mos prisni shumë për mbivendosjet: lyeni gjithmonë "të freskët mbi të freskët". Gjatë realizimit të sipërfaqeve të mëdha është e nevojshme lëvizja e koordinuar e disa aplikuesve. Aplikimi me furçë krijon një film me shkëlqim përfundimtar më të lartë në krahasim me aplikimin me rul.

Produkti përmban tretës: është e nevojshme që aplikuesit të mbajnë pajisjet e përshtatshme të mbrojtjes së frymëmarrjes të treguara në fletën e të dhënave të sigurisë. Rekomandohet ndarja e përshtatshme e zonave të punës gjatë aplikimit dhe në orët pasuese. Gjatë fazës së avullimit, natyra e tretësve të përdorur mund të krijojë erëra të bezdisshme për personat jo të përfshirë në punime që ndodhen në ambientet e afërta: kur është e mundur, ajrosni mirë ambientet.

Produkt për përdorim profesional: blerësi angazhohet të ndjekë në mënyrë të detyrueshme paralajmërimet e mësipërme gjatë aplikimit të produktit të blerë dhe udhëzimet e fletës së të dhënave të sigurisë.

TË DHËNAT E PRODUKTIT

PËRSHKRIMI	REZULTATI
Ngjyra	Transparent
Konsumi	Me rul: rreth 0,100 kg/m^2
Pesha specifike (në 25°C)	Përzierja A+B: 1,00 ± 0,05 g/ml
Viskoziteti (në 25°C)	Përzierja A+B: 500 ± 50 mPa·s (spindle 2, 30 rpm)
Mbetja e thatë (A+B)	59-61% në peshë
VOC gati për përdorim (D.Lgs. 161/06)	< 500 g/l – Kat. A/j: bojë dykomponentëshe me performancë të lartë (BS)
Pastrimi i veglave	Tretës UNI
Magazinimi	12 muaj, në vend të thatë në temperaturë midis 5°C dhe 30°C; kushtojini vëmendje të veçantë komponentit B, i ndjeshëm ndaj lagështisë së ajrit

TË DHËNAT E APLIKIMIT DHE KOHËT

PËRSHKRIMI	REZULTATI
Raporti i përzierjes (në peshë)	A = 100, B = 33
Pot life (50% L.R.)	në 10°C: 70 min në 25°C: 40 min në 35°C: 25 min

I thatë në prekje (50% L.R.)	në 10°C: 20-24 orë në 25°C: 12-14 orë në 35°C: 8-10 orë
I kalueshëm në këmbë (50% L.R.)	në 25°C: 12-24 orë
Rilyerja (50% L.R.)	në 25°C: nga 12 deri në 36 orë (pas zmerilimit paraprak)
I kalueshëm nga automjetet (50% L.R.)	në 25°C: 3-5 ditë
Ngurtësimi në thellësi (50% L.R.)	në 25°C: 7 ditë
Kushtet mjedisore të përdorimit	Temperaturë midis +10°C dhe +35°C, L.R. < 60%. DS-POLTEC SOL duhet të aplikohet në një temperaturë të nënshtresës të paktën 3°C më të lartë se temperatura e kondensimit, për të shmangur probleme ngjitjeje.
Mirëmbajtja e veshjes	Për operacionet e pastrimit prisni të paktën 7 ditë nga aplikimi i veshjes

TË DHËNAT TEKNIKE TË PERFORMANCËS

PËRSHKRIMI	REZULTATI
Pamja	I lëmuar dhe homogjen
Shkëlqimi (Gloss) (60°)	30-40 (*)
Shkëlqimi (Gloss) (85°, DIN 67530)	40-70 (*)
Rrëshqitshmëria (D.M. 236/89)	μ > 0,40 (me 3% SFERA XHAMI TË IMËTA)
Rrëshqitshmëria (DIN 51130)	R11 (me 5% SFERA XHAMI TË TRASHA) R12 (me 20% KUARC B2)
Markimi CE (Rreg. nr. 305/2011)	Në përputhje me EN 1504-2. Veshje (C), Parim (PR)
Ngjitja pull-off (EN 1542)	> 1,5 MPa
Rezistenca ndaj gërryerjes (EN ISO 5470-1)	< 50 mg (Taber CS-10, 1000 rrotullime, 1000 g)
Rezistenca ndaj konsumit BCA (EN 13892-4)	AR 0,5
Rezistenca ndaj goditjes (EN ISO 6272-1)	14 N · m
Përshkueshmëria nga uji (EN 1062-3)	vlera w < 0,1 kg/(m^2 · h0,5)

(*) Shkalla e shkëlqimit (gloss) të DS-POLTEC SOL të aplikuar ndikohet nga poroziteti i nënshtresës dhe nga trashësia e filmit.

Të dhënat teknike të paraqitura në këtë buletin janë përcaktuar duke përdorur prova dhe norma të standardizuara ose modifikime të tyre sipas sistemeve Design Systems. Metodat e aplikuara mund të kërkohen pranë shërbimit tonë teknik. Sa paraqitet në këtë buletin teknik përfaqëson më të mirën e njohurive dhe të përvojave tona. Megjithatë këshillohet, për përdorime të ndryshme nga ato të treguara, të kryhen prova paraprake. Në çdo rast Design Systems Srl nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për dëme ose defekte të shkaktuara nga përdorimi i produkteve të veta, pasi kushtet e përdorimit nuk janë nën kontrollin e saj. Njofton gjithashtu se shërbimi i saj teknik është në dispozicion të klientëve për çdo informacion lidhur me përdorimin e saktë të produkteve të veta.