DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST DS-POLTEC SOL A+B

PROVIDNI POLIURETANSKI LAK NA BAZI RASTVARACA – SJAJNI, SATENSKI I MAT

OPIS

DS-POLTEC SOL A+B je dvokomponentni providni poliuretanski lak na bazi rastvaraca, formulisan sa alifatskim poliuretanskim smolama, dostupan u sjajnoj, satenskoj i mat verziji. Pogodan za zavrsnu obradu obloga od smole ili betonskih podova, sa odlicnom mehanickom i hemijskom otpornoscu.

- Formira film koji zadrzava dobru fleksibilnost i dobru otpornost na abraziju i grebanje.
- Otporan na ultraljubicaste zrake zahvaljujuci UV filterima koji sprecavaju njegovu foto-oksidativnu degradaciju.
- Ocvrsli film je otporan na dejstvo brojnih kiselina.
- Odlicna mehanicka i hemijska otpornost.

PRIMENA

Zavrsni premaz za obloge od smole. Lakiranje betonskih podova. Antikorozivni zavrsni tretman za konstrukcije od betona i gvozda. Posebno pogodan za prostore za skladistenje akumulatora.

PRIPREMA PODLOGE

Svaka podloga mora biti cista, odmascena i bez starih premaza koji se odvajaju. Povrsinski obrusiti radi bolje prionljivosti. Preporucuje se upotreba svetlih brusnih papira granulacije 150 ili finijih. Nakon brusenja potpuno ukloniti prasinu sa povrsine.

- Postojece obloge od smole treba obrusiti ili masinski izbrusiti, a zatim ukloniti ostatke prasine. U slucaju tek izvedenih obloga od smole potrebno je proveriti vreme za nanosenje sledeceg sloja prethodno nanetog proizvoda.
- Betonske povrsine i povrsine od opeke moraju biti cvrste, odlezane, nivelisane, upijajuce, nezagađene uljima, prasinom ili drugim materijama. Mehanicki pripremiti povrsinu brusenjem brusnim papirom ili masinskim brusenjem i naneti odgovarajuci prajmer.
- Metalne povrsine: naneti antikorozivni epoksidni osnovni premaz nakon mehanicke pripreme.

NANOSENJE

Sjediniti dve komponente (A+B) i mesati pomocu mesalice na busilici 1 minut. Naneti smesu valjkom uz potrosnju od oko 0,100 kg/m^2. Za postizanje hrapave i protivklizne povrsine, prilikom pripreme dve komponente dodati 3-5% STAKLENIH KUGLICA ili 10-20% KVARCA B0/B1 (videti tehnicke podatke). Izbegavati pripremu delimicnih smesa proizvoda kako ne bi doslo do slucajnih gresaka koje bi mogle dovesti do izostanka ili nepotpunog ocvrscavanja. U slucaju nanosenja drugog sloja prethodno izvrsiti brusenje.

Ukoliko je potrebno presuti komponentu A iz njenog originalnog pakovanja, pazljivo promesati kako bi se homogenizovala eventualno istalozena sredstva za matiranje i tako postigla nominalna vrednost sjaja.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

UPOZORENJA

S obzirom na prirodu ove vrste proizvoda, obratiti posebnu pazˇnju prilikom nanosˇenja kako bi se izbegli estetski nedostaci kao sˇto su tragovi valjka, preklapanja, razlike u sjaju itd. Uopsˇteno, rasporediti lak na podlogu ravnomerno i u pravoj kolicˇini; pri spajanju sa upravo lakiranom povrsˇinom, nastaviti lakiranje na nekoliko centimetara rastojanja kako bi se sa valjka skinuo visˇak proizvoda, a zatim se spojiti sa prethodnom povrsˇinom postepenim stapanjem prelaza i pazˇljivim doziranjem nanete kolicˇine. Ne cˇekati predugo sa preklapanjima: uvek lakirati „svezˇe na svezˇe“. Pri izvođenju velikih povrsˇina neophodno je koordinisano kretanje visˇe aplikatora. Nanosˇenje cˇetkom daje film sa visˇim konacˇnim sjajem u odnosu na nanosˇenje valjkom.

Proizvod sadrzˇi rastvaracˇe: neophodno je da aplikatori nose odgovarajucá sredstva za zasˇtitu disajnih organa navedena u bezbednosnom listu. Preporucˇuje se odgovarajucé pregrađivanje radnih zona tokom nanosˇenja i u narednim satima. Tokom faze isparavanja, priroda upotrebljenih rastvaracá mozˇe stvarati neprijatne mirise za lica koja ne ucˇestvuju u radovima, a nalaze se u susednim prostorijama: kad god je mogucé, dobro provetriti prostorije.

Proizvod za profesionalnu upotrebu: kupac se obavezuje da prilikom nanosˇenja kupljenog proizvoda strogo posˇtuje gore navedena upozorenja i uputstva iz bezbednosnog lista.

PODACI O PROIZVODU

OPIS	REZULTAT
Boja	Providan
Potrosˇnja	Valjkom: oko 0,100 kg/m^2
Specificˇna tezˇina (na 25°C)	Smesˇa A+B: 1,00 ± 0,05 g/ml
Viskoznost (na 25°C)	Smesˇa A+B: 500 ± 50 mPa·s (vreteno 2, 30 o/min)
Suvi ostatak (A+B)	59-61% masenih
VOC spremno za upotrebu (Zak. uredba 161/06)	< 500 g/l – Kat. A/j: dvokomponentna boja visokih performansi (BS)
Cˇisˇcˇenje alata	Univerzalni razredˇivacˇ (Solvente UNI)
Skladisˇtenje	12 meseci, na suvom mestu na temperaturi između 5°C i 30°C; obratiti posebnu pazˇnju na komponentu B, osetljivu na vlagu iz vazduha

PODACI O NANOSˇENJU I VREMENA

OPIS	REZULTAT
Odnos mesˇanja (maseni)	A = 100, B = 33
Pot life (50% R.V.)	na 10°C: 70 min; na 25°C: 40 min; na 35°C: 25 min
Suv na dodir (50% R.V.)	na 10°C: 20-24 sata; na 25°C: 12-14 sati; na 35°C: 8-10 sati

Prohodno za pešake (50% R.V.)	na 25°C: 12-24 sata
Nanošenje sledećeg sloja (50% R.V.)	na 25°C: od 12 do 36 sati (uz prethodno brušenje)
Prohodno za vozila (50% R.V.)	na 25°C: 3-5 dana
Očvršćavanje u dubini (50% R.V.)	na 25°C: 7 dana
Uslovi okoline pri upotrebi	Temperatura između +10°C i +35°C, R.V. < 60%. DS-POLTEC SOL se nanosi pri temperaturi podloge najmanje 3°C višoj od temperature rošenja, kako bi se izbegli problemi sa prionljivošću.
Održavanje obloge	Za čišćenje sačekati najmanje 7 dana od nanošenja obloge

TEHNIČKI PODACI O PERFORMANSAMA

OPIS	REZULTAT
Izgled	Gladak i homogen
Sjaj (60°)	30-40 (*)
Sjaj (85°, DIN 67530)	40-70 (*)
Klizavost (D.M. 236/89)	μ > 0,40 (sa 3% FINIH STAKLENIH KUGLICA)
Klizavost (DIN 51130)	R11 (sa 5% KRUPNIH STAKLENIH KUGLICA); R12 (sa 20% KVARCA B2)
CE oznaka (Uredba br. 305/2011)	U skladu sa EN 1504-2. Premaz (C), Princip (PR)
Prionljivost pull-off (EN 1542)	> 1,5 MPa
Otpornost na abraziju (EN ISO 5470-1)	< 50 mg (Taber CS-10, 1000 obrtaja, 1000 g)
Otpornost na habanje BCA (EN 13892-4)	AR 0,5
Otpornost na udar (EN ISO 6272-1)	14 N · m
Propustljivost vode (EN 1062-3)	w < 0,1 kg/(m² · h^0,5)

(*) Stepen sjaja nanetog DS-POLTEC SOL zavisi od poroznosti podloge i debljine filma.

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primenom standardizovanih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od našeg znanja i našeg iskustva. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se prethodno izvođenje proba. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima nikakvu odgovornost za štete ili nedostatke nastale upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi primene nisu pod njenom kontrolom. Takođe obaveštava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi sa pravilnom upotrebom njenih proizvoda.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it