የቴክኒክ መረጃ ሉህ DS-POLTEC W A+B

በውሃ ላይ የተመሠረተ ግልጽ ፖሊዩሬታን ማጠናቀቂያ – አንጸባራቂ፣ ሳቲን እና ደብዛዛ

መግለጫ

DS-POLTEC W A+B በውሃ ላይ የተመሠረተ ባለ ሁለት አካል ግልጽ ፖሊዩሬታን ኢናሜል ሲሆን፣ በሃይድሮፊሊክ አሊፋቲክ ፖሊኢሶሳያኔት የተሳሰረ የፖሊዩሬታን ዲስፐርሽን ያቀፈና በአንጸባራቂ፣ በሳቲንና በደብዛዛ ዓይነት የሚገኝ ነው። የሬዚን ሽፋኖች ማጠናቀቂያ ሆኖ ሲያገለግል ለማጽዳት ቀላል የሆኑ ገጽታዎችን ለመፍጠር ያስችላል። በበርካታ መሠረቶች ላይ በቀላሉ ይጣበቃል፣ ባህሪያቱም (የመካኒካል ጫናን፣ መፋቅን፣ ሟሟዎችን፣ ኤቲል አልኮልን፣ የአየር ሁኔታ ወኪሎችን መቋቋም) በኢንዱስትሪ ወይም በውጭ አካባቢዎች ለመቀባት ተስማሚ ያደርጉታል።

ከመዋሃድ (ኮአለሰንስ) እና ከትስስር ደረጃ በኋላ የሚገኘው ፊልም የሚከተሉት ባህሪያት አሉት፡

- በተለያዩ መሠረቶች ላይ ከፍተኛ የመጣበቅ ባህሪያት።
- ምርጥ የመካኒካል ባህሪያት እና ጥሩ የመፋቅ (አብሬዥን) መቋቋም።
- ለሟሟዎች (ሶልቬንቶች) እና ለኤቲል አልኮል ጥሩ መቋቋም።
- ለአየር ሁኔታ ወኪሎች (ለከባቢ አየር ተጽዕኖዎች) ምርጥ መቋቋም።

አገልግሎቶች

የሬዚን ሽፋኖች ግልጽ (ትራንስፓረንት) ማጠናቀቂያ። የማስዋቢያ (ዲኮራቲቭ) ሽፋኖች እና ቀለሞች ግልጽ ማጠናቀቂያ። የኮንክሪት ወለሎችን ቫርኒሽ መቀባት።

የመሠረቱ ዝግጅት

እያንዳንዱ መሠረት ንጹህ፣ ከቅባት የጸዳ እና በመላቀቅ ላይ ያሉ አሮጌ ሽፋኖች የሌሉበት መሆን አለበት። የሬዚን ሽፋኖችን በማጠናቀቅ ሁኔታ ቀድሞ የተቀባውን ምርት የድጋሚ መሸፈኛ ጊዜ ማረጋገጥ ያስፈልጋል። መጣበቅን ለማሻሻል ገጽታውን በቀላሉ መፋቅ (ማሸት)። ግሬን 150 ወይም ከዚያ የቀጠነ ቀላል የአሸዋ ወረቀት መጠቀም ይመከራል። ከመፋቁ በኋላ አቧራውን ከገጽታው ሙሉ በሙሉ ማስወገድ።

አተገባበር

በአተገባበር ጊዜ አካል Bን ወደ አካል A በመጨመር በመካኒካል ማነቃነቂያ በጥንቃቄ መቀላቀል። ቅልቅሉን በሮለር በ0,100-0,125 kg/m^2 ፍጆታ መቀባት። ለአተገባበር ተስማሚ መካከለኛ ፀጉር ያላቸው ሮለሮችን መጠቀም ይመከራል። ሻካራና የማያንሸራትት ገጽታ ለማግኘት በቅልቅሉ ላይ 3% በክብደት ቀጭን የመስታወት ኳሶች (SFERETTE DI VETRO FINI) መጨመር (የቴክኒክ መረጃን ይመልከቱ)። የፊልሙ የተጠቀሱ ኬሚካዊ-ፊዚካዊ ባህሪያት በትክክል እንዲዳብሩ ለማስቻል በጣም ወፍራም ፊልሞችን ማስወገድ። አስፈላጊ ከሆነ ቅልቅሉን በውሃ እስከ ከፍተኛው 10% ድረስ ማቅጠን ይቻላል።

ለሙያዊ አገልግሎት የተዘጋጀ ምርት፡ ገዢው የገዛውን ምርት ሲተገብር ከላይ የተመለከቱትን ማስጠንቀቂያዎችና የደህንነት መረጃ ሉህ መመሪያዎችን በጥብቅ ለመከተል ግዴታ ይገባል።

የምርት መረጃ

መግለጫ	ውጤት
ቀለም	ግልጽ (ትራንስፓረንት)
ፍጆታ	በሮለር፡ 0,100-0,125 kg/m^2
ልዩ ክብደት (በ25°C)	ቅልቅል A+B፡ 1,00 ± 0,05 g/ml

ቪስኮሲቲ (በ25°C)	ቅልቅል A+B፡ 420 ± 50 mPa·s (ስፒንድል 2፣ 30 rpm)፤ በ10% የተቀጠነ ቅልቅል A+B፡ 210 ± 50 mPa·s (ስፒንድል 1፣ 12 rpm)
ደረቅ ቅሪት (A+B)	38-40% በክብደት
VOC ለአገልግሎት ዝግጁ (D.Lgs. 161/06)	< 70 g/l – Cat. A/j፡ ባለ ሁለት አካል ከፍተኛ አፈጻጸም ያለው ቀለም (BA)
የመቀጣጠል ነጥብ	ተፈጻሚ አይደለም
የመሣሪያዎች ጽዳት	ውሃ
ማከማቸት	12 ወራት፣ በደረቅ ቦታ በ5°C እና 35°C መካከል ባለ የሙቀት መጠን፤ ለአየር እርጥበት ስሜታዊ ለሆነው አካል B ልዩ ትኩረት መስጠት

የአተገባበር መረጃና ጊዜያት

መግለጫ	ውጤት
የድብልቅ ጥምርታ (በክብደት)	A = 100, B = 22
የሚመከር ማቅጠኛ	ውሃ (2ቱ አካላት ከተቀላቀሉ በኋላ ብቻ)፣ ከፍተኛ 10%
ፖት ላይፍ (50% አንጻራዊ እርጥበት)	በ10°C፡ 120-180 ደቂቃ፤ በ25°C፡ 90-120 ደቂቃ፤ በ30°C፡ 60-90 ደቂቃ
ለንክኪ ደረቅ (50% አንጻራዊ እርጥበት)	በ10°C፡ 12-14 ሰዓት፤ በ25°C፡ 4-6 ሰዓት፤ በ30°C፡ 2-3 ሰዓት
ዳግም ሽፋን (50% አንጻራዊ እርጥበት)	በ25°C፡ ከ4 እስከ 36 ሰዓት
ለትራፊክ (50% አንጻራዊ እርጥበት)	በ25°C፡ 3-5 ቀናት
ሙሉ ጥንካሬ (50% አንጻራዊ እርጥበት)	በ25°C፡ 7 ቀናት
የገጽታው የሙቀት መጠን	በ+10°C እና +25°C መካከል

መግለጫ	ውጤት
የአጠቃቀም አካባቢያዊ ሁኔታዎች	የሙቀት መጠን በ+10°C እና +30°C መካከል፣ አንጻራዊ እርጥበት < 70%
የሽፋኑ ጥገና	ለጽዳት ሥራዎች ሽፋኑ ከተቀባ በኋላ ቢያንስ 7 ቀናት መጠበቅ እና ገለልተኛ (ኒውትራል) ማጽጃዎችን ብቻ መጠቀም

የአፈጻጸም የቴክኒክ መረጃዎች

መግለጫ	ውጤት
መልክ	በመጠኑ የብርቱካን ልጣጭ መልክ ያለው
አንጸባራቂነት (60°)	70-80 (*) – አንጸባራቂ ዓይነት
አንሸራታችነት (D.M. 236/89)	μ > 0,40 (በ3% ቀጭን የመስታወት ኳሶች SFERETTE DI VETRO FINI)
የCE ምልክት (Reg. n. 305/2011)	ከEN 1504-2 ጋር የሚስማማ። ሽፋን (C)፣ መርህ (PR)
የፑል-ኦፍ መጣበቅ (EN 1542)	2,4 MPa
የመፋቅ መቋቋም (EN ISO 5470-1)	52 mg (Taber CS-10፣ 1000 ዙሮች፣ 1000 g)

የግጭት (ኢምፓክት) መቋቋም (EN ISO 6272-1)	> 9,8 N · m
የውሃ ዘልቆ ማለፍ (EN 1062-3)	w < 0,002 kg/(m^2 · h^0,5)

(*) የተቀባው DS-POLTEC W የግሎስ ደረጃ በመሠረቱ ቀዳዳነትና በመቀላቀያ ዘዴዎች ተጽዕኖ ይደረግበታል።

ማስጠንቀቂያዎች

በዚህ ዓይነት ምርቶች የመድረቅ ፍጥነት ምክንያት፣ እንደ የሮለር ምልክቶች፣ መደራረቦች (ሶርሞንቲ) እና የግሎስ ልዩነቶች ያሉ የውበት ጉድለቶችን ለማስወገድ፣ በመቀባት (በመዘርጋት) ጊዜ ልዩ ትኩረት መስጠት። በአጠቃላይ፣ ቫርኒሹን በመሠረቱ ላይ በወጥነት እና በትክክለኛው መጠን ማሰራጨት፤ አሁን ከተቀባው ቦታ ጋር በሚገናኝበት ጊዜ፣ የምርቱን ትርፍ ለማራገፍ ከጥቂት ሴንቲሜትር ርቀት ላይ መቀባቱን እንደገና መጀመር እና ከዚያም የተቀባውን መጠን በጥንቃቄ በማመጣጠን እና በማደብዘዝ (በማሸጋገር) ከቀደመው ቦታ ጋር ማገናኘት። ለመደራረቦች ብዙ ጊዜ አለመጠበቅ፡ ሁልጊዜ "እርጥብ በእርጥብ ላይ" መቀባት። ያልተቀቡ ቦታዎችን ላለመተው መጠንቀቅ፤ ጥርጣሬ ካለ ሁለት ንብርብር (ኮት) ምርት መቀባት ይመከራል። ትላልቅ ገጽታዎችን በሚሠሩበት ጊዜ የበርካታ ተግባሪዎች (አፕሊኬተሮች) የተቀናጀ እንቅስቃሴ ያስፈልጋል።

በዚህ ቡለቲን ውስጥ የተመለከቱት የቴክኒክ መረጃዎች በDesign Systems ሥርዓቶች መሠረት ደረጃቸውን የጠበቁ ሙከራዎችንና መስፈርቶችን ወይም ማሻሻያዎቻቸውን በመጠቀም የተገኙ ናቸው። የተተገበሩት ዘዴዎች ከቴክኒክ አገልግሎታችን ሊጠየቁ ይችላሉ። በዚህ የቴክኒክ ቡለቲን ውስጥ የተመለከተው የእውቀታችንና የልምዳችን ምርጥ ውጤት ነው። ሆኖም ከተመለከቱት ውጭ ለሆኑ አጠቃቀሞች ቅድመ ሙከራዎችን ማደረግ ይመከራል። በማንኛውም ሁኔታ የአጠቃቀም ሁኔታዎች በቁጥጥሩ ሥር ስላልሆኑ Design Systems Srl ምርቶቹን በመጠቀም ለሚደርስ ጉዳት ወይም ጉድለት ምንም ዓይነት ኃላፊነት አይወስድም። በተጨማሪም የቴክኒክ አገልግሎቱ ምርቶቹን በትክክል ስለመጠቀም ለማንኛውም መረጃ ለደንበኞች ዝግጁ መሆኑን ያሳውቃል።