DESIGN SYSTEMS

النشرة الفنية DS-POLTEC W A+B

تشطيب بولي يوريثاني شفاف بقاعدة مائية - لامع وساتان (نصف لامع) ومطفي

الوصف

DS-POLTEC W A+B طلاء (إنامل) بولي يوريثاني شفاف ثنائي المكوّن بقاعدة مائية، يتكون من مشتت بولي يوريثاني متشابك ببولي إيزوسيانات أليفاتي محب للماء، متوفر بإصدارات لامع وساتان ومطفي. يُستخدم كتشطيب للكسوات الراتنجية، ويتيح إنشاء أسطح سهلة التنظيف. يلتصق بسهولة بالعديد من الأسطح الحاملة، وتجعله خصائصه (مقاومة الإجهادات الميكانيكية والتآكل والمذيبات والكحول الإيثيلي والعوامل الجوية) مناسبًا للتطبيق في البيئات الصناعية أو الخارجية.

يتميز الفيلم الذي يُحصل عليه بعد مرحلة الالتحام والتشابك بالخصائص التالية:

- خصائص التصاق عالية على مختلف الأسطح الحاملة.
- خصائص ميكانيكية ممتازة ومقاومة جيدة للتآكل.
- مقاومة جيدة للمذيبات والكحول الإيثيلي.
- مقاومة ممتازة للعوامل الجوية.

الاستخدامات

تشطيب شفاف للكسوات الراتنجية. تشطيب شفاف للكسوات الزخرفية والدهانات. طلاء الأرضيات الخرسانية.

تحضير السطح الحامل

يجب أن يكون كل سطح حامل نظيفًا وخاليًا من الدهون ومن الكسوات القديمة الآخذة في الانفصال. في حالة تشطيب الكسوات الراتنجية، يلزم التحقق من زمن إعادة التغطية للمنتج المطبَّق سابقًا. يُسنفر السطح سطحيًا لتعزيز الالتصاق. يُنصح باستخدام أوراق صنفرة فاتحة بحبيبات 150 أو أنعم. بعد الصنفرة يُزال الغبار تمامًا من السطح.

التطبيق

عند التطبيق يُضاف المكوّن B إلى المكوّن A مع الخلط بعناية بخلاط ميكانيكي. يُطبَّق الخليط بالرول باستهلاك 0,100-0,125 kg/m^2. للتطبيق يُنصح باستخدام رولات مناسبة متوسطة الوبر. للحصول على سطح خشن ومانع للانزلاق تُضاف إلى الخليط نسبة 3% بالوزن من كريات الزجاج الناعمة SFERETTE DI VETRO FINI (انظر البيانات الفنية). تُتجنب الأفلام السميكة جدًا للسماح بالتطور الصحيح للخصائص الكيميائية-الفيزيائية الاسمية للفيلم. عند الضرورة يمكن تخفيف الخليط بالماء بنسبة أقصاها 10%.

منتج للاستخدام الاحترافي: يلتزم المشتري التزامًا صارمًا باتباع التحذيرات الواردة أعلاه عند تطبيق المنتج الذي اشتراه، وبإرشادات نشرة بيانات السلامة.

بيانات المنتج

الوصف	النتيجة
اللون	شفاف
الاستهلاك	بالرول: 0,100-0,125 kg/m^2
الوزن النوعي (عند 25°C)	خليط A+B: 1,00 ± 0,05 g/ml
اللزوجة (عند 25°C)	خليط A+B: 420 ± 50 mPa·s (المغزل 2، 30 rpm)؛ خليط A+B مخفف بنسبة 10%: 210 ± 50 mPa·s (المغزل 1، 12 rpm)

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

المحتوى الجاف (A+B)	38-40% بالوزن
المركبات العضوية المتطايرة VOC للمنتج الجاهز للاستخدام (المرسوم التشريعي الإيطالي D.Lgs. 161/06)	< 70 g/l – الفئة Cat. A/j: دهان ثنائي المكوّن عالي الأداء (BA)
نقطة الوميض	غير قابل للتطبيق
تنظيف الأدوات	ماء
التخزين	12 شهرًا، في مكان جاف بدرجة حرارة بين 5°C و35°C؛ مع إيلاء اهتمام خاص للمكوّن B الحساس لرطوبة الهواء

بيانات التطبيق والأزمنة

الوصف	النتيجة
نسبة الخلط (بالوزن)	A = 100، B = 22
المخفف الموصى به	ماء (فقط بعد خلط المكوّنين الـ 2)، بحد أقصى 10%
زمن الاستخدام بعد الخلط (رطوبة نسبية 50%)	عند 10°C: 120-180 دقيقة؛ عند 25°C: 90-120 دقيقة؛ عند 30°C: 60-90 دقيقة
جاف عند اللمس (رطوبة نسبية 50%)	عند 10°C: 12-14 ساعة؛ عند 25°C: 4-6 ساعات؛ عند 30°C: 2-3 ساعات
إعادة التغطية (رطوبة نسبية 50%)	عند 25°C: من 4 إلى 36 ساعة
قابل لحركة المرور (رطوبة نسبية 50%)	عند 25°C: 3-5 أيام
التصلب العميق (رطوبة نسبية 50%)	عند 25°C: 7 أيام
درجة حرارة السطح	بين +10°C و+25°C

الوصف	النتيجة
الظروف البيئية للاستخدام	درجة الحرارة بين +10°C و+30°C، الرطوبة النسبية < 70%
صيانة الكسوة	لعمليات التنظيف يُنتظر 7 أيام على الأقل من تطبيق الكسوة وتُستخدم منظفات محايدة فقط

البيانات الفنية للأداء

الوصف	النتيجة
المظهر	ملمس خفيف (قشرة برتقال خفيفة)
اللمعان Gloss (60°)	70-80 (*) – الإصدار اللامع
الانزلاقية (المرسوم الوزاري الإيطالي D.M. 236/89)	μ > 0,40 (مع 3% من كريات الزجاج الناعمة SFERETTE DI VETRO FINI)
علامة CE (اللائحة رقم 305/2011)	مطابق لـ EN 1504-2. كسوة (C)، المبدأ (PR)
الالتصاق بالشد (pull-off) (EN 1542)	2,4 MPa
مقاومة التآكل (EN ISO 5470-1)	52 mg (Taber CS-10، 1000 دورة، 1000 g)
مقاومة الصدم (EN ISO 6272-1)	> 9,8 N·m
نفاذية الماء (EN 1062-3)	المعامل w < 0,002 kg/(m²·h0,5)

(*) تتأثر درجة لمعان DS-POLTEC W المطبَّق بمسامية السطح الحامل وطريقة الخلط.

تحذيرات

نظرًا لسرعة جفاف هذا النوع من المنتجات، يجب إيلاء عناية خاصة أثناء الفرد لتجنب العيوب الجمالية مثل آثار الرول والتراكبات واختلافات اللمعان. وبوجه عام، يُوزَّع الورنيش على السطح الحامل بشكل متجانس وبالكمية الصحيحة؛ وعند الالتقاء بالمنطقة المطلية للتو، يُستأنف الطلاء على بُعد بضعة سنتيمترات بحيث يُفرَّغ فائض المنتج ثم يُوصَل بالمنطقة السابقة مع التدريج وضبط الكمية المطبَّقة بعناية. لا يُنتظر طويلًا قبل التراكبات: يُطلى دائمًا «طريًا على طري». يُحرص على عدم ترك مناطق غير مطلية؛ وعند الشك يُنصح بتطبيق طبقتين من المنتج. عند تنفيذ المساحات الكبيرة يلزم تحرك منسق لعدة عمال تطبيق.

تم تحديد البيانات الفنية الواردة في هذه النشرة باستخدام اختبارات ومعايير موحّدة أو تعديلات عليها وفقاً لأنظمة Design Systems. ويمكن طلب الطرق المطبقة من خدمتنا الفنية. ويمثل ما ورد في هذه النشرة الفنية أفضل ما لدينا من معرفة وخبرة. ومع ذلك يُنصح، في حال الاستخدامات المختلفة عن تلك المذكورة، بإجراء اختبارات مسبقة. وفي جميع الأحوال لا تتحمل شركة Design Systems Srl أي مسؤولية عن الأضرار أو العيوب الناجمة عن استخدام منتجاتها، لأن ظروف الاستخدام لا تخضع لرقابتها. كما تُعلم بأن خدمتها الفنية تحت تصرف العملاء لتقديم أي معلومات تتعلق بالاستخدام الصحيح لمنتجاتها.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it