TEHNIČKI LIST DS-POLTEC W A+B

PROZIRNI POLIURETANSKI ZAVRŠNI PREMAZ NA BAZI VODE – SJAJNI, SATENSKI I MAT

OPIS

DS-POLTEC W A+B je dvokomponentni prozirni poliuretanski lak (emajl) na bazi vode, sastavljen od poliuretanske disperzije umrežene hidrofilnim alifatskim poliizocijanatom, dostupan u sjajnoj, satenskoj i mat verziji. Koristen kao završni premaz obloga od smole, omogućava stvaranje površina koje se lako čiste. Lako prianja na brojne podloge, a njegove karakteristike (otpornost na mehanička opterećenja, abraziju, rastvarače, etilni alkohol, atmosferske utjecaje) čine ga pogodnim za ugradnju u industrijskim ili vanjskim prostorima.

Film koji se dobija nakon faze koalescencije i umrežavanja ima sljedeće karakteristike:

- Visoka svojstva prianjanja na različite podloge.
- Odlična mehanička svojstva i dobra otpornost na abraziju.
- Dobra otpornost na rastvarače i etilni alkohol.
- Odlična otpornost na atmosferske utjecaje.

PRIMJENA

Prozirni završni premaz za obloge od smole. Prozirni završni premaz za dekorativne obloge i boje. Lakiranje betonskih podova.

PRIPREMA PODLOGE

Svaka podloga mora biti čista, odmašćena i bez starih obloga koje se odvajaju. U slučaju završne obrade obloga od smole, potrebno je provjeriti vrijeme za nanošenje sljedećeg sloja prethodno nanesenog proizvoda. Površinski abrazivno obraditi radi boljeg prianjanja. Preporučuje se upotreba svijetlih brusnih papira granulacije 150 ili finije. Nakon brušenja potpuno ukloniti prašinu s površine.

NANOŠENJE

U trenutku nanošenja dodati komponentu B komponenti A pažljivo mijesajući mehaničkom mjesalicom. Smjesu nanositi valjkom uz potrošnju od 0,100-0,125 kg/m^2. Za nanošenje se preporučuje upotreba odgovarajućih valjaka srednje dlake. Za postizanje hrapave i protuklizne površine dodati u smjesu 3% masenih FINIH STAKLENIH KUGLICA (SFERETTE DI VETRO FINI) (vidjeti tehničke podatke). Izbjegavati predebele filmove kako bi se omogućio pravilan razvoj nominalnih fizičko-hemijskih karakteristika filma. Po potrebi smjesu je moguće razrijediti vodom do najviše 10%.

Proizvod za profesionalnu upotrebu: kupac se obavezuje da će se pri nanošenju kupljenog proizvoda strogo pridržavati gore navedenih upozorenja i uputa iz sigurnosno-tehničkog lista.

PODACI O PROIZVODU

OPIS	REZULTAT

Boja	Prozirna
Potrošnja	Valjkom: 0,100-0,125 kg/m^2
Specifična težina (na 25°C)	Smjesa A+B: 1,00 ± 0,05 g/ml
Viskoznost (na 25°C)	Smjesa A+B: 420 ± 50 mPa·s (vreteno 2, 30 o/min) Smjesa A+B razrijeđena 10%: 210 ± 50 mPa·s (vreteno 1, 12 o/min)
Suhi ostatak (A+B)	38-40% masenih
VOC spreman za upotrebu (Zak. uredba 161/06)	< 70 g/l – Kat. A/j: dvokomponentna boja visokih performansi (BA)
Tačka paljenja	Nije primjenjivo
Čišćenje alata	Voda
Skladištenje	12 mjeseci, na suhom mjestu pri temperaturi između 5°C i 35°C; posebnu pažnju obratiti na komponentu B, osjetljivu na vlagu iz zraka

PODACI O NANOŠENJU I VREMENA

OPIS	REZULTAT
Omjer miješanja (maseni)	A = 100, B = 22
Preporučeni razrjeđivač	Voda (samo nakon miješanja 2 komponente), maks. 10%
Pot life (50% R.V.)	na 10°C: 120-180 min na 25°C: 90-120 min na 30°C: 60-90 min
Suho na dodir (50% R.V.)	na 10°C: 12-14 sati na 25°C: 4-6 sati na 30°C: 2-3 sata
Nanošenje sljedećeg sloja (50% R.V.)	na 25°C: od 4 do 36 sati
Prohodno za vozila (50% R.V.)	na 25°C: 3-5 dana
Očvršćavanje u dubini (50% R.V.)	na 25°C: 7 dana
Temperatura površine	Između +10°C i +25°C

OPIS	REZULTAT
Uslovi okoline za upotrebu	Temperatura između +10°C i +30°C, R.V. < 70%
Održavanje obloge	Za čišćenje sačekati najmanje 7 dana od nanošenja obloge i koristiti samo neutralne deterdžente

TEHNIČKI PODACI O PERFORMANSAMA

OPIS	REZULTAT
Izgled	Blagi efekat narandžine kore
Sjaj (60°)	70-80 (*) – sjajna verzija
Klizavost (D.M. 236/89)	μ > 0,40 (sa 3% FINIH STAKLENIH KUGLICA)

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

CE oznaka (Uredba br. 305/2011)	U skladu s EN 1504-2. Obloga (C), Princip (PR)
Prionjivost pull-off (EN 1542)	2,4 MPa
Otpornost na abraziju (EN ISO 5470-1)	52 mg (Taber CS-10, 1000 okretaja, 1000 g)
Otpornost na udar (EN ISO 6272-1)	> 9,8 N · m
Vodopropusnost (EN 1062-3)	vrijednost w < 0,002 kg/(m^2 · h0,5)

(*) Na stepen sjaja nanesenog DS-POLTEC W utječu poroznost podloge i način mijesanja.

UPOZORENJA

Zbog brzine sušenja ove vrste proizvoda, posebnu pažnju obratiti prilikom nanošenja, kako bi se izbjegli estetski nedostaci kao što su tragovi valjka, preklapanja i razlike u sjaju. Općenito, lak rasporediti po podlozi ravnomjerno i u pravoj količini; pri spajanju s upravo lakiranim područjem, nastaviti lakiranje na nekoliko centimetara udaljenosti kako bi se ispraznio višak proizvoda, a zatim se spojiti s prethodnim područjem postepenim prelazom i pažljivim doziranjem nanesene količine. Ne čekati predugo s preklapanjima: uvijek lakirati „svježe na svježe“. Paziti da ne ostanu nelakirane zone; u slučaju sumnje preporučuje se nanošenje dva sloja proizvoda. Pri izradi velikih površina potreban je koordinirani rad više izvođača.

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primjenom standardiziranih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primijenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od naših znanja i iskustava. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se izvršiti prethodne probe. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za štete ili nedostatke uzrokovane upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi upotrebe nisu pod njenom kontrolom. Također obavještava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi s pravilnom upotrebom njenih proizvoda.