DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT DS-POLTEC W A+B

TRANSPARENTE WASSERBASIERTE POLYURETHAN-DECKBESCHICHTUNG – GLÄNZEND, SEIDENMATT UND MATT

BESCHREIBUNG

DS-POLTEC W A+B ist ein zweikomponentiger, transparenter Polyurethanlack auf Wasserbasis, bestehend aus einer Polyurethandispersion, die mit einem hydrophilen aliphatischen Polyisocyanat vernetzt wird, erhältlich in glänzender, seidenmatter und matter Ausführung. Als Endbeschichtung von Harzbeschichtungen eingesetzt, ermöglicht er die Herstellung leicht zu reinigender Oberflächen. Er haftet leicht auf zahlreichen Untergründen, und seine Eigenschaften (Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung, Abrieb, Lösemittel, Ethylalkohol, Witterungseinflüsse) machen ihn für den Einsatz in Industriebereichen oder im Außenbereich geeignet.

Der nach der Koaleszenz- und Vernetzungsphase erhaltene Film weist folgende Eigenschaften auf:

- Hohe Haftungseigenschaften auf verschiedenen Untergründen.
- Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften und gute Abriebfestigkeit.
- Gute Beständigkeit gegen Lösemittel und Ethylalkohol.
- Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit.

ANWENDUNGSBEREICHE

Transparente Endbeschichtung von Harzbeschichtungen. Transparente Endbeschichtung von dekorativen Beschichtungen und Anstrichen. Lackierung von Betonböden.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Jeder Untergrund muss sauber, entfettet und frei von sich ablösenden Altbeschichtungen sein. Bei der Endbeschichtung von Harzbeschichtungen ist die Überarbeitungszeit des zuvor aufgetragenen Produkts zu prüfen. Die Oberfläche anschleifen, um die Haftung zu fördern. Es wird empfohlen, helles Schleifpapier mit Körnung 150 oder feiner zu verwenden. Nach dem Schleifen den Staub vollständig von der Oberfläche entfernen.

ANWENDUNG

Zum Zeitpunkt der Anwendung die Komponente B der Komponente A zugeben und mit einem mechanischen Rührwerk sorgfältig mischen. Die Mischung mit der Rolle bei einem Verbrauch von 0,100-0,125 kg/m^2 auftragen. Für den Auftrag wird die Verwendung geeigneter Rollen mit mittlerem Flor empfohlen. Um eine raue und rutschhemmende Oberfläche zu erhalten, der Mischung 3 Gew.-% FEINE GLASPERLEN (Sferette di Vetro) zugeben (siehe technische Daten). Zu dicke Filme vermeiden, damit sich die nominalen chemisch-physikalischen Eigenschaften des Films richtig ausbilden können. Falls erforderlich, kann die Mischung mit Wasser bis maximal 10% verdünnt werden.

Produkt für den professionellen Gebrauch: Bei der Anwendung des erworbenen Produkts verpflichtet sich der Käufer, die oben angegebenen Hinweise und die Angaben des Sicherheitsdatenblatts strikt zu befolgen.

DESIGN SYSTEMS

PRODUKTDATEN

BESCHREIBUNG	ERGEBNIS
Farbe	Transparent
Verbrauch	Mit Rolle: 0,100-0,125 kg/m^2
Spezifisches Gewicht (bei 25°C)	Mischung A+B: 1,00 ± 0,05 g/ml
Viskosität (bei 25°C)	Mischung A+B: 420 ± 50 mPa·s (Spindel 2, 30 U/min) Mischung A+B, 10% verdünnt: 210 ± 50 mPa·s (Spindel 1, 12 U/min)
Festkörpergehalt (A+B)	38-40 Gew.-%
VOC gebrauchsfertig (D.Lgs. 161/06)	< 70 g/l – Kat. A/j: Zweikomponenten-Hochleistungsbeschichtung (BA)
Flammpunkt	Nicht anwendbar
Reinigung der Werkzeuge	Wasser
Lagerung	12 Monate, an trockenem Ort bei einer Temperatur zwischen 5°C und 35°C; besondere Vorsicht bei Komponente B, die empfindlich gegen Luftfeuchtigkeit ist

ANWENDUNGSDATEN UND ZEITEN

BESCHREIBUNG	ERGEBNIS
Mischungsverhältnis (nach Gewicht)	A = 100, B = 22
Empfohlenes Verdünnungsmittel	Wasser (erst nach dem Mischen der 2 Komponenten), max. 10%
Topfzeit (50% r.F.)	bei 10°C: 120-180 min bei 25°C: 90-120 min bei 30°C: 60-90 min
Berührungstrocken (50% r.F.)	bei 10°C: 12-14 Stunden bei 25°C: 4-6 Stunden bei 30°C: 2-3 Stunden
Überarbeitbar (50% r.F.)	bei 25°C: 4 bis 36 Stunden
Befahrbar (50% r.F.)	bei 25°C: 3-5 Tage
Durchhärtung (50% r.F.)	bei 25°C: 7 Tage
Oberflächentemperatur	Zwischen +10°C und +25°C

BESCHREIBUNG	ERGEBNIS
Umgebungsbedingungen bei der Anwendung	Temperatur zwischen +10°C und +30°C, r.F. < 70%
Pflege der Beschichtung	Mit Reinigungsarbeiten mindestens 7 Tage nach dem Auftragen der Beschichtung warten und nur neutrale Reinigungsmittel verwenden

TECHNISCHE LEISTUNGSDATEN

BESCHREIBUNG	ERGEBNIS

Aussehen	Leichte Orangenhautstruktur
Glanzgrad (60°)	70-80 (*) – glänzende Ausführung
Rutschhemmung (D.M. 236/89)	μ > 0,40 (mit 3% FEINEN GLASPERLEN)
CE-Kennzeichnung (Verordnung Nr. 305/2011)	Konform mit EN 1504-2. Beschichtung (C), Prinzip (PR)
Haftzugfestigkeit (Pull-off, EN 1542)	2,4 MPa
Abriebfestigkeit (EN ISO 5470-1)	52 mg (Taber CS-10, 1000 Umdrehungen, 1000 g)
Schlagfestigkeit (EN ISO 6272-1)	> 9,8 N · m
Wasserdurchlässigkeit (EN 1062-3)	w < 0,002 kg/(m² · h^0,5)

(*) Der Glanzgrad des aufgetragenen DS-POLTEC W wird von der Porosität des Untergrunds und von der Art des Mischens beeinflusst.

WARNHINWEISE

Aufgrund der Trocknungsgeschwindigkeit dieses Produkttyps ist beim Auftragen besonders darauf zu achten, Schönheitsfehler wie Rollenspuren, Überlappungen und Glanzunterschiede zu vermeiden. Grundsätzlich ist der Lack gleichmäßig und in der richtigen Menge auf dem Untergrund zu verteilen; beim Anschluss an die gerade lackierte Fläche die Lackierung einige Zentimeter entfernt wieder aufnehmen, um überschüssiges Produkt abzugeben, und dann durch Verschlichten und sorgfältiges Dosieren der aufgetragenen Menge an die vorherige Fläche anschließen. Mit den Überlappungen nicht zu lange warten: stets „nass in nass“ lackieren. Darauf achten, keine unlackierten Stellen zu hinterlassen; im Zweifelsfall wird das Auftragen von zwei Schichten des Produkts empfohlen. Bei der Ausführung großer Flächen ist der koordinierte Einsatz mehrerer Verarbeiter erforderlich.

Die in diesem technischen Merkblatt angegebenen technischen Daten wurden mit standardisierten Prüfungen und Normen oder deren Abwandlungen nach den Systemen von Design Systems ermittelt. Die angewandten Verfahren können bei unserem technischen Service angefragt werden. Die Angaben in diesem technischen Merkblatt entsprechen dem besten Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Für Anwendungen, die von den angegebenen abweichen, wird jedoch empfohlen, vorab Versuche durchzuführen. In jedem Fall übernimmt Design Systems Srl keine Haftung für Schäden oder Mängel, die durch die Verwendung ihrer Produkte verursacht werden, da die Einsatzbedingungen nicht ihrer Kontrolle unterliegen. Sie weist außerdem darauf hin, dass ihr technischer Service den Kunden für alle Informationen zur korrekten Verwendung ihrer Produkte zur Verfügung steht.