DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA DS-POLTEC W A+B

ACABADO POLIURETÁNICO TRANSPARENTE AL AGUA – BRILLANTE, SATINADO Y MATE

DESCRIPCIÓN

DS-POLTEC W A+B es un esmalte poliuretánico transparente de dos componentes en base acuosa, constituido por una dispersión poliuretánica reticulada con un poliisocianato alifático hidrófilo, disponible en versión brillante, satinada y mate. Utilizado como acabado de revestimientos de resina, permite crear superficies fáciles de limpiar. Se adhiere fácilmente a numerosos soportes y sus características (resistencia a las solicitaciones mecánicas, a la abrasión, a los disolventes, al alcohol etílico y a los agentes atmosféricos) lo hacen adecuado para su aplicación en ambientes industriales o exteriores.

La película que se obtiene tras la fase de coalescencia y reticulación presenta las siguientes características:

- Elevadas propiedades de anclaje sobre diversos soportes.
- Excelentes propiedades mecánicas y buena resistencia a la abrasión.
- Buena resistencia a los disolventes y al alcohol etílico.
- Excelente resistencia a los agentes atmosféricos.

USOS

Acabado transparente de revestimientos de resina. Acabado transparente de revestimientos decorativos y pinturas. Pintado de pavimentos de hormigón.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Todo soporte debe estar limpio, desengrasado y exento de antiguos revestimientos en fase de desprendimiento. En caso de acabado de revestimientos de resina, es necesario comprobar el tiempo de repintado del producto aplicado anteriormente. Lijar superficialmente para favorecer la adherencia. Se recomienda utilizar papeles abrasivos claros de grano 150 o más fino. Tras el lijado, eliminar completamente el polvo de la superficie.

APLICACIÓN

En el momento de la aplicación, unir el componente B al componente A mezclando cuidadosamente con agitador mecánico. Aplicar la mezcla a rodillo con un consumo de 0,100-0,125 kg/m^2. Para la aplicación se recomienda el empleo de rodillos adecuados de pelo medio. Para obtener una superficie rugosa y antideslizante, añadir a la mezcla un 3% en peso de MICROESFERAS DE VIDRIO FINAS (véanse los datos técnicos). Evitar películas demasiado gruesas para permitir el correcto desarrollo de las características químico-físicas nominales de la película. Si es necesario, es posible diluir la mezcla con agua hasta un máximo del 10%.

Producto de uso profesional. En la aplicación del producto adquirido, el comprador se compromete a seguir estrictamente las advertencias indicadas en la presente ficha y las indicaciones de la ficha de datos de seguridad.

DESIGN SYSTEMS

DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Color	Transparente
Consumo de producto	A rodillo: 0,100-0,125 kg/m^2
Peso específico (a 25°C)	Mezcla A+B: 1,00 ± 0,05 g/ml
Viscosidad (a 25°C)	Mezcla A+B: 420 ± 50 mPa·s (husillo 2, 30 rpm); mezcla A+B diluida al 10%: 210 ± 50 mPa·s (husillo 1, 12 rpm)
Residuo seco (A+B)	38-40% en peso
COV listo para el uso (D.Lgs. 161/06)	< 70 g/l – Cat. A/j: pintura de dos componentes de altas prestaciones (BA)
Punto de inflamación	No aplicable
Limpieza de herramientas	Agua
Almacenamiento	12 meses, en lugar seco a una temperatura comprendida entre 5°C y 35°C; prestar especial atención al componente B, sensible a la humedad del aire

DATOS DE APLICACIÓN Y TIEMPOS

DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Relación de mezcla (en peso)	A = 100, B = 22
Diluyente recomendado	Agua (solo después del mezclado de los 2 componentes), máx. 10%
Pot life (50% H.R.)	a 10°C: 120-180 min; a 25°C: 90-120 min; a 30°C: 60-90 min
Seco al tacto (50% H.R.)	a 10°C: 12-14 horas; a 25°C: 4-6 horas; a 30°C: 2-3 horas
Repintado (50% H.R.)	a 25°C: de 4 a 36 horas
Transitable por vehículos (50% H.R.)	a 25°C: 3-5 días
Endurecimiento en profundidad (50% H.R.)	a 25°C: 7 días
Temperatura de la superficie	Entre +10°C y +25°C

DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Condiciones ambientales de uso	Temperatura entre +10°C y +30°C, H.R. < 70%
Mantenimiento del revestimiento	Para las operaciones de limpieza, esperar al menos 7 días desde la aplicación del revestimiento y utilizar únicamente detergentes neutros

DATOS TÉCNICOS DE PRESTACIONES

DESCRIPCIÓN	RESULTADO

Aspecto	Ligero efecto piel de naranja
Brillo (60°)	70-80 (*) – versión brillante
Resbaladicidad (D.M. 236/89)	μ > 0,40 (con 3% de MICROESFERAS DE VIDRIO FINAS)
Marcado CE (Reg. n.º 305/2011)	Conforme a EN 1504-2. Revestimiento (C), Principio (PR)
Adherencia pull-off (EN 1542)	2,4 MPa
Resistencia a la abrasión (EN ISO 5470-1)	52 mg (Taber CS-10, 1000 ciclos, 1000 g)
Resistencia al impacto (EN ISO 6272-1)	> 9,8 N · m
Permeabilidad al agua (EN 1062-3)	valor w < 0,002 kg/(m² · h0,5)

(*) El grado de brillo de DS-POLTEC W aplicado se ve influido por la porosidad del soporte y por el modo de mezclado.

ADVERTENCIAS

Debido a la rapidez de secado de este tipo de productos, prestar especial atención en el momento de la aplicación, con el fin de evitar defectos estéticos como marcas de rodillo, solapes y diferencias de brillo. En líneas generales, distribuir el barniz sobre el soporte de manera homogénea y en la cantidad adecuada; al unirse con la zona recién pintada, retomar el pintado a unos centímetros de distancia para descargar el exceso de producto y empalmar después con la zona anterior, difuminando y dosificando con atención la cantidad aplicada. No esperar demasiado para los solapes: pintar siempre "fresco sobre fresco". Prestar atención a no dejar zonas sin pintar; en caso de duda, se recomienda la aplicación de dos manos de producto. En la realización de grandes superficies es necesario el movimiento coordinado de varios aplicadores.

Los datos técnicos recogidos en el presente boletín se han obtenido mediante ensayos y normas estandarizados o sus modificaciones según los sistemas Design Systems. Los métodos aplicados pueden solicitarse a nuestro servicio técnico. Lo indicado en el presente boletín técnico representa lo mejor de nuestros conocimientos y de nuestra experiencia. En cualquier caso, para usos distintos de los indicados, se recomienda realizar pruebas previas. En ningún caso Design Systems Srl asume responsabilidad alguna por daños o defectos causados por el uso de sus productos, ya que las condiciones de empleo no están bajo su control. Asimismo, informa de que su servicio técnico está a disposición de los clientes para cualquier información relativa al uso correcto de sus productos.