DESIGN SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE DS-POLTEC W A+B

FINITION POLYURÉTHANE TRANSPARENTE EN PHASE AQUEUSE – BRILLANTE, SATINÉE ET MATE

DESCRIPTION

DS-POLTEC W A+B est une laque polyuréthane transparente bicomposante en phase aqueuse, constituée d'une dispersion polyuréthane réticulée avec un polyisocyanate aliphatique hydrophile, disponible en version brillante, satinée et mate. Utilisée comme finition de revêtements en résine, elle permet de créer des surfaces faciles à nettoyer. Elle adhère facilement à de nombreux supports et ses caractéristiques (résistance aux sollicitations mécaniques, à l'abrasion, aux solvants, à l'alcool éthylique, aux agents atmosphériques) la rendent adaptée à la pose en milieu industriel ou en extérieur.

Le film obtenu après la phase de coalescence et de réticulation présente les caractéristiques suivantes :

- Propriétés d'accrochage élevées sur divers supports.
- Excellentes propriétés mécaniques et bonne résistance à l'abrasion.
- Bonne résistance aux solvants et à l'alcool éthylique.
- Excellente résistance aux agents atmosphériques.

UTILISATIONS

Finition transparente de revêtements en résine. Finition transparente de revêtements décoratifs et de peintures. Peinture de sols en béton.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Tout support doit être propre, dégraissé et exempt d'anciens revêtements en cours de décollement. En cas de finition de revêtements en résine, il est nécessaire de vérifier le délai de recouvrement du produit appliqué précédemment. Poncer superficiellement pour favoriser l'adhérence. Il est conseillé d'utiliser des papiers abrasifs clairs de grain 150 ou plus fin. Après le ponçage, éliminer complètement la poussière de la surface.

APPLICATION

Au moment de l'application, ajouter le composant B au composant A en mélangeant soigneusement avec un agitateur mécanique. Appliquer le mélange au rouleau avec une consommation de 0,100-0,125 kg/m^2. Pour l'application, il est conseillé d'utiliser des rouleaux appropriés à poils moyens. Pour obtenir une surface rugueuse et antidérapante, ajouter au mélange 3% en poids de BILLES DE VERRE FINES (voir données techniques). Éviter les films trop épais afin de permettre le développement correct des caractéristiques physico-chimiques nominales du film. Si nécessaire, il est possible de diluer le mélange avec de l'eau jusqu'à un maximum de 10%.

Produit à usage professionnel : lors de l'application du produit acheté, l'acheteur s'engage à suivre impérativement les avertissements ci-dessus et les indications de la fiche de données de sécurité.

DONNÉES PRODUIT

DESCRIPTION	RÉSULTAT
Couleur	Transparent
Consommation	Au rouleau : 0,100-0,125 kg/m^2
Poids spécifique (à 25°C)	Mélange A+B : 1,00 ± 0,05 g/ml
Viscosité (à 25°C)	Mélange A+B : 420 ± 50 mPa·s (spindle 2, 30 rpm) Mélange A+B dilué à 10% : 210 ± 50 mPa·s (spindle 1, 12 rpm)
Extrait sec (A+B)	38-40% en poids
COV prêt à l'emploi (D.Lgs. 161/06)	< 70 g/l – Cat. A/j : peinture bicomposante hautes performances (BA)
Point d'éclair	Non applicable
Nettoyage des outils	Eau
Stockage	12 mois, dans un endroit sec à une température comprise entre 5°C et 35°C ; prêter une attention particulière au composant B, sensible à l'humidité de l'air

DONNÉES D'APPLICATION ET TEMPS

DESCRIPTION	RÉSULTAT
Rapport de mélange (en poids)	A = 100, B = 22
Diluant conseillé	Eau (uniquement après le mélange des 2 composants), max 10%
Pot-life (50% H.R.)	à 10°C : 120-180 min à 25°C : 90-120 min à 30°C : 60-90 min
Sec au toucher (50% H.R.)	à 10°C : 12-14 heures à 25°C : 4-6 heures à 30°C : 2-3 heures
Recouvrement (50% H.R.)	à 25°C : de 4 à 36 heures
Circulable (50% H.R.)	à 25°C : 3-5 jours
Durcissement à cœur (50% H.R.)	à 25°C : 7 jours
Température de la surface	Entre +10°C et +25°C

DESCRIPTION	RÉSULTAT
Conditions ambiantes d'utilisation	Température entre +10°C et +30°C, H.R. < 70%
Entretien du revêtement	Pour les opérations de nettoyage, attendre au moins 7 jours après l'application du revêtement et utiliser uniquement des détergents neutres

DONNÉES TECHNIQUES DE PERFORMANCE

DESCRIPTION	RÉSULTAT

Aspect	Légèrement peau d'orange
Brillance (60°)	70-80 (*) – version brillante
Glissance (D.M. 236/89)	μ > 0,40 (avec 3% de BILLES DE VERRE FINES)
Marquage CE (Règl. n° 305/2011)	Conforme à EN 1504-2. Revêtement (C), Principe (PR)
Adhérence pull-off (EN 1542)	2,4 MPa
Résistance à l'abrasion (EN ISO 5470-1)	52 mg (Taber CS-10, 1000 tours, 1000 g)
Résistance au choc (EN ISO 6272-1)	> 9,8 N · m
Perméabilité à l'eau (EN 1062-3)	w < 0,002 kg/(m² · h^0,5)

(*) Le degré de gloss de DS-POLTEC W appliqué est influencé par la porosité du support et par les modalités de mélange.

AVERTISSEMENTS

En raison de la rapidité de séchage de ce type de produits, prêter une attention particulière au moment de l'application, afin d'éviter les défauts esthétiques tels que traces de rouleau, chevauchements et différences de gloss. En règle générale, répartir le vernis sur le support de façon homogène et en quantité correcte ; au moment de rejoindre la zone qui vient d'être vernie, reprendre l'application à quelques centimètres de distance de manière à décharger l'excès de produit, puis raccorder avec la zone précédente en fondant et en dosant avec attention la quantité appliquée. Ne pas attendre trop longtemps pour les recouvrements : toujours vernir « frais sur frais ». Veiller à ne pas laisser de zones non vernies ; en cas de doute, l'application de deux couches de produit est conseillée. Pour la réalisation de grandes surfaces, le mouvement coordonné de plusieurs applicateurs est nécessaire.

Les données techniques figurant dans la présente fiche ont été relevées au moyen d'essais et de normes standardisés ou de leurs modifications selon les systèmes Design Systems. Les méthodes appliquées peuvent être demandées à notre service technique. Le contenu de la présente fiche technique représente le meilleur de nos connaissances et de nos expériences. Il est toutefois conseillé, pour des utilisations différentes de celles indiquées, d'effectuer des essais préalables. En tout état de cause, Design Systems Srl n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou défauts causés par l'utilisation de ses produits, les conditions d'emploi n'étant pas sous son contrôle. Elle informe par ailleurs que son service technique est à la disposition de la clientèle pour toute information relative à l'utilisation correcte de ses produits.