FICHA TÉCNICA DS-POLTEC W A+B

ACABAMENTO POLIURETÂNICO TRANSPARENTE À BASE DE ÁGUA – BRILHANTE, ACETINADO E MATE

DESCRIÇÃO

DS-POLTEC W A+B é um esmalte poliuretânico transparente de dois componentes à base de água, constituído por uma dispersão poliuretânica reticulada com um poliisocianato alifático hidrofílico, disponível em versão brilhante, acetinada e mate. Utilizado como acabamento de revestimentos em resina, permite criar superfícies fáceis de limpar. Adere facilmente a numerosos substratos e as suas características (resistência a solicitações mecânicas, abrasão, solventes, álcool etílico, agentes atmosféricos) tornam-no adequado para a aplicação em ambientes industriais ou exteriores.

A película que se obtém após a fase de coalescência e de reticulação apresenta as seguintes características:

- Elevadas propriedades de ancoragem sobre vários substratos.
- Ótimas propriedades mecânicas e boa resistência à abrasão.
- Boa resistência aos solventes e ao álcool etílico.
- Ótima resistência aos agentes atmosféricos.

UTILIZAÇÕES

Acabamento transparente de revestimentos em resina. Acabamento transparente de revestimentos decorativos e tintas. Pintura de pisos em concreto/betão.

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Todo substrato deve estar limpo, desengordurado e isento de revestimentos antigos em fase de descolamento. No caso de acabamento de revestimentos em resina, é necessário verificar o tempo de recobrimento do produto aplicado anteriormente. Lixar superficialmente para favorecer a aderência. Recomenda-se utilizar lixas claras de grão 150 ou mais fino. Após o lixamento, remover completamente o pó da superfície.

APLICAÇÃO

No momento da aplicação, juntar o componente B ao componente A, misturando cuidadosamente com agitador mecânico. Aplicar a mistura a rolo com um consumo de 0,100-0,125 kg/m^2. Para a aplicação, recomenda-se a utilização de rolos adequados de pelo médio. Para obter uma superfície rugosa e antiderrapante, adicionar à mistura 3% em peso de MICROESFERAS DE VIDRO FINAS (ver dados técnicos). Evitar películas demasiado espessas, para permitir o correto desenvolvimento das características químico-físicas nominais da película. Se necessário, é possível diluir a mistura com água até um máximo de 10%.

Produto para uso profissional: o comprador compromete-se a seguir rigorosamente, na aplicação do produto adquirido, as advertências acima indicadas e as indicações da ficha de dados de segurança.

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO	RESULTADO
Cor	Transparente
Taxa de consumo	A rolo: 0,100-0,125 kg/m^2
Peso específico (a 25°C)	Mistura A+B: 1,00 ± 0,05 g/ml
Viscosidade (a 25°C)	Mistura A+B: 420 ± 50 mPa·s (spindle 2, 30 rpm); Mistura A+B diluída a 10%: 210 ± 50 mPa·s (spindle 1, 12 rpm)
Resíduo seco (A+B)	38-40% em peso
VOC pronto a usar (D.Lgs. 161/06)	< 70 g/l – Cat. A/j: tinta de dois componentes de alto desempenho (BA)
Ponto de inflamação	Não aplicável
Limpeza das ferramentas	Água
Armazenamento	12 meses, em local seco a uma temperatura entre 5°C e 35°C; prestar particular atenção ao componente B, sensível à humidade do ar

DADOS DE APLICAÇÃO E TEMPOS

DESCRIÇÃO	RESULTADO
Relação de mistura (em peso)	A = 100, B = 22
Diluente recomendado	Água (apenas após a mistura dos 2 componentes), máx. 10%
Pot life (50% H.R.)	a 10°C: 120-180 min; a 25°C: 90-120 min; a 30°C: 60-90 min
Seco ao toque (50% H.R.)	a 10°C: 12-14 horas; a 25°C: 4-6 horas; a 30°C: 2-3 horas
Recobrimento (50% H.R.)	a 25°C: de 4 a 36 horas
Transitável por veículos (50% H.R.)	a 25°C: 3-5 dias
Endurecimento em profundidade (50% H.R.)	a 25°C: 7 dias
Temperatura da superfície	Entre +10°C e +25°C

DESCRIÇÃO	RESULTADO
Condições ambientais de uso	Temperatura entre +10°C e +30°C, H.R. < 70%
Manutenção do revestimento	Para as operações de limpeza, aguardar pelo menos 7 dias após a aplicação do revestimento e utilizar apenas detergentes neutros

DADOS TÉCNICOS DE DESEMPENHO

DESCRIÇÃO	RESULTADO

Aspeto	Ligeiramente texturado (efeito casca de laranja)
Gloss a 60°	70-80 (*) – versão brilhante
Escorregamento (D.M. 236/89)	μ > 0,40 (com 3% de MICROESFERAS DE VIDRO FINAS)
Marcação CE (Reg. n.º 305/2011)	Conforme a EN 1504-2. Revestimento (C), Princípio (PR)
Aderência pull-off (EN 1542)	2,4 MPa
Resistência à abrasão (EN ISO 5470-1)	52 mg (Taber CS-10, 1000 ciclos, 1000 g)
Resistência ao impacto (EN ISO 6272-1)	> 9,8 N · m
Permeabilidade à água (EN 1062-3)	w < 0,002 kg/(m² · h^0,5)

(*) O grau de gloss de DS-POLTEC W aplicado é influenciado pela porosidade do substrato e pelo modo de mistura.

ADVERTÊNCIAS

Devido à velocidade de secagem deste tipo de produtos, prestar particular atenção no momento da aplicação, a fim de evitar defeitos estéticos como marcas de rolo, sobreposições e diferenças de gloss. Em geral, distribuir o verniz sobre o substrato de modo uniforme e na quantidade correta; ao juntar-se à área recém-envernizada, retomar o envernizamento a alguns centímetros de distância, de modo a descarregar o excesso de produto e unir-se depois à área anterior, esfumando e dosando com atenção a quantidade aplicada. Não esperar demasiado para as sobreposições: envernizar sempre "fresco sobre fresco". Ter o cuidado de não deixar zonas não envernizadas; em caso de dúvida, recomenda-se a aplicação de duas demãos de produto. Na execução de grandes superfícies, é necessário o movimento coordenado de vários aplicadores.

Os dados técnicos indicados no presente boletim foram obtidos mediante ensaios e normas padronizadas ou suas modificações segundo os sistemas Design Systems. Os métodos aplicados podem ser solicitados ao nosso serviço técnico. O conteúdo do presente boletim técnico representa o melhor dos nossos conhecimentos e das nossas experiências. Recomenda-se, em todo o caso, para usos diferentes dos indicados, realizar testes preliminares. Em qualquer caso, a Design Systems Srl não assume nenhuma responsabilidade por danos ou defeitos causados pelo uso dos seus produtos, uma vez que as condições de utilização não estão sob o seu controle. Informa ainda que o seu serviço técnico está à disposição dos clientes para qualquer informação relativa ao uso correto dos seus produtos.