DESIGN SYSTEMS

FIȘĂ TEHNICĂ DS-POLTEC W A+B

FINISARE POLIURETANICĂ TRANSPARENTĂ PE BAZĂ DE APĂ – LUCIOASĂ, SATINATĂ ȘI MATĂ

DESCRIERE

DS-POLTEC W A+B este un email poliuretanic transparent bicomponent pe bază de apă, constituit dintr-o dispersie poliuretanică reticulată cu un poliizocianat alifatic hidrofil, disponibil în versiune lucioasă, satinată și mată. Utilizat ca finisare a acoperirilor din rășină, permite crearea de suprafețe ușor de curățat. Aderă cu ușurință la numeroase suporturi, iar caracteristicile sale (rezistență la solicitări mecanice, abraziune, solvenți, alcool etilic, agenți atmosferici) îl fac adecvat pentru aplicarea în medii industriale sau la exterior.

Pelicula care se obține după faza de coalescență și de reticulare prezintă următoarele caracteristici:

- Proprietăți ridicate de ancorare pe diverse suporturi.
- Proprietăți mecanice excelente și bună rezistență la abraziune.
- Bună rezistență la solvenți și la alcool etilic.
- Rezistență excelentă la agenții atmosferici.

UTILIZĂRI

Finisare transparentă a acoperirilor din rășină. Finisare transparentă a acoperirilor decorative și a vopselelor. Vopsirea pardoselilor din beton.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Orice suport trebuie să fie curat, degresat și lipsit de acoperiri vechi în curs de desprindere. În cazul finisării acoperirilor din rășină, este necesar să se verifice timpul de reacoperire al produsului aplicat anterior. Șlefuiți superficial pentru a favoriza aderența. Se recomandă utilizarea hârtiei abrazive deschise la culoare cu granulație 150 sau mai fină. După șlefuire, îndepărtați complet praful de pe suprafață.

APLICARE

În momentul aplicării, adăugați componenta B la componenta A, amestecând cu grijă cu un agitator mecanic. Aplicați amestecul cu rola, cu un consum de 0,100-0,125 kg/m^2. Pentru aplicare se recomandă utilizarea unor role adecvate cu păr mediu. Pentru a obține o suprafață rugoasă și antiderapantă, adăugați la amestec 3% în greutate de SFERETTE DI VETRO FINI (microsfere fine de sticlă) (vezi datele tehnice). Evitați peliculele prea groase, pentru a permite dezvoltarea corectă a caracteristicilor chimico-fizice nominale ale peliculei. Dacă este necesar, amestecul poate fi diluat cu apă până la maximum 10%.

Produs de uz profesional: cumpărătorul se angajează să respecte cu strictețe avertismentele de mai sus la aplicarea produsului achiziționat, precum și indicațiile din fișa cu date de securitate.

DATE PRODUS

DESCRIERE	REZULTAT
Culoare	Transparent

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Consum	Cu rola: 0,100-0,125 kg/m^2
Greutate specifică (la 25°C)	Amestec A+B: 1,00 ± 0,05 g/ml
Vâscozitate (la 25°C)	Amestec A+B: 420 ± 50 mPa·s (spindle 2, 30 rpm) Amestec A+B diluat la 10%: 210 ± 50 mPa·s (spindle 1, 12 rpm)
Reziduu uscat (A+B)	38-40% în greutate
COV produs gata de utilizare (D.Lgs. 161/06)	< 70 g/l – Cat. A/j: vopsea bicomponentă de înaltă performanță (BA)
Punct de inflamabilitate	Nu se aplică
Curățarea uneltelor	Apă
Depozitare	12 luni, în loc uscat, la o temperatură cuprinsă între 5°C și 35°C; acordați o atenție deosebită componentei B, sensibilă la umiditatea din aer

DATE DE APLICARE ȘI TIMPI

DESCRIERE	REZULTAT
Raport de amestec (în greutate)	A = 100, B = 22
Diluant recomandat	Apă (numai după amestecarea celor 2 componente), max 10%
Pot life (50% U.R.)	la 10°C: 120-180 min la 25°C: 90-120 min la 30°C: 60-90 min
Uscat la atingere (50% U.R.)	la 10°C: 12-14 ore la 25°C: 4-6 ore la 30°C: 2-3 ore
Reacoperire (50% U.R.)	la 25°C: de la 4 la 36 ore
Circulabil cu vehicule (50% U.R.)	la 25°C: 3-5 zile
Întărire în profunzime (50% U.R.)	la 25°C: 7 zile
Temperatura suprafeței	Între +10°C și +25°C

DESCRIERE	REZULTAT
Condiții ambientale de utilizare	Temperatură între +10°C și +30°C, U.R. < 70%
Întreținerea acoperirii	Pentru operațiunile de curățare, așteptați cel puțin 7 zile de la aplicarea acoperirii și utilizați numai detergenți neutri

DATE TEHNICE DE PERFORMANȚĂ

DESCRIERE	REZULTAT
Aspect	Ușor texturat (efect „coajă de portocală”)
Luciu (60°)	70-80 (*) – versiune lucioasă
Alunecare (D.M. 236/89)	μ > 0,40 (cu 3% SFERETTE DI VETRO FINI)
Marcaj CE (Reg. nr. 305/2011)	Conform EN 1504-2. Acoperire (C), Principiu (PR)

Aderență pull-off (EN 1542)	2,4 MPa
Rezistență la abraziune (EN ISO 5470-1)	52 mg (Taber CS-10, 1000 de rotații, 1000 g)
Rezistență la impact (EN ISO 6272-1)	> 9,8 N · m
Permeabilitate la apă (EN 1062-3)	w < 0,002 kg/(m² · h^0,5)

(*) Gradul de luciu al DS-POLTEC W aplicat este influențat de porozitatea suportului și de modalitățile de amestecare.

AVERTISMENTE

Având în vedere viteza de uscare a acestui tip de produse, acordați o atenție deosebită în momentul aplicării, pentru a evita defecte estetice precum urme de rolă, suprapuneri și diferențe de luciu. În general, distribuiți lacul pe suport în mod omogen și în cantitatea corectă; la îmbinarea cu zona abia lăcuită, reluați lăcuirea la câțiva centimetri distanță, astfel încât să descărcați excesul de produs, și racordați-vă apoi cu zona precedentă, estompând și dozând cu atenție cantitatea aplicată. Nu așteptați prea mult pentru suprapuneri: lăcuiți întotdeauna „ud pe ud”. Aveți grijă să nu lăsați zone nelăcuite; în caz de îndoială, se recomandă aplicarea a două straturi de produs. La realizarea suprafețelor mari este necesară mișcarea coordonată a mai multor aplicatori.

Datele tehnice prezentate în acest buletin au fost determinate prin încercări și norme standardizate sau prin modificări ale acestora conform sistemelor Design Systems. Metodele aplicate pot fi solicitate serviciului nostru tehnic. Conținutul prezentului buletin tehnic reprezintă cele mai bune cunoștințe și experiențe ale noastre. Se recomandă totuși, pentru utilizări diferite de cele indicate, efectuarea de încercări preliminare. În orice caz, Design Systems Srl nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune sau defecte cauzate de utilizarea propriilor produse, condițiile de utilizare nefiind sub controlul său. Informează, de asemenea, că serviciul său tehnic este la dispoziția clienților pentru orice informație privind utilizarea corectă a propriilor produse.