DESIGN SYSTEMS

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ DS-POLTEC W A+B

## ПРОЗРАЧНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ – ГЛЯНЦЕВОЕ, САТИНИРОВАННОЕ И МАТОВОЕ

## ОПИСАНИЕ

DS-POLTEC W A+B — это двухкомпонентная прозрачная полиуретановая эмаль на водной основе, состоящая из полиуретановой дисперсии, сшиваемой гидрофильным алифатическим полиизоцианатом, выпускаемая в глянцевой, сатинированной и матовой версиях. Используемая в качестве финишного слоя полимерных покрытий, она позволяет создавать легко очищаемые поверхности. Легко сцепляется с многочисленными основаниями, а её характеристики (стойкость к механическим нагрузкам, истиранию, растворителям, этиловому спирту, атмосферным воздействиям) делают её пригодной для применения в промышленных помещениях или снаружи.

Плёнка, получаемая после фазы коалесценции и сшивки, имеет следующие характеристики:

- Высокие адгезионные свойства на различных основаниях.
- Отличные механические свойства и хорошая стойкость к истиранию.
- Хорошая стойкость к растворителям и этиловому спирту.
- Отличная стойкость к атмосферным воздействиям.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Прозрачное финишное покрытие полимерных покрытий. Прозрачное финишное покрытие декоративных покрытий и красок. Окраска бетонных полов.

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Любое основание должно быть чистым, обезжиренным и свободным от отслаивающихся старых покрытий. В случае финишной отделки полимерных покрытий необходимо проверить время перекрытия ранее нанесённого продукта. Произвести поверхностную абразивную обработку для улучшения адгезии. Рекомендуется использовать светлую наждачную бумагу зернистостью 150 или мельче. После абразивной обработки полностью удалить пыль с поверхности.

## НАНЕСЕНИЕ

В момент нанесения добавить компонент B к компоненту A, тщательно перемешивая механической мешалкой. Нанести смесь валиком с расходом 0,100-0,125 кг/м$^2$. Для нанесения рекомендуется использовать подходящие валики со средним ворсом. Для получения шероховатой и противоскользящей поверхности добавить в смесь 3% по массе МЕЛКИХ СТЕКЛЯННЫХ МИКРОСФЕР (SFERETTE DI VETRO FINI) (см. технические данные). Избегать слишком толстых плёнок, чтобы обеспечить правильное развитие номинальных физико-химических характеристик плёнки. При необходимости смесь можно разбавить водой не более чем на 10%.

Продукт для профессионального применения: при применении приобретённого продукта покупатель обязуется неукоснительно соблюдать приведённые выше предупреждения и указания

паспорта безопасности.

## ДАННЫЕ ПРОДУКТА

| ОПИСАНИЕ | РЕЗУЛЬТАТ |
|---|---|
| Цвет | Прозрачный |
| Расход | Валиком: 0,100-0,125 кг/м$^2$ |
| Удельный вес (при 25°C) | Смесь A+B: 1,00 ± 0,05 г/мл |
| Вязкость (при 25°C) | Смесь A+B: 420 ± 50 мПа·с (шпиндель 2, 30 об/мин) Смесь A+B, разбавленная на 10%: 210 ± 50 мПа·с (шпиндель 1, 12 об/мин) |
| Сухой остаток (A+B) | 38-40% по массе |
| ЛОС готового к применению продукта (D.Lgs. 161/06) | < 70 г/л – Кат. A/j: двухкомпонентная краска с высокими эксплуатационными характеристиками (BA) |
| Температура вспышки | Не применимо |
| Очистка инструмента | Вода |
| Хранение | 12 месяцев, в сухом месте при температуре от 5°C до 35°C; особое внимание уделять компоненту B, чувствительному к влажности воздуха |

## ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ И ВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

| ОПИСАНИЕ | РЕЗУЛЬТАТ |
|---|---|
| Соотношение смешивания (по массе) | A = 100, B = 22 |
| Рекомендуемый разбавитель | Вода (только после смешивания 2 компонентов), макс. 10% |
| Жизнеспособность (pot life) (50% отн. вл.) | при 10°C: 120-180 мин при 25°C: 90-120 мин при 30°C: 60-90 мин |
| Сухой на ощупь (50% отн. вл.) | при 10°C: 12-14 ч при 25°C: 4-6 ч при 30°C: 2-3 ч |
| Перекрытие следующим слоем (50% отн. вл.) | при 25°C: от 4 до 36 ч |
| Допуск транспортной нагрузки (50% отн. вл.) | при 25°C: 3-5 суток |
| Полное отверждение (50% отн. вл.) | при 25°C: 7 суток |
| Температура поверхности | От +10°C до +25°C |

| ОПИСАНИЕ | РЕЗУЛЬТАТ |
|---|---|
| Условия окружающей среды при применении | Температура от +10°C до +30°C, отн. вл. < 70% |
| Уход за покрытием | Для проведения уборки выждать не менее 7 суток после нанесения покрытия и использовать только нейтральные моющие средства |

DESIGN SYSTEMS

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ОПИСАНИЕ | РЕЗУЛЬТАТ |
|---|---|
| Внешний вид | С лёгким эффектом «апельсиновой корки» |
| Глянец (60°) | 70-80 (*) – глянцевая версия |
| Скользкость (D.M. 236/89) | μ > 0,40 (с 3% МЕЛКИХ СТЕКЛЯННЫХ МИКРОСФЕР) |
| Маркировка CE (Регламент № 305/2011) | Соответствует EN 1504-2. Покрытие (C), Принцип (PR) |
| Адгезия при отрыве (pull-off) (EN 1542) | 2,4 МПа |
| Стойкость к истиранию (EN ISO 5470-1) | 52 мг (Taber CS-10, 1000 оборотов, 1000 г) |
| Ударопрочность (EN ISO 6272-1) | > 9,8 Н · м |
| Водопроницаемость (EN 1062-3) | w < 0,002 кг/(м$^2$ · ч0,5) |

(*) Степень глянца нанесённого DS-POLTEC W зависит от пористости основания и способа смешивания.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В силу скорости высыхания данного типа продуктов следует уделять особое внимание моменту нанесения во избежание дефектов внешнего вида, таких как следы валика, нахлёсты и различия в глянце. В целом распределять лак по основанию равномерно и в нужном количестве; при соединении с только что окрашенным участком возобновлять окраску на расстоянии нескольких сантиметров, чтобы снять излишек продукта, а затем соединяться с предыдущим участком, растушёвывая и тщательно дозируя наносимое количество. Не выжидать слишком долго перед нахлёстами: всегда окрашивать «мокрым по мокрому». Следить за тем, чтобы не оставалось неокрашенных участков; в случае сомнений рекомендуется нанесение двух слоёв продукта. При выполнении больших поверхностей необходима согласованная работа нескольких исполнителей.

Технические данные, приведённые в настоящем бюллетене, получены с использованием стандартизированных испытаний и норм или их модификаций согласно системам Design Systems. Применённые методики могут быть запрошены в нашей технической службе. Сведения, изложенные в настоящем техническом бюллетене, отражают наилучшие наши знания и наш опыт. В любом случае при применении, отличном от указанного, рекомендуется проводить предварительные испытания. Design Systems Srl в любом случае не несёт никакой ответственности за ущерб или дефекты, вызванные использованием своей продукции, поскольку условия её применения находятся вне её контроля. Компания также сообщает, что её техническая служба находится в распоряжении клиентов для получения любой информации, касающейся правильного использования её продукции.