FLETË TEKNIKE DS-POLTEC W A+B

FINITURË POLIURETANIKE TRANSPARENTE ME BAZË UJI – ME SHKËLQIM, SATEN DHE MAT

PËRSHKRIMI

DS-POLTEC W A+B është një smalt poliuretanik transparent dykomponentësh me bazë uji, i përbërë nga një dispersion poliuretanik i rrjetëzuar me një poliizocianat alifatik hidrofil, i disponueshëm në versionin me shkëlqim, saten dhe mat. I përdorur si finiturë e veshjeve prej rrëshire, lejon krijimin e sipërfaqeve të lehta për t'u pastruar. Ngjitet lehtësisht në nënshtresa të shumta dhe karakteristikat e tij (rezistenca ndaj sforcimeve mekanike, gërryerjes, tretësve, alkoolit etilik, agjentëve atmosferikë) e bëjnë të përshtatshëm për shtrim në ambiente industriale ose të jashtme.

Filmi që përftohet pas fazës së koaleshencës dhe të rrjetëzimit paraqet karakteristikat e mëposhtme:

- Veti të larta ankorimi mbi nënshtresa të ndryshme.
- Veti mekanike të shkëlqyera dhe rezistencë e mirë ndaj gërryerjes.
- Rezistencë e mirë ndaj tretësve dhe alkoolit etilik.
- Rezistencë e shkëlqyer ndaj agjentëve atmosferikë.

PËRDORIMET

Finiturë transparente e veshjeve prej rrëshire. Finiturë transparente e veshjeve dekorative dhe bojërave. Lyerje e dyshemeve prej betoni.

PËRGATITJA E NËNSHTRESËS

Çdo nënshtresë duhet të jetë e pastër, e çyndyrosur dhe pa veshje të vjetra në fazë shkëputjeje. Në rast finiture të veshjeve prej rrëshire, është e nevojshme të verifikohet koha e rilyerjes së produktit të aplikuar më parë. Gërryeni lehtë sipërfaqen për të favorizuar ngjitjen. Këshillohet përdorimi i letrave zmerile të çelëta me kokrrizë 150 ose më të imët. Pas gërryerjes hiqni plotësisht pluhurin nga sipërfaqja.

APLIKIMI

Në momentin e aplikimit bashkoni komponentin B me komponentin A duke përzier me kujdes me përzierës mekanik. Aplikoni përzierjen me rul me një konsum prej 0,100-0,125 kg/m^2. Për aplikimin këshillohet përdorimi i rulave të përshtatshëm me push mesatar. Për të marrë një sipërfaqe të ashpër dhe kundër rrëshqitjes shtoni në përzierje 3% në peshë SFERA XHAMI TË IMËTA (SFERETTE DI VETRO FINI) (shih të dhënat teknike). Shmangni filmat shumë të trashë për të lejuar zhvillimin e saktë të karakteristikave kimiko-fizike nominale të filmit. Nëse është e nevojshme, përzierja mund të hollohet me ujë deri në maksimumi 10%.

Produkt për përdorim profesional: blerësi angazhohet të ndjekë në mënyrë të detyrueshme paralajmërimet e mësipërme gjatë aplikimit të produktit të blerë dhe udhëzimet e fletës së të dhënave të sigurisë.

TË DHËNAT E PRODUKTIT

PËRSHKRIMI	REZULTATI

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Ngjyra	Transparent
Konsumi	Me rul: 0,100-0,125 kg/m^2
Pesha specifike (në 25°C)	Përzierja A+B: 1,00 ± 0,05 g/ml
Viskoziteti (në 25°C)	Përzierja A+B: 420 ± 50 mPa·s (spindle 2, 30 rpm) Përzierja A+B e holluar 10%: 210 ± 50 mPa·s (spindle 1, 12 rpm)
Mbetja e thatë (A+B)	38-40% në peshë
VOC gati për përdorim (D.Lgs. 161/06)	< 70 g/l – Kat. A/j: bojë dykomponentëshe me performancë të lartë (BA)
Pika e ndezjes	Nuk zbatohet
Pastrimi i veglave	Ujë
Magazinimi	12 muaj, në vend të thatë në temperaturë midis 5°C dhe 35°C; kushtojini vëmendje të veçantë komponentit B, i ndjeshëm ndaj lagështisë së ajrit

TË DHËNAT E APLIKIMIT DHE KOHËT

PËRSHKRIMI	REZULTATI
Raporti i përzierjes (në peshë)	A = 100, B = 22
Hollues i këshilluar	Ujë (vetëm pas përzierjes së 2 komponentëve), maks. 10%
Pot life (50% L.R.)	në 10°C: 120-180 min në 25°C: 90-120 min në 30°C: 60-90 min
I thatë në prekje (50% L.R.)	në 10°C: 12-14 orë në 25°C: 4-6 orë në 30°C: 2-3 orë
Rilyerja (50% L.R.)	në 25°C: nga 4 deri në 36 orë
I kalueshëm nga automjetet (50% L.R.)	në 25°C: 3-5 ditë
Ngurtësimi në thellësi (50% L.R.)	në 25°C: 7 ditë
Temperatura e sipërfaqes	Midis +10°C dhe +25°C

PËRSHKRIMI	REZULTATI
Kushtet mjedisore të përdorimit	Temperaturë midis +10°C dhe +30°C, L.R. < 70%
Mirëmbajtja e veshjes	Për operacionet e pastrimit prisni të paktën 7 ditë nga aplikimi i veshjes dhe përdorni vetëm detergjentë neutralë

TË DHËNAT TEKNIKE TË PERFORMANCËS

PËRSHKRIMI	REZULTATI
Pamja	Lehtësisht me efekt lëkure portokalli
Shkëlqimi (Gloss) (60°)	70-80 (*) – versioni me shkëlqim
Rrëshqitshmëria (D.M. 236/89)	μ > 0,40 (me 3% SFERA XHAMI TË IMËTA)

Markimi CE (Rreg. nr. 305/2011)	Në përputhje me EN 1504-2. Veshje (C), Parim (PR)
Ngjitja pull-off (EN 1542)	2,4 MPa
Rezistenca ndaj gërryerjes (EN ISO 5470-1)	52 mg (Taber CS-10, 1000 rrotullime, 1000 g)
Rezistenca ndaj goditjes (EN ISO 6272-1)	> 9,8 N · m
Përshkueshmëria nga uji (EN 1062-3)	vlera w < 0,002 kg/(m^2 · h0,5)

(*) Shkalla e shkëlqimit (gloss) të DS-POLTEC W të aplikuar ndikohet nga poroziteti i nënshtresës dhe nga mënyra e përzierjes.

PARALAJMËRIME

Për shkak të shpejtësisë së tharjes së këtij lloji produktesh, kushtojini vëmendje të veçantë momentit të shtrimit, për të shmangur defekte estetike si gjurmë ruli, mbivendosje dhe ndryshime shkëlqimi. Në përgjithësi, shpërndajeni llakun mbi nënshtresë në mënyrë homogjene dhe në sasinë e duhur; kur bashkoheni me zonën e sapolyer, rifilloni lyerjen disa centimetra më larg, në mënyrë që të shkarkoni tepricën e produktit dhe të lidheni pastaj me zonën e mëparshme duke e tretur kalimin dhe duke dozuar me kujdes sasinë e aplikuar. Mos prisni shumë për mbivendosjet: lyeni gjithmonë "të freskët mbi të freskët". Kini kujdes të mos lini zona të palyera; në rast dyshimi këshillohet aplikimi i dy shtresave produkti. Gjatë realizimit të sipërfaqeve të mëdha është e nevojshme lëvizja e koordinuar e disa aplikuesve.

Të dhënat teknike të paraqitura në këtë buletin janë përcaktuar duke përdorur prova dhe norma të standardizuara ose modifikime të tyre sipas sistemeve Design Systems. Metodat e aplikuara mund të kërkohen pranë shërbimit tonë teknik. Sa paraqitet në këtë buletin teknik përfaqëson më të mirën e njohurive dhe të përvojave tona. Megjithatë këshillohet, për përdorime të ndryshme nga ato të treguara, të kryhen prova paraprake. Në çdo rast Design Systems Srl nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për dëme ose defekte të shkaktuara nga përdorimi i produkteve të veta, pasi kushtet e përdorimit nuk janë nën kontrollin e saj. Njofton gjithashtu se shërbimi i saj teknik është në dispozicion të klientëve për çdo informacion lidhur me përdorimin e saktë të produkteve të veta.