TEHNIČKI LIST DS-POLTEC W A+B

PROVIDNI POLIURETANSKI ZAVRŠNI PREMAZ NA VODENOJ BAZI – SJAJNI, SATENSKI I MAT

OPIS

DS-POLTEC W A+B je dvokomponentni providni poliuretanski emajl na vodenoj bazi, sastavljen od poliuretanske disperzije umrežene hidrofilnim alifatskim poliizocijanatom, dostupan u sjajnoj, satenskoj i mat verziji. Koristi se kao završni premaz obloga od smole i omogućava stvaranje površina koje se lako čiste. Lako prianja na brojne podloge, a njegove karakteristike (otpornost na mehanička opterećenja, abraziju, rastvarače, etil-alkohol, atmosferske uticaje) čine ga pogodnim za ugradnju u industrijskim ili spoljašnjim prostorima.

Film koji se dobija nakon faze koalescencije i umrežavanja ima sledeće karakteristike:

- Visoka svojstva prianjanja na razne podloge.
- Odlična mehanička svojstva i dobra otpornost na abraziju.
- Dobra otpornost na rastvarače i etil-alkohol.
- Odlična otpornost na atmosferske uticaje.

PRIMENA

Providni završni premaz za obloge od smole. Providni završni premaz za dekorativne obloge i boje. Lakiranje betonskih podova.

PRIPREMA PODLOGE

Svaka podloga mora biti čista, odmašćena i bez starih premaza koji se odvajaju. U slučaju završne obrade obloga od smole, potrebno je proveriti vreme za nanošenje sledećeg sloja prethodno nanetog proizvoda. Površinski obrusiti radi bolje prionljivosti. Preporučuje se upotreba svetlih brusnih papira granulacije 150 ili finijih. Nakon brušenja potpuno ukloniti prašinu sa površine.

NANOŠENJE

U trenutku nanošenja dodati komponentu B komponenti A pažljivo mešajući mehaničkom mešalicom. Naneti smešu valjkom uz potrošnju od 0,100-0,125 kg/m^2. Za nanošenje se preporučuje upotreba odgovarajućih valjaka srednje dlake. Za postizanje hrapave i protivklizne površine dodati smeši 3% masenih FINIH STAKLENIH KUGLICA (videti tehničke podatke). Izbegavati predebele filmove kako bi se omogućio pravilan razvoj nominalnih fizičko-hemijskih karakteristika filma. Ako je potrebno, smeša se može razrediti vodom do najviše 10%.

Proizvod za profesionalnu upotrebu: kupac se obavezuje da prilikom nanošenja kupljenog proizvoda strogo poštuje gore navedena upozorenja i uputstva iz bezbednosnog lista.

PODACI O PROIZVODU

OPIS	REZULTAT

Boja	Providan
Potrošnja	Valjkom: 0,100-0,125 kg/m^2
Specifična težina (na 25°C)	Smeša A+B: 1,00 ± 0,05 g/ml
Viskoznost (na 25°C)	Smeša A+B: 420 ± 50 mPa·s (vreteno 2, 30 o/min); smeša A+B razređena 10%: 210 ± 50 mPa·s (vreteno 1, 12 o/min)
Suvi ostatak (A+B)	38-40% masenih
VOC spremno za upotrebu (Zak. uredba 161/06)	< 70 g/l – Kat. A/j: dvokomponentna boja visokih performansi (BA)
Tačka paljenja	Nije primenljivo
Čišćenje alata	Voda
Skladištenje	12 meseci, na suvom mestu na temperaturi između 5°C i 35°C; obratiti posebnu pažnju na komponentu B, osetljivu na vlagu iz vazduha

PODACI O NANOŠENJU I VREMENA

OPIS	REZULTAT
Odnos mešanja (maseni)	A = 100, B = 22
Preporučeni razređivač	Voda (samo nakon mešanja 2 komponente), maks. 10%
Pot life (50% R.V.)	na 10°C: 120-180 min; na 25°C: 90-120 min; na 30°C: 60-90 min
Suv na dodir (50% R.V.)	na 10°C: 12-14 sati; na 25°C: 4-6 sati; na 30°C: 2-3 sata
Nanošenje sledećeg sloja (50% R.V.)	na 25°C: od 4 do 36 sati
Prohodno za vozila (50% R.V.)	na 25°C: 3-5 dana
Očvršćavanje u dubini (50% R.V.)	na 25°C: 7 dana
Temperatura površine	Između +10°C i +25°C

OPIS	REZULTAT
Uslovi okoline pri upotrebi	Temperatura između +10°C i +30°C, R.V. < 70%
Održavanje obloge	Za čišćenje sačekati najmanje 7 dana od nanošenja obloge i koristiti samo neutralne deterdžente

TEHNIČKI PODACI O PERFORMANSAMA

OPIS	REZULTAT
Izgled	Blagi efekat pomorandžine kore
Sjaj (60°)	70-80 (*) – sjajna verzija
Klizavost (D.M. 236/89)	μ > 0,40 (sa 3% FINIH STAKLENIH KUGLICA)

CE oznaka (Uredba br. 305/2011)	U skladu sa EN 1504-2. Premaz (C), Princip (PR)
Prionljivost pull-off (EN 1542)	2,4 MPa
Otpornost na abraziju (EN ISO 5470-1)	52 mg (Taber CS-10, 1000 obrtaja, 1000 g)
Otpornost na udar (EN ISO 6272-1)	> 9,8 N · m
Propustljivost vode (EN 1062-3)	w < 0,002 kg/(m^2 · h^0,5)

(*) Stepen sjaja nanetog DS-POLTEC W zavisi od poroznosti podloge i načina mešanja.

UPOZORENJA

S obzirom na brzinu sušenja ove vrste proizvoda, obratiti posebnu pažnju prilikom nanošenja kako bi se izbegli estetski nedostaci kao što su tragovi valjka, preklapanja i razlike u sjaju. Uopšteno, rasporediti lak na podlogu ravnomerno i u pravoj količini; pri spajanju sa upravo lakiranom površinom, nastaviti lakiranje na nekoliko centimetara rastojanja kako bi se sa valjka skinuo višak proizvoda, a zatim se spojiti sa prethodnom površinom postepenim stapanjem prelaza i pažljivim doziranjem nanete količine. Ne čekati predugo sa preklapanjima: uvek lakirati „sveže na sveže“. Paziti da ne ostanu nelakirane zone; u slučaju sumnje preporučuje se nanošenje dva sloja proizvoda. Pri izvođenju velikih površina neophodno je koordinisano kretanje više aplikatora.

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primenom standardizovanih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od našeg znanja i našeg iskustva. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se prethodno izvođenje proba. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima nikakvu odgovornost za štete ili nedostatke nastale upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi primene nisu pod njenom kontrolom. Takođe obaveštava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi sa pravilnom upotrebom njenih proizvoda.