የቴክኒክ መረጃ ሉህ DS-REMUK TIX

አሊፋቲክ ማያያዣ (ባይንደር)

የአተገባበር መስኮች

ውሃ የሚያሳልፉ (ድሬኒንግ) ወለሎችንና ሽፋኖችን ለውስጥና ለውጭ ቦታዎች መሥራት (የማሳያ አዳራሾች፣ ሱቆች፣ መጋዘኖች፣ የእግረኛ መንገዶች፣ ግቢዎችና ሰገነቶች፤ ውፍረት 1 cm)።

የመሠረቱ ዝግጅት

ጠንካራ፣ የተጠቀጠቀ፣ ደረቅ እና ለካፒላሪ የሚወጣ እርጥበት ያልተጋለጡ፣ ንጹህ እንዲሁም ከዘይትና ከቅባት ነጻ በሆኑ መሠረቶች ላይ ይተግብሩ። አስፈላጊ ከሆነ ገጽታዎቹን በሾት-ብላስቲንግ ወይም በመፍጨት (ግራይንዲንግ) ያዘጋጁና ቅሪቶቹን በቫኪዩም ያስወግዱ። በአማራጭ የሲሚንቶ መሠረት ወይም የኢፖክሲ ስክሪድ መሥራት ይመከራል። ተስማሚ ፕራይመር መጠቀም ይመከራል።

የምርቱ አጠቃቀም

ምርቱን ከማንኛውም የቅንጣት መጠን ያላቸው ባለቀለም ወይም ባለ አንድ ቀለም የማዕድን አግሪጌቶች ጋር በእጅ (ዝቅተኛ ፍጥነት ያለው መቀስቀሻ ያለው ድሪል) ይደባልቁ።

ከፍተኛ የኬሚካልና የሜካኒካል መቋቋም ያለው የተጠናቀቀ ምርት ለማግኘት ከዘይት ወይም ከቅባት የጸዱና ከእርጥበት ነጻ የሆኑ ግሪቶችን መጠቀም ይመከራል።

በግሪቱና በማያያዣው መካከል ያለው ጥምርታ በግሪቱ ቅርጽ፣ በመጠኑና በቀዳዳማነቱ ላይ በእጅጉ የተመሠረተ ነው። እንደ አመላካች መጠን፣ ለ25 kg ጠጠር 3,5 kg DS-REMUK TIX ያስፈልጋል።

ትክክለኛው የማያያዣ መጠን የግሪቱን ገጽታ ለማርጠብ በጥብቅ የሚያስፈልገውና በሚሠራው ቋሚ ገጽ ላይ ለመቀባት የሚያስፈልገው ምርት ነው። ከዚያ በኋላ ብቻ የDS-REMUK TIX እና የጠጠር ድብልቁን በመሠረቱ ላይ ይተግብሩ።

ስለ ምርቱ መረጃ

ነጠላ አካል አሊፋቲክ ቲክሶትሮፒክ ሲስተም፣ ከሶልቬንት ነጻ፣ ቢጫ የማይሆን፣ እጅግ በጣም ጥሩ የኬሚካል መቋቋምና በዝቅተኛ የሙቀት መጠንም ጥሩ ኩሪንግ (መጠንከር) ያለው (ከ5°C በታች በሆነ የሙቀት መጠን አይተግብሩ)።

የምርቱ ባህሪያት	ሬዚን
ቀለም	ቀለም የሌለው
ቪስኮሲቲ በ25°C (mPa · s)	1.800 - 2.800
ጥግግት በ25°C (g/ml)	1,14 - 1,18

የሲስተሙ ባህሪያት

መግለጫ	መለኪያ	እሴት
የመሥራት ጊዜ (ድብልቅ፣ 25°C፣ 65% አንጻራዊ እርጥበት)	h	1-2
ለንክኪ ደረቅ (25°C፣ 65% አንጻራዊ እርጥበት)	h	14 - 18
በእግር ለመራመድ (15°C፣ 65% አንጻራዊ እርጥበት)	h	14 - 36
በእግር ለመራመድ (25°C፣ 65% አንጻራዊ እርጥበት)	h	12 - 14

ሙሉ መጠንከር (25°C፣ 65% አንጻራዊ እርጥበት)	ቀናት	7-8
የመታጠፍ መቋቋም (ግሪት 1-2 mm፣ 16:1፣ 3 ቀናት በ25°C፣ 65% አንጻራዊ እርጥበት)	MN/m^2	5,6 - 5,8
የግሪት አመላካች ፍጆታ (4-6 mm፣ ውፍረት ወደ 2 cm)	kg/m^2	35 - 45
የማያያዣ አመላካች ፍጆታ* (ግሪት 4-6 mm፣ ውፍረት ወደ 2 cm)	kg/m^2	0,7 - 1,2

* የማያያዣው መጠኖች እንደ ግሪቱ የቅንጣት መጠን ስርጭት (ግራኑሎሜትሪ) ሁኔታ ሊለያዩ ይችላሉ።

ማከማቸትና ጥንቃቄዎች

ማስጠንቀቂያ፡ ሁሉም ምርቶች ለከፍተኛም ለዝቅተኛም የሙቀት መጠን ስሱ ናቸው፤ ከ30/35°C በላይ በሆነ የሙቀት መጠን ሁሉንም የሚቻሉ ጥንቃቄዎች ይውሰዱ ወይም ሥራውን አያከናውኑ።

ማከማቸት፡ ምርቱ ለእርጥበት ስሱ ነው፤ ከተጠቀሙ በኋላ ማሸጊያዎቹን ሁልጊዜ በደንብ ይዝጉ። ምርቱ በደንብ በተዘጉ እቃዎች ውስጥ፣ በቀዝቃዛና ደረቅ ቦታ ለስድስት ወራት ሊቆይ ይችላል።

የደህንነት መረጃ ሉሁን ይመልከቱና የኢንዱስትሪ ንጽሕናንና የቆሻሻ አወጋገድን የሚመለከቱ ድንጋጌዎችን ያክብሩ።

4,4 kg ማሸጊያዎች።

ለተጠቃሚው ማሳሰቢያ፡ በዚህ ሉህ ውስጥ የተካተቱት መረጃዎች በመጨረሻው ክለሳ ቀን እኛ ዘንድ በነበረው እውቀት ላይ የተመሠረቱ ናቸው። ተጠቃሚው ከምርቱ ልዩ አጠቃቀም አንጻር የመረጃዎቹን ተስማሚነትና ሙሉነት ማረጋገጥ አለበት። ይህ ሰነድ ለማንኛውም የምርቱ ልዩ ባህሪ እንደ ዋስትና መተርጎም የለበትም። የምርቱ አጠቃቀም በእኛ ቀጥተኛ ቁጥጥር ሥር ስላልሆነ፣ በንጽሕናና በደህንነት ረገድ በሥራ ላይ ያሉትን ሕጎችና ድንጋጌዎች በራሱ ኃላፊነት ማክበር የተጠቃሚው ግዴታ ነው። ለአግባብ ላልሆነ አጠቃቀም ምንም ኃላፊነት አንወስድም።

የመጀመሪያ እትም ቀን፡ 5 ጥቅምት 2020 | ክለሳ 1፡ 11 ግንቦት 2026