DESIGN SYSTEMS

النشرة الفنية DS-REMUK TIX

رابط أليفاتي

مجالات التطبيق

تنفيذ الأرضيات النفّاذة للماء والكسوات، للاستخدام الداخلي والخارجي (صالات العرض، المتاجر، المستودعات، الممرات المخصصة للمشاة، الأفنية والشرفات بسماكة 1 cm).

تحضير السطح الحامل

يُطبَّق على أسطح حاملة صلبة ومتماسكة وجافة وغير معرضة للرطوبة الصاعدة بالخاصية الشعرية، نظيفة وخالية من الزيوت والشحوم. وعند الاقتضاء تُعالج الأسطح بالسفع بالكريات المعدنية أو بالصنفرة (التجليخ) يليها شفط البقايا. وكبديل يُنصح بتنفيذ طبقة تحتية أسمنتية أو مونة أرضية (massetto) إيبوكسية. ويُنصح باستخدام برايمر مناسب.

استخدام المنتج

يُخلط المنتج مع ركام معدني ملوّن أو أحادي اللون من أي تدرج حبيبي، بخلط يدوي (مثقاب مزود بمروحة خلط ذات عدد دورات منخفض).

للحصول على منتج نهائي بأقصى مقاومة كيميائية وميكانيكية يُنصح باستخدام حبيبات حجرية (غريت) نظيفة من الزيوت أو الشحوم وخالية من الرطوبة.

تعتمد نسبة الحبيبات الحجرية إلى الرابط اعتمادًا كبيرًا على شكل الحبيبات وحجمها ومساميتها. وعلى سبيل الاسترشاد: 3,5 kg من DS-REMUK TIX لكل 25 kg من الحصى.

الكمية الصحيحة من الرابط هي الكمية اللازمة تمامًا لترطيب سطح الحبيبات الحجرية، إضافة إلى المنتج اللازم للفرد على السطح العمودي المراد تنفيذه. وبعد ذلك فقط يُطبَّق خليط DS-REMUK TIX والحصى على السطح الحامل.

معلومات عن المنتج

نظام أحادي المكوّن أليفاتي ثيكسوتروبي، خالٍ من المذيبات، غير مُصفرّ، ذو مقاومة كيميائية ممتازة وتصلّب جيد في درجات الحرارة المنخفضة (لا يُطبَّق في درجات حرارة أقل من 5°C).

خصائص المنتج	الراتنج
اللون	عديم اللون
اللزوجة عند 25°C (mPa·s)	1.800 - 2.800
الكثافة عند 25°C (g/ml)	1,14 - 1,18

خصائص النظام

الوصف	الوحدة	القيمة
قابلية التشغيل (الخليط، 25°C، رطوبة نسبية 65%)	h	1-2
جاف عند اللمس (25°C، رطوبة نسبية 65%)	h	14 - 18
قابلية المشي (15°C، رطوبة نسبية 65%)	h	14 - 36
قابلية المشي (25°C، رطوبة نسبية 65%)	h	12 - 14

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

التصلب الكامل (C°25، رطوبة نسبية 65%)	يوم	7-8
مقاومة الانحناء (حبيبات حجرية 1-2 3 ،16:1 ،mm أيام عند C°25، رطوبة نسبية 65%)	MN/m^2	5,8 - 5,6
معدل الاستهلاك الاسترشادي للحبيبات الحجرية (4-6 mm، سماكة حوالي 2 cm)	kg/m^2	45 - 35
معدل الاستهلاك الاسترشادي للرابط* (حبيبات حجرية 4-6 mm، سماكة حوالي 2 cm)	kg/m^2	1,2 - 0,7

* قد تختلف كميات الرابط بحسب التوزيع الحبيبي للحبيبات الحجرية.

التخزين والاحتياطات

تنبيه: جميع المنتجات تتأثر بدرجات الحرارة العالية والمنخفضة على حد سواء؛ وفي درجات حرارة تزيد على C°30/35 تُتخذ جميع الاحتياطات الممكنة أو لا يُنفَّذ العمل.

التخزين: يتأثر المنتج بالرطوبة، لذا تُغلق العبوات جيدًا دائمًا بعد الاستخدام. ويمكن حفظ المنتج لمدة ستة أشهر في عبوات محكمة الإغلاق، في مكان بارد وجاف.

يُرجع إلى نشرة بيانات السلامة ويُلتزم بالأحكام المتعلقة بالنظافة الصناعية والتخلص من النفايات.

عبوات سعة 4,4 kg.

ملاحظة للمستخدم: تستند المعلومات الواردة في هذه النشرة إلى المعارف المتوفرة لدينا بتاريخ آخر مراجعة. ويتعين على المستخدم التأكد من ملاءمة هذه المعلومات واكتمالها بالنسبة إلى الاستخدام المحدد للمنتج. ولا يجوز تفسير هذا المستند على أنه ضمان لأي خاصية محددة من خصائص المنتج. وبما أن استخدام المنتج لا يخضع لرقابتنا المباشرة، فإن المستخدم ملزم، على مسؤوليته الخاصة، بمراعاة القوانين والأحكام السارية في مجال النظافة والسلامة. ولا نتحمل أي مسؤولية عن الاستخدامات غير السليمة.

تاريخ الإصدار الأول: 5 أكتوبر 2020 | المراجعة 1: 11 مايو 2026

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it