DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST DS-REMUK TIX
ALIFATSKO VEZIVO

PODRUCJA PRIMJENE

Izrada drenazmih (propusnih) podova i obloga, za unutrasmje i vanjske prostore (izlozbeni saloni, prodavnice, skladista, pjesacke staze, dvorista i terase, debljina 1 cm).

PRIPREMA PODLOGE

Nanositi na cvrste, kompaktne i suhe podloge koje nisu izlozene kapilarnom usponu vlage, ciste i bez ulja i masnoca. Po potrebi povrsine obraditi sacmarenjem ili brusenjem, nakon cega slijedi usisavanje ostataka. Alternativno se preporucuje izrada cementne podloge ili epoksidnog estriha. Preporucuje se upotreba odgovarajuceg prajmera.

UPOTREBA PROIZVODA

Proizvod mijesati s obojenim ili jednobojnim mineralnim agregatima bilo koje granulacije, rucnim mijesanjem (busilica s mijesalicom pri malom broju okretaja).

Za dobivanje gotovog proizvoda s maksimalnom hemijskom i mehanickom otpornoscu preporucuje se upotreba granulata ocisccenog od ulja i masnoca i bez vlage.

Omjer između granulata i veziva u velikoj mjeri ovisi o obliku, velicini i poroznosti granulata. Okvirno, 3,5 kg DS-REMUK TIX na 25 kg sljunka.

Ispravna kolicina veziva je ona koja je strogo neophodna da se navlazi povrsina granulata, uvecana za kolicinu proizvoda potrebnu za nanosenje na vertikalne povrsine koje treba izvesti. Tek nakon toga nanijeti mjesavinu DS-REMUK TIX i sljunka na podlogu.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Jednokomponentni alifatski tiksotropni sistem, bez rastvaraca, ne zuti, s odlicnom hemijskom otpornoscu i dobrim ocvrscavanjem na hladnom (ne nanositi pri temperaturama nizim od 5°C).

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	SMOLA
Boja	Bezbojna
Viskoznost na 25°C (mPa · s)	1.800 - 2.800
Gustoca na 25°C (g/ml)	1,14 - 1,18

KARAKTERISTIKE SISTEMA

OPIS	J.M.	VRIJEDNOST
Obradivost (mjesavina, 25°C, 65% R.V.)	h	1-2
Suho na dodir (25°C, 65% R.V.)	h	14 - 18

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Prohodnost (15°C, 65% R.V.)	h	14 - 36
Prohodnost (25°C, 65% R.V.)	h	12 - 14
Potpuno očvršćavanje (25°C, 65% R.V.)	dana	7-8
Čvrstoća na savijanje (granulat 1-2 mm, 16:1, 3 dana na 25°C, 65% R.V.)	MN/m^2	5,6 - 5,8
Okvirna potrošnja granulata (4-6 mm, debljina oko 2 cm)	kg/m^2	35 - 45
Okvirna potrošnja veziva* (granulat 4-6 mm, debljina oko 2 cm)	kg/m^2	0,7 - 1,2

* Količine veziva mogu varirati ovisno o granulometrijskom sastavu granulata.

SKLADIŠTENJE I MJERE OPREZA

PAŽNJA: svi proizvodi su osjetljivi kako na visoke tako i na niske temperature; pri temperaturama višim od 30/35°C poduzeti sve moguće mjere opreza ili ne izvoditi radove.

SKLADIŠTENJE: proizvod je osjetljiv na vlagu, nakon upotrebe uvijek dobro zatvoriti ambalažu. Proizvod se može čuvati šest mjeseci u dobro zatvorenim posudama, u svježem i suhom prostoru.

Konsultovati sigurnosno-tehnički list i pridržavati se odredbi koje se odnose na industrijsku higijenu i odlaganje otpada.

Pakovanja od 4,4 kg.

Napomena za korisnika: informacije sadržane u ovom listu zasnivaju se na saznanjima kojima smo raspolagali na datum posljednje revizije. Korisnik se mora uvjeriti u prikladnost i potpunost informacija u odnosu na specifičnu upotrebu proizvoda. Ovaj dokument ne smije se tumačiti kao garancija bilo kojeg specifičnog svojstva proizvoda. Budući da upotreba proizvoda nije pod našom direktnom kontrolom, korisnik je dužan da na vlastitu odgovornost poštuje važeće zakone i propise iz oblasti higijene i sigurnosti. Ne preuzima se odgovornost za nepravilnu upotrebu.

Datum prvog izdanja: 5. oktobar 2020 | Rev. 1: 11. maj 2026

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it