DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT DS-REMUK TIX
ALIPHATISCHES BINDEMITTEL

ANWENDUNGSBEREICHE

Herstellung von wasserdurchlässigen Böden und Beschichtungen im Innen- und Außenbereich (Ausstellungsräume, Geschäfte, Lager, Fußwege, Höfe und Terrassen, Schichtdicke 1 cm).

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Auf feste, kompakte, trockene und nicht von kapillar aufsteigender Feuchtigkeit betroffene Untergründe auftragen, die sauber und frei von Ölen und Fetten sind. Die Flächen gegebenenfalls durch Kugelstrahlen oder Schleifen mit anschließendem Absaugen der Rückstände behandeln. Alternativ wird die Herstellung eines zementgebundenen Untergrundes oder eines Epoxidestrichs empfohlen. Die Verwendung eines geeigneten Primers wird empfohlen.

VERWENDUNG DES PRODUKTS

Das Produkt mit farbigen oder einfarbigen mineralischen Zuschlägen beliebiger Körnung mischen, von Hand (Bohrmaschine mit Rührwerk bei niedriger Drehzahl).

Um ein Endprodukt mit maximaler chemischer und mechanischer Beständigkeit zu erhalten, wird die Verwendung von Splitt empfohlen, der frei von Ölen oder Fetten und frei von Feuchtigkeit ist.

Das Verhältnis zwischen Splitt und Bindemittel hängt stark von Form, Größe und Porosität des Splitts ab. Als Richtwert: 3,5 kg DS-REMUK TIX auf 25 kg Kies.

Die richtige Bindemittelmenge ist die, die gerade ausreicht, um die Oberfläche des Splitts zu benetzen, zuzüglich der Produktmenge, die für den Auftrag auf der herzustellenden vertikalen Fläche erforderlich ist. Erst danach die Mischung aus DS-REMUK TIX und Kies auf den Untergrund auftragen.

PRODUKTINFORMATIONEN

Aliphatisches, thixotropes Einkomponentensystem, lösemittelfrei, nicht vergilbend, mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit und guter Aushärtung bei niedrigen Temperaturen (nicht bei Temperaturen unter 5°C auftragen).

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	HARZ
Farbe	Farblos
Viskosität bei 25°C (mPa · s)	1.800 - 2.800
Dichte bei 25°C (g/ml)	1,14 - 1,18

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

BESCHREIBUNG	EINHEIT	WERT
Verarbeitbarkeit (Mischung, 25°C, 65% r.F.)	h	1-2

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Berührungstrocken (25°C, 65% r.F.)	h	14 - 18
Begehbarkeit (15°C, 65% r.F.)	h	14 - 36
Begehbarkeit (25°C, 65% r.F.)	h	12 - 14
Vollständige Aushärtung (25°C, 65% r.F.)	Tage	7-8
Biegefestigkeit (Splitt 1-2 mm, 16:1, 3 Tage bei 25°C, 65% r.F.)	MN/m^2	5,6 - 5,8
Richtwert Verbrauch Splitt (4-6 mm, Schichtdicke ca. 2 cm)	kg/m^2	35 - 45
Richtwert Verbrauch Bindemittel* (Splitt 4-6 mm, Schichtdicke ca. 2 cm)	kg/m^2	0,7 - 1,2

* Die Bindemittelmengen können je nach Korngrößenverteilung des Splitts variieren.

LAGERUNG UND VORSICHTSMASSNAHMEN

ACHTUNG: Alle Produkte sind sowohl gegen hohe als auch gegen niedrige Temperaturen empfindlich; bei Temperaturen über 30/35°C alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen treffen oder die Arbeit nicht ausführen.

LAGERUNG: Das Produkt ist feuchtigkeitsempfindlich; die Gebinde nach Gebrauch immer gut verschließen. Das Produkt ist in gut verschlossenen Behältern in kühler und trockener Umgebung sechs Monate lagerfähig.

Das Sicherheitsdatenblatt beachten und die Vorschriften zur Arbeitshygiene und zur Abfallentsorgung einhalten.

Gebinde zu 4,4 kg.

Hinweis für den Anwender: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen beruhen auf den uns zum Zeitpunkt der letzten Überarbeitung vorliegenden Kenntnissen. Der Anwender muss sich von der Eignung und Vollständigkeit der Informationen in Bezug auf die spezifische Verwendung des Produkts vergewissern. Dieses Dokument ist nicht als Garantie für bestimmte Eigenschaften des Produkts auszulegen. Da die Verwendung des Produkts nicht unserer direkten Kontrolle unterliegt, ist der Anwender verpflichtet, in eigener Verantwortung die geltenden Gesetze und Vorschriften zu Hygiene und Sicherheit zu beachten. Für unsachgemäße Verwendung wird keine Haftung übernommen.

Datum der Erstausgabe: 5. Oktober 2020 | Rev. 1: 11. Mai 2026

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it