DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA DS-REMUK TIX
LIGANTE ALIFÁTICO

CAMPOS DE APLICACIÓN

Realización de pavimentos drenantes y revestimientos, para interiores y exteriores (salas de exposición, tiendas, almacenes, senderos peatonales, patios y terrazas, espesor 1 cm).

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Aplicar sobre soportes sólidos, compactos, secos y no sujetos a humedad ascendente por capilaridad, limpios y exentos de aceites y grasas. Tratar eventualmente las superficies mediante granallado o desbastado, seguido de la aspiración de los residuos. Como alternativa se recomienda la realización de una base cementosa o de una solera epoxídica. Se recomienda el uso de un primer adecuado.

USO DEL PRODUCTO

Mezclar el producto con áridos minerales coloreados o monocromáticos de cualquier granulometría, con mezclado manual (taladro con hélice a bajo número de revoluciones).

Para obtener un producto acabado con la máxima resistencia química y mecánica se recomienda el uso de gravillas limpias de aceites o grasas y exentas de humedad.

La relación entre gravilla y ligante depende en gran medida de la forma, el tamaño y la porosidad de la gravilla. A título indicativo, 3,5 kg de DS-REMUK TIX por 25 kg de gravilla.

La cantidad correcta de ligante es la estrictamente necesaria para mojar la superficie de la gravilla y la de producto necesaria para extender sobre la superficie vertical a realizar. Solo después aplicar la mezcla de DS-REMUK TIX y gravilla sobre el soporte.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Sistema monocomponente alifático tixotrópico, exento de disolventes, no amarilleante, con excelente resistencia química y buen curado en frío (no aplicar con temperaturas inferiores a 5°C).

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	RESINA
Color	Incoloro
Viscosidad a 25°C (mPa · s)	1.800 - 2.800
Densidad a 25°C (g/ml)	1,14 - 1,18

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

DESCRIPCIÓN	U.M.	VALOR
Trabajabilidad (mezcla, 25°C, 65% H.R.)	h	1-2
Seco al tacto (25°C, 65% H.R.)	h	14 - 18

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Transitabilidad peatonal (15°C, 65% H.R.)	h	14 - 36
Transitabilidad peatonal (25°C, 65% H.R.)	h	12 - 14
Endurecimiento completo (25°C, 65% H.R.)	días	7-8
Resistencia a flexión (gravilla 1-2 mm, 16:1, 3 días a 25°C, 65% H.R.)	MN/m^2	5,6 - 5,8
Rendimiento indicativo de gravilla (4-6 mm, espesor aprox. 2 cm)	kg/m^2	35 - 45
Rendimiento indicativo de ligante* (gravilla 4-6 mm, espesor aprox. 2 cm)	kg/m^2	0,7 - 1,2

* Las cantidades de ligante pueden variar en función de la distribución granulométrica de la gravilla.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

ATENCIÓN: todos los productos son sensibles tanto a las altas como a las bajas temperaturas; con temperaturas superiores a 30/35°C adoptar todas las precauciones posibles o no ejecutar el trabajo.

ALMACENAMIENTO: el producto es sensible a la humedad; cerrar siempre bien los envases después de su uso. El producto puede conservarse durante seis meses en recipientes bien cerrados, en ambiente fresco y seco.

Consultar la ficha de datos de seguridad y atenerse a las disposiciones relativas a la higiene industrial y a la eliminación de residuos.

Envases de 4,4 kg.

Nota para el usuario: la información contenida en esta ficha se basa en los conocimientos de que disponemos a la fecha de la última revisión. El usuario debe asegurarse de la idoneidad e integridad de la información en relación con el uso específico del producto. El presente documento no debe interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto. Dado que el uso del producto no está bajo nuestro control directo, es obligación del usuario observar, bajo su propia responsabilidad, las leyes y disposiciones vigentes en materia de higiene y seguridad. No se asume ninguna responsabilidad por usos indebidos.

Fecha de primera emisión: 5 de octubre de 2020 | Rev. 1: 11 de mayo de 2026

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it