DESIGN SYSTEMS

# FICHE TECHNIQUE DS-REMUK TIX
## LIANT ALIPHATIQUE

## DOMAINES D'APPLICATION

Réalisation de revêtements de sol drainants et de revêtements, pour intérieurs et extérieurs (salles d'exposition, magasins, entrepôts, allées piétonnes, cours et terrasses, épaisseur 1 cm).

## PRÉPARATION DU SUPPORT

Appliquer sur des supports solides, compacts, secs et non soumis à des remontées capillaires d'humidité, propres et exempts d'huiles et de graisses. Traiter éventuellement les surfaces par grenaillage ou ponçage, suivi de l'aspiration des résidus. En alternative, il est conseillé de réaliser une sous-couche cimentaire ou une chape époxy. L'emploi d'un primaire approprié est recommandé.

## UTILISATION DU PRODUIT

Mélanger le produit avec des granulats minéraux colorés ou monochromes de toute granulométrie, par malaxage manuel (perceuse avec hélice à bas régime).

Pour obtenir un produit fini présentant le maximum de résistance chimique et mécanique, il est recommandé d'utiliser des gravillons propres, exempts d'huiles ou de graisses et d'humidité.

Le rapport entre gravillon et liant dépend fortement de la forme, de la dimension et de la porosité du gravillon. À titre indicatif, 3,5 kg de DS-REMUK TIX pour 25 kg de gravier.

La quantité correcte de liant est celle strictement nécessaire pour mouiller la surface du gravillon, plus la quantité de produit nécessaire à étaler sur la surface verticale à réaliser. Ce n'est qu'ensuite qu'il faut appliquer le mélange de DS-REMUK TIX et de gravier sur le support.

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Système monocomposant aliphatique thixotrope, sans solvants, non jaunissant, avec une excellente résistance chimique et une bonne maturation à froid (ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C).

| CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT | RÉSINE |
|---|---|
| Couleur | Transparent |
| Viscosité à 25°C (mPa·s) | 1.800 - 2.800 |
| Densité à 25°C (g/ml) | 1,14 - 1,18 |

## CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

| DESCRIPTION | U.M. | VALEUR |
|---|---|---|
| Ouvrabilité (mélange, 25°C, 65% H.R.) | h | 1-2 |
| Sec au toucher (25°C, 65% H.R.) | h | 14 - 18 |

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
**www.designsystems.it | info@designsystems.it**

| | | |
|---|---|---|
| Praticabilité piétonne (15°C, 65% H.R.) | h | 14 - 36 |
| Praticabilité piétonne (25°C, 65% H.R.) | h | 12 - 14 |
| Durcissement complet (25°C, 65% H.R.) | j | 7-8 |
| Résistance à la flexion (gravillon 1-2 mm, 16:1, 3 j à 25°C, 65% H.R.) | $MN/m^2$ | 5,6 - 5,8 |
| Rendement indicatif de gravillon (4-6 mm, épaisseur environ 2 cm) | $kg/m^2$ | 35 - 45 |
| Rendement indicatif de liant* (gravillon 4-6 mm, épaisseur environ 2 cm) | $kg/m^2$ | 0,7 - 1,2 |

* Les quantités de liant peuvent varier en fonction de la distribution granulométrique du gravillon.

## STOCKAGE ET PRÉCAUTIONS

ATTENTION : tous les produits craignent aussi bien les hautes que les basses températures ; à des températures supérieures à 30/35°C, adopter toutes les précautions possibles ou ne pas exécuter le travail.

STOCKAGE : le produit craint l'humidité, toujours bien refermer les emballages après utilisation. Le produit se conserve six mois dans des récipients bien fermés, dans un endroit frais et sec.

Consulter la fiche de données de sécurité et respecter les dispositions relatives à l'hygiène industrielle et à l'élimination des déchets.

Conditionnements de 4,4 kg.

Note pour l'utilisateur : les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les connaissances dont nous disposons à la date de la dernière révision. L'utilisateur doit s'assurer de l'adéquation et de l'exhaustivité des informations par rapport à l'utilisation spécifique du produit. Le présent document ne doit pas être interprété comme une garantie d'une quelconque propriété spécifique du produit. L'utilisation du produit échappant à notre contrôle direct, il incombe à l'utilisateur de respecter, sous sa propre responsabilité, les lois et dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation impropre.

Date de première émission : 5 octobre 2020 | Rév. 1 : 11 mai 2026

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
**www.designsystems.it | info@designsystems.it**