DESIGN SYSTEMS

# FICHA TÉCNICA DS-REMUK TIX
## LIGANTE ALIFÁTICO

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

Execução de pavimentos drenantes e revestimentos, para interiores e exteriores (salões de exposição, lojas, armazéns, caminhos pedonais, pátios e terraços; espessura 1 cm).

## PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Aplicar sobre substratos sólidos, compactos, secos e não sujeitos a humidade ascendente por capilaridade, limpos e isentos de óleos e gorduras. Se necessário, tratar as superfícies por granalhagem ou lixamento, seguido de aspiração dos resíduos. Em alternativa, recomenda-se a execução de um substrato cimentício ou de um contrapiso/betonilha epoxídica. Recomenda-se o uso de um primer adequado.

## UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

Misturar o produto com agregados minerais coloridos ou monocromáticos de qualquer granulometria, com mistura manual (furadeira/berbequim com hélice a baixa rotação).

Para obter um produto acabado com a máxima resistência química e mecânica, recomenda-se o uso de gravilhas limpas de óleos ou gorduras e isentas de humidade.

A relação entre gravilha e ligante depende fortemente da forma, da dimensão e da porosidade da gravilha. A título indicativo, 3,5 kg de DS-REMUK TIX por 25 kg de gravilha.

A quantidade correta de ligante é a estritamente necessária para molhar a superfície da gravilha, acrescida do produto necessário para estender sobre a superfície vertical a executar. Só depois aplicar a mistura de DS-REMUK TIX e gravilha sobre o substrato.

## INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Sistema monocomponente alifático tixotrópico, isento de solventes, não amarelece, com ótima resistência química e boa cura a frio (não aplicar com temperaturas inferiores a 5°C).

| CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO | RESINA |
|---|---|
| Cor | Incolor |
| Viscosidade a 25°C (mPa · s) | 1.800 - 2.800 |
| Densidade a 25°C (g/ml) | 1,14 - 1,18 |

## CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

| DESCRIÇÃO | UNID. | VALOR |
|---|---|---|
| Trabalhabilidade (mistura, 25°C, 65% H.R.) | h | 1-2 |
| Seco ao toque (25°C, 65% H.R.) | h | 14 - 18 |

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
**www.designsystems.it | info@designsystems.it**

| | | |
|---|---|---|
| Transitável a pé (15°C, 65% H.R.) | h | 14 - 36 |
| Transitável a pé (25°C, 65% H.R.) | h | 12 - 14 |
| Endurecimento completo (25°C, 65% H.R.) | dias | 7-8 |
| Resistência à flexão (gravilha 1-2 mm, 16:1, 3 dias a 25°C, 65% H.R.) | $MN/m^2$ | 5,6 - 5,8 |
| Rendimento indicativo de gravilha (4-6 mm, espessura cerca de 2 cm) | $kg/m^2$ | 35 - 45 |
| Rendimento indicativo de ligante* (gravilha 4-6 mm, espessura cerca de 2 cm) | $kg/m^2$ | 0,7 - 1,2 |

* As quantidades de ligante podem variar em função da distribuição granulométrica da gravilha.

## ARMAZENAMENTO E PRECAUÇÕES

ATENÇÃO: todos os produtos são sensíveis tanto às altas como às baixas temperaturas; com temperaturas superiores a 30/35°C, adotar todas as precauções possíveis ou não executar o trabalho.

ARMAZENAMENTO: o produto é sensível à humidade; fechar sempre bem as embalagens após a utilização. O produto pode ser conservado durante seis meses em recipientes bem fechados, em ambiente fresco e seco.

Consultar a ficha de dados de segurança e respeitar as disposições relativas à higiene industrial e à eliminação de resíduos.

Embalagens de 4,4 kg.

Nota para o utilizador: as informações contidas nesta ficha baseiam-se nos conhecimentos disponíveis à data da última revisão. O utilizador deve certificar-se da adequação e da integralidade das informações em relação ao uso específico do produto. O presente documento não deve ser interpretado como garantia de qualquer propriedade específica do produto. Uma vez que o uso do produto não está sob o nosso controle direto, é obrigação do utilizador observar, sob a sua própria responsabilidade, as leis e as disposições em vigor em matéria de higiene e segurança. Não se assumem responsabilidades por usos impróprios.

Data da primeira emissão: 5 de outubro de 2020 | Rev. 1: 11 de maio de 2026