DESIGN SYSTEMS

FIȘĂ TEHNICĂ DS-REMUK TIX
LIANT ALIFATIC

DOMENII DE APLICARE

Realizarea de pardoseli drenante și placări, pentru interior și exterior (săli de expoziție, magazine, depozite, alei pietonale, curți și terase, grosime 1 cm).

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Aplicați pe suporturi solide, compacte, uscate și care nu sunt supuse umidității ascensionale prin capilaritate, curate și fără uleiuri și grăsimi. Tratați eventual suprafețele prin sablare cu alice sau șlefuire, urmată de aspirarea reziduurilor. Alternativ, se recomandă realizarea unui suport pe bază de ciment sau a unei șape epoxidice. Se recomandă utilizarea unui primer adecvat.

UTILIZAREA PRODUSULUI

Amestecați produsul cu agregate minerale colorate sau monocrome de orice granulometrie, prin amestecare manuală (mașină de găurit cu elice la turație redusă).

Pentru a obține un produs finit cu rezistență chimică și mecanică maximă, se recomandă utilizarea de criblură curată, fără uleiuri sau grăsimi și fără umiditate.

Raportul dintre criblură și liant depinde în mare măsură de forma, dimensiunea și porozitatea criblurii. Cu titlu orientativ, 3,5 kg de DS-REMUK TIX la 25 kg de pietriș.

Cantitatea corectă de liant este cea strict necesară pentru a umezi suprafața criblurii, la care se adaugă produsul necesar pentru întinderea pe suprafața verticală de realizat. Numai după aceea aplicați amestecul de DS-REMUK TIX și pietriș pe suport.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Sistem monocomponent alifatic tixotropic, fără solvenți, neîngălbenitor, cu rezistență chimică excelentă și bună maturare la rece (a nu se aplica la temperaturi sub 5°C).

CARACTERISTICILE PRODUSULUI	RĂȘINĂ
Culoare	Incolor
Vâscozitate la 25°C (mPa · s)	1.800 - 2.800
Densitate la 25°C (g/ml)	1,14 - 1,18

CARACTERISTICILE SISTEMULUI

DESCRIERE	U.M.	VALOARE
Lucrabilitate (amestec, 25°C, 65% U.R.)	h	1-2
Uscat la atingere (25°C, 65% U.R.)	h	14 - 18

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Circulabil pietonal (15°C, 65% U.R.)	h	14 - 36
Circulabil pietonal (25°C, 65% U.R.)	h	12 - 14
Întărire completă (25°C, 65% U.R.)	zile	7-8
Rezistență la încovoiere (criblură 1-2 mm, 16:1, 3 zile la 25°C, 65% U.R.)	MN/m^2	5,6 - 5,8
Consum orientativ de criblură (4-6 mm, grosime aproximativ 2 cm)	kg/m^2	35 - 45
Consum orientativ de liant* (criblură 4-6 mm, grosime aproximativ 2 cm)	kg/m^2	0,7 - 1,2

* Cantitățile de liant pot varia în funcție de distribuția granulometrică a criblurii.

DEPOZITARE ȘI PRECAUȚII

ATENȚIE: toate produsele sunt sensibile atât la temperaturi ridicate, cât și la temperaturi scăzute; la temperaturi de peste 30/35°C luați toate măsurile de precauție posibile sau nu executați lucrarea.

DEPOZITARE: produsul este sensibil la umiditate; închideți întotdeauna bine ambalajele după utilizare. Produsul se păstrează timp de șase luni în recipiente bine închise, în mediu răcoros și uscat.

Consultați fișa cu date de securitate și respectați prevederile privind igiena industrială și eliminarea deșeurilor.

Ambalaje de 4,4 kg.

Notă pentru utilizator: informațiile conținute în această fișă se bazează pe cunoștințele de care dispunem la data ultimei revizuiri. Utilizatorul trebuie să se asigure de adecvarea și de caracterul complet al informațiilor în raport cu utilizarea specifică a produsului. Prezentul document nu trebuie interpretat ca o garanție a vreunei proprietăți specifice a produsului. Întrucât utilizarea produsului nu se află sub controlul nostru direct, utilizatorul are obligația de a respecta, pe propria răspundere, legile și prevederile în vigoare în materie de igienă și siguranță. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru utilizări necorespunzătoare.

Data primei emiteri: 5 octombrie 2020 | Rev. 1: 11 mai 2026

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it