DESIGN SYSTEMS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ DS-REMUK TIX
АЛИФАТИЧЕСКОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Устройство дренирующих (водопроницаемых) покрытий полов и облицовок для внутренних и наружных работ (выставочные залы, магазины, склады, пешеходные дорожки, дворы и террасы, толщина 1 см).

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Наносить на прочные, плотные, сухие основания, не подверженные капиллярному подъёму влаги, чистые и свободные от масел и жиров. При необходимости обработать поверхности дробеструйной обработкой или шлифованием с последующим удалением остатков пылесосом. В качестве альтернативы рекомендуется устройство цементного основания или эпоксидной стяжки. Рекомендуется применение подходящего праймера.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Смешать продукт с цветными или одноцветными минеральными заполнителями любой фракции, перемешивая вручную (дрель с низкооборотной мешалкой).

Для получения готового покрытия с максимальной химической и механической стойкостью рекомендуется использовать крошку, очищенную от масел и жиров и не содержащую влаги.

Соотношение между крошкой и связующим в значительной степени зависит от формы, размера и пористости крошки. Ориентировочно: 3,5 кг DS-REMUK TIX на 25 кг гравия.

Правильное количество связующего — это количество, строго необходимое для смачивания поверхности крошки, плюс продукт, необходимый для нанесения на выполняемую вертикальную поверхность. Только после этого наносить смесь DS-REMUK TIX и гравия на основание.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Однокомпонентная алифатическая тиксотропная система, не содержащая растворителей, не желтеющая, с отличной химической стойкостью и хорошим отверждением при низких температурах (не наносить при температуре ниже 5°C).

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА	СМОЛА
Цвет	Бесцветный
Вязкость при 25°C (мПа·с)	1.800 - 2.800
Плотность при 25°C (г/мл)	1,14 - 1,18

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

ОПИСАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	ЗНАЧЕНИЕ

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Жизнеспособность (смесь, 25°C, 65% отн. вл.)	ч	1-2
Сухость на отлип (25°C, 65% отн. вл.)	ч	14 - 18
Пешеходное движение (15°C, 65% отн. вл.)	ч	14 - 36
Пешеходное движение (25°C, 65% отн. вл.)	ч	12 - 14
Полное отверждение (25°C, 65% отн. вл.)	сут	7-8
Прочность на изгиб (крошка 1-2 мм, 16:1, 3 сут при 25°C, 65% отн. вл.)	$МН/м^2$	5,6 - 5,8
Ориентировочный расход крошки (4-6 мм, толщина около 2 см)	$кг/м^2$	35 - 45
Ориентировочный расход связующего* (крошка 4-6 мм, толщина около 2 см)	$кг/м^2$	0,7 - 1,2

* Количество связующего может варьироваться в зависимости от гранулометрического состава крошки.

ХРАНЕНИЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ: все продукты чувствительны как к высоким, так и к низким температурам; при температуре выше 30/35°C принять все возможные меры предосторожности или не выполнять работы.

ХРАНЕНИЕ: продукт чувствителен к влаге, всегда плотно закрывать упаковку после использования. Продукт может храниться шесть месяцев в плотно закрытой таре в прохладном и сухом месте.

Ознакомиться с паспортом безопасности и соблюдать положения, касающиеся промышленной гигиены и утилизации отходов.

Упаковка 4,4 кг.

Примечание для пользователя: сведения, содержащиеся в настоящем паспорте, основаны на знаниях, имеющихся у нас на дату последней редакции. Пользователь обязан удостовериться в пригодности и полноте сведений применительно к конкретному использованию продукта. Настоящий документ не должен толковаться как гарантия каких-либо конкретных свойств продукта. Поскольку использование продукта не находится под нашим непосредственным контролем, пользователь обязан под свою ответственность соблюдать действующие законы и положения в области гигиены и безопасности. Ответственность за ненадлежащее использование не принимается.

Дата первого выпуска: 5 октября 2020 | Ред. 1: 11 мая 2026