FLETË TEKNIKE DS-REMUK TIX
LIDHËS ALIFATIK

FUSHAT E APLIKIMIT

Realizim i dyshemeve drenuese (të përshkueshme nga uji) dhe i veshjeve, për ambiente të brendshme dhe të jashtme (salla ekspozimi, dyqane, magazina, shtigje këmbësorësh, oborre dhe tarraca, trashësi 1 cm).

PËRGATITJA E NËNSHTRESËS

Aplikoni mbi nënshtresa të ngurta, kompakte, të thata dhe të panënshtruara ngritjes kapilare të lagështisë, të pastra dhe pa vajra e yndyrna. Sipas nevojës, trajtoni sipërfaqet me sabllim me sfera çeliku (shot blasting) ose me lëmim, të ndjekur nga thithja e mbetjeve me aspirator. Si alternativë këshillohet realizimi i një nënshtrese çimentore ose i një shapi epoksid. Këshillohet përdorimi i një primeri të përshtatshëm.

PËRDORIMI I PRODUKTIT

Përzieni produktin me agregate minerale me ngjyrë ose njëngjyrëshe të çdo granulometrie, me përzierje manuale (trapan me helikë me numër të ulët rrotullimesh).

Për të përftuar një produkt të përfunduar me rezistencën maksimale kimike dhe mekanike, rekomandohet përdorimi i granilave të pastra nga vajra ose yndyrna dhe pa lagështi.

Raporti midis granilit dhe lidhësit varet fort nga forma, përmasa dhe poroziteti i granilit. Në mënyrë orientuese 3,5 kg DS-REMUK TIX për 25 kg zhavorr.

Sasia e saktë e lidhësit është ajo rreptësisht e nevojshme për të lagur sipërfaqen e granilit, plus sasia e produktit të nevojshëm për t'u shtruar mbi sipërfaqen vertikale që do të realizohet. Vetëm më pas aplikoni përzierjen e DS-REMUK TIX dhe zhavorrit mbi nënshtresë.

INFORMACIONE MBI PRODUKTIN

Sistem njëkomponentësh alifatik tiksotropik, pa tretës, që nuk zverdhet, me rezistencë kimike të shkëlqyer dhe maturim të mirë në të ftohtë (mos e aplikoni në temperatura nën 5°C).

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT	RRËSHIRA
Ngjyra	Pa ngjyrë
Viskoziteti në 25°C (mPa · s)	1.800 - 2.800
Dendësia në 25°C (g/ml)	1,14 - 1,18

KARAKTERISTIKAT E SISTEMIT

PËRSHKRIMI	NJ.M.	VLERA
Punueshmëria (përzierja, 25°C, 65% L.R.)	h	1-2
I thatë në prekje (25°C, 65% L.R.)	h	14 - 18

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Kalueshmëria në këmbë (15°C, 65% L.R.)	h	14 - 36
Kalueshmëria në këmbë (25°C, 65% L.R.)	h	12 - 14
Ngurtësimi i plotë (25°C, 65% L.R.)	ditë	7-8
Rezistenca në përkulje (granil 1-2 mm, 16:1, 3 ditë në 25°C, 65% L.R.)	MN/m^2	5,6 - 5,8
Rendimenti orientues i granilit (4-6 mm, trashësi rreth 2 cm)	kg/m^2	35 - 45
Rendimenti orientues i lidhësit* (granil 4-6 mm, trashësi rreth 2 cm)	kg/m^2	0,7 - 1,2

* Sasitë e lidhësit mund të ndryshojnë në varësi të shpërndarjes granulometrike të granilit.

MAGAZINIMI DHE MASAT PARAPRAKE

KUJDES: të gjitha produktet janë të ndjeshme si ndaj temperaturave të larta, ashtu edhe ndaj atyre të ulëta; me temperatura mbi 30/35°C merrni të gjitha masat paraprake të mundshme ose mos e kryeni punën.

MAGAZINIMI: produkti është i ndjeshëm ndaj lagështisë; mbyllini gjithmonë mirë ambalazhet pas përdorimit. Produkti mund të ruhet për gjashtë muaj në enë të mbyllura mirë, në ambient të freskët dhe të thatë.

Konsultoni fletën e të dhënave të sigurisë dhe respektoni dispozitat lidhur me higjienën industriale dhe asgjësimin e mbetjeve.

Ambalazhe prej 4,4 kg.

Shënim për përdoruesin: informacionet e përfshira në këtë fletë bazohen në njohuritë që kemi në dispozicion në datën e rishikimit të fundit. Përdoruesi duhet të sigurohet për përshtatshmërinë dhe plotësinë e informacioneve në lidhje me përdorimin specifik të produktit. Ky dokument nuk duhet të interpretohet si garanci për ndonjë veti specifike të produktit. Meqenëse përdorimi i produktit nuk është nën kontrollin tonë të drejtpërdrejtë, përdoruesi është i detyruar të respektojë, nën përgjegjësinë e vet, ligjet dhe dispozitat në fuqi në fushën e higjienës dhe të sigurisë. Nuk merret asnjë përgjegjësi për përdorime të papërshtatshme.

Data e lëshimit të parë: 5 tetor 2020 | Rev. 1: 11 maj 2026

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it