DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST DS-REMUK TIX
ALIFATSKO VEZIVO

PODRUCJA PRIMENE

Izrada drenazmih (propusnih) podova i obloga, za unutrasmje i spoljasmje prostore (izlozbeni saloni, prodavnice, magacini, pesacke staze, dvorista i terase, debljina 1 cm).

PRIPREMA PODLOGE

Nanositi na cvrste, kompaktne, suve podloge koje nisu izlozene kapilarnoj vlazi, ciste i bez ulja i masnoca. Po potrebi obraditi povrsine sacmarenjem ili brusenjem, uz naknadno usisavanje ostataka. Alternativno se preporucuje izrada cementne podloge ili epoksidnog estriha. Preporucuje se upotreba odgovarajuceg prajmera.

UPOTREBA PROIZVODA

Mesati proizvod sa mineralnim agregatima u boji ili jednobojnim, bilo koje granulacije, rucnim mesanjem (busilica sa mesacem pri malom broju obrtaja).

Da bi se dobio gotov proizvod sa maksimalnom hemijskom i mehanickom otpornoscu, preporucuje se upotreba granulata ociscenog od ulja i masnoca i bez vlage.

Odnos između granulata i veziva u velikoj meri zavisi od oblika, dimenzija i poroznosti granulata. Orijentaciono: 3,5 kg DS-REMUK TIX na 25 kg sljunka.

Ispravna kolicina veziva je ona koja je strogo neophodna da se ovlazi povrsina granulata, uvecana za kolicinu proizvoda potrebnu za nanosenje na vertikalnu povrsinu koja se izrađuje. Tek nakon toga naneti smesu DS-REMUK TIX i sljunka na podlogu.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Jednokomponentni alifatski tiksotropni sistem, bez rastvaraca, ne zuti, sa odlicnom hemijskom otpornoscu i dobrim ocvrscavanjem na niskim temperaturama (ne nanositi na temperaturama nizim od 5°C).

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	SMOLA
Boja	Bezbojna
Viskoznost na 25°C (mPa · s)	1.800 - 2.800
Gustina na 25°C (g/ml)	1,14 - 1,18

KARAKTERISTIKE SISTEMA

OPIS	J.M.	VREDNOST
Obradivost (smesa, 25°C, 65% R.V.)	h	1-2
Suvo na dodir (25°C, 65% R.V.)	h	14 - 18

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Prohodnost (15°C, 65% R.V.)	h	14 - 36
Prohodnost (25°C, 65% R.V.)	h	12 - 14
Potpuno očvršćavanje (25°C, 65% R.V.)	dana	7-8
Čvrstoća na savijanje (granulat 1-2 mm, 16:1, 3 dana na 25°C, 65% R.V.)	MN/m^2	5,6 - 5,8
Orijentaciona potrošnja granulata (4-6 mm, debljina oko 2 cm)	kg/m^2	35 - 45
Orijentaciona potrošnja veziva* (granulat 4-6 mm, debljina oko 2 cm)	kg/m^2	0,7 - 1,2

* Količine veziva mogu varirati u zavisnosti od granulometrijskog sastava granulata.

SKLADIŠTENJE I MERE PREDOSTROŽNOSTI

PAŽNJA: svi proizvodi su osetljivi kako na visoke tako i na niske temperature; pri temperaturama višim od 30/35°C preduzeti sve moguće mere predostrožnosti ili ne izvoditi radove.

SKLADIŠTENJE: proizvod je osetljiv na vlagu, posle upotrebe uvek dobro zatvoriti pakovanja. Proizvod se može čuvati šest meseci u dobro zatvorenim posudama, na hladnom i suvom mestu.

Konsultovati bezbednosni list i pridržavati se odredbi koje se odnose na industrijsku higijenu i odlaganje otpada.

Pakovanja od 4,4 kg.

Napomena za korisnika: informacije sadržane u ovom listu zasnovane su na saznanjima kojima raspolažemo na datum poslednje revizije. Korisnik mora da se uveri u prikladnost i potpunost informacija u odnosu na konkretnu upotrebu proizvoda. Ovaj dokument se ne sme tumačiti kao garancija bilo kog posebnog svojstva proizvoda. Budući da upotreba proizvoda nije pod našom neposrednom kontrolom, korisnik je dužan da pod sopstvenom odgovornošću poštuje važeće zakone i odredbe u oblasti higijene i bezbednosti. Ne preuzima se odgovornost za nepravilnu upotrebu.

Datum prvog izdanja: 5. oktobar 2020. | Rev. 1: 11. maj 2026.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it